



شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

توانیر

(۱۰)  
جمهوری اسلامی ایران  
وزارت نیرو

۱۳۹۹/۸/۲۰

۱۱/۳۵۲۴

دارد

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالیٰ

«سال ۱۳۹۹، سال جهش تولید»

(نمایمظمه‌بری)

مدیران عامل محترم شرکت‌های توزیع نیروی برق

**موضوع: دستورالعمل الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های پایه‌های بتنی مسلح چهارگوش  
با رویکرد مقاوم‌سازی و بهبود تابآوری شبکه توزیع برق**

بسلام

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و با عنایت به ضرورت توجه ویژه وزیر محترم نیرو به مقاوم‌سازی و تقویت شبکه توزیع برق و عطف به مأموریت ویژه ابلاغی به شماره ۹۸/۳۱۳/۴۳۰۹ مورخ ۹۸/۱۲/۱۷ معاون هماهنگی توزیع این شرکت، به منظور ایجاد رویه هماهنگ در نظارت بر تولید و همچنین سفارش، خرید و تحويل پایه‌های بتنی مسلح چهارگوش جهت استفاده در شبکه‌های توزیع برق کشور، به پیوست ویرایش شماره ۴ «دستورالعمل الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های پایه‌های بتنی مسلح چهارگوش» با رویکرد مقاوم‌سازی و بهبود تابآوری شبکه توزیع برق ابلاغ می‌گردد.

مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمائید تا نسبت به جاری‌سازی ضوابط ابلاغی مطابق این دستورالعمل، در آن شرکت اقدام و هرگونه نقطه نظرات و پیشنهاد درخصوص این دستورالعمل به معاون هماهنگی توزیع این شرکت ارسال گردد.

ضمناً متن کامل این دستورالعمل در سایت توانیر به نشانی اینترنتی [www.tavanir.org.ir/dm](http://www.tavanir.org.ir/dm) قسمت مصوبات و دستورالعمل‌ها قابل دریافت می‌باشد.

محمد حسن مولیزاده  
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل



شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

## دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای پایه‌های بتُنی مسلح چهارگوش

(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود قابل آوری شبکه توزیع برق)

مقام تصویب کننده: مدیر عامل شرکت توانیر

دریافت کنندگان سند:



- معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر



- شرکت‌های توزیع نیروی برق

تهیه کننده: معاونت هماهنگی توزیع — دفتر مهندسی و راهبری شبکه (نظرارت بر توزیع)

ویرایش: ۴

آبان ۱۳۹۹

سایت معاونت هماهنگی توزیع: [www.tavanir.org.ir/dm](http://www.tavanir.org.ir/dm)

تصویب کننده:

امضاء

تایید کننده:

امضاء

تهیه کننده:

امضاء

<p>صفحة ۱ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
--	---	---

## فهرست موضوعی

۶	مقدمه
۶	۱- هدف و دامنه کاربرد
۶	۲- محدوده اجرا
۷	۳- استانداردهای مورد استناد
۹	۴- دستور انجام کار
۹	۴-۱- روش تکمیل جداول
۹	۴-۲- روش تعیین امتیاز نهایی
۱۰	۴-۳- بازرگانی، مشخصات اجباری و شرایط تحويل
۲۲	۴-۴- نحوه محاسبه امتیازهای فنی
۲۳	۴-۴-۱- کیفیت مصالح سنگی مصرفی در تولید بتن
۲۴	۴-۴-۲- کیفیت آب مصرفی در تولید و فرآوری بتن
۲۵	۴-۴-۳- میزان رضایت بهره بردار
۲۶	۴-۴-۴- حدگسیختگی پایه در آزمون مقاومت نهایی
۲۶	۴-۴-۵- مقدار تغییر مکان باقیماندهی رأس پایه پس از حذف نیروها در آزمون مقاومت ارجاعی
۲۷	۴-۴-۶- مدت گارانتی تعویض پایه از زمان تحويل
۲۷	۴-۴-۷- سابقه تولید پایه های بتنی
۲۷	۴-۴-۸- ظرفیت تولید سالانه طبق پروانه بهره برداری
۲۷	۴-۴-۹- طول عمر پایه
۲۷	۴-۴-۱۰- کیفیت خط تولید و دپو پایه ها
۲۸	۴-۴-۱۱- یک تکه بودن قالب برای پایه های بیش از ۹ متر
۲۸	۴-۴-۱۲- نوع میکسر در دستگاه بچینگ
۲۸	۴-۴-۱۳- نفوذپذیری و دوام بتن
۲۹	۴-۴-۱۴- مسافت حمل پایه از محل تولید تا محل تحويل
۲۹	۵- آزمون ها
۲۹	۵-۱- آزمونهای جاری
۳۱	۵-۲- آزمون های نمونه ای

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

صفحه ۲ از ۱۰۶ شماره تهیه / بازنگری : ۴ تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹	عنوان دستورالعمل: الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)	 وزارت نیرو شرکت توانیر
---	--	--

## فهرست پیوست ها

۳۳	پیوست شماره‌ی (۱) راهنمای ساخت و تولید پایه‌های بتنی چهارگوش
۳۳	پ-۱-۱) روش‌های رایج تولید پایه‌ی بتنی چهارگوش
۳۴	پ-۱-۲) تاثیر نوع میکسر دستگاه بچینگ بر کیفیت بتن
۳۵	پ-۱-۳) سیستم ویبراسیون
۳۸	پ-۱-۴) استفاده از اسپیسیر
۴۰	پ-۱-۵) نگهداری سیمان
۴۱	پ-۱-۶) شرایط نگهداری سنگدانه ها
۴۲	پ-۱-۷) شرایط آب مصرفی جهت تولید بتن
۴۳	پ-۱-۸) الگوی آرماتورگذاری
۴۴	پ-۱-۹) مشخصات پایه‌های بتنی مسلح چهارگوش
۴۷	پ-۱-۱۰) نقشه آرماتورگذاری
۶۳	پ-۱-۱۱) نقشه شماتیک پایه و موقعیت سوراخها
۶۴	پ-۱-۱۲) نحوه سنجش مقدار انحراف پایه از حالت مستقیم
۶۵	پ-۱-۱۳) ابزار تسطیح سطح و لبه های تیز پایه ها
۶۶	پ-۱-۱۴) محل قرارگیری خاموت ها در فاصله ۳ متری راس پایه
۶۷	پ-۱-۱۵) پلاک شماره سریال و درج مشخصات پایه
۷۲	پ-۱-۱۶) راهنمای عمل آوری پایه‌های بتنی چهارگوش
۷۴	پ-۱-۱۷) راهنمای عمل آوری پایه های بتنی مسلح چهارگوش
۷۵	پیوست شماره‌ی (۲) راهنمای ارتقاء دوام پایه‌های بتن مسلح چهارگوش در مرحله‌ی ساخت
۷۵	پ-۲-۱) مقدمه دوام
۷۵	پ-۲-۲) عوامل تاثیرگذار در کاهش دوام پایه‌های بتنی
۷۶	پ-۲-۳) نسبت آب به سیمان
۷۷	پ-۲-۴) پوزولان
۷۸	پ-۲-۵) فوق روان‌کننده
۷۹	پ-۲-۶) الیاف
۸۰	پ-۲-۷) عمل آوری
۸۱	پ-۲-۸) آزمایشات دوام بتن

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

صفحه ۱۳ از ۱۰۶ شماره تهیه / بازنگری : ۴ تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹	عنوان دستورالعمل: <b>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</b>	 <b>وزارت نیرو</b> <b>شرکت توانیر</b>
--	--	--

۸۲	پیوست شماره‌ی (۳) : راهنمای آزمون پایه‌های بتنی مسلح چهار گوش
۸۲	پ-۱-۳) آزمون‌های مقاومتی.....
۸۵	پ-۲-۳) راهنمای ساخت سکوی تست پایه بتنی مسلح چهار گوش.....
۸۶	پ-۳-۳) نقشه‌های اجرایی سکوی تست پایه.....
۹۱	پ-۴-۳) مشخصات و جایگاه تست پایه.....
۹۲	پ-۵-۳) آزمون‌های مخبر پایه بتنی مسلح چهار گوش.....
۹۲	پ-۵-۳-۱) تخریب پایه بعد از انجام تست کشش.....
۹۲	پ-۵-۳-۲) آزمون مغزه گیری از بتن.....
۹۳	پ-۳-۶) آزمون شرایط ظاهری پایه‌های بتنی.....
۹۴	پ-۳-۷-۱) آزمون‌های جاری.....
۹۴	پ-۳-۷-۲) مقاومت کششی نهایی میلگردها.....
۹۵	پ-۳-۷-۳) مقاومت مشخصه فشاری بتن.....
۹۵	پ-۳-۷-۴) ارزش ماسه ای (SE).....
۹۵	پ-۳-۷-۵) دانه بندی شن و ماسه.....
۹۶	پ-۳-۷-۶) ضریب نرمی ماسه (FM).....
۹۶	پ-۳-۷-۷) حداقل خاک رس و ناخالصی سنگدانه‌ها.....
۹۷	پ-۷-۳-۱) سیمان پرتلند و پوزولان.....
۹۷	پ-۷-۳-۲) آب مصرفی.....
۹۸	پ-۷-۳-۳) فوق روان‌کننده‌ها .....
۹۸	پ-۷-۳-۴) طرح اختلاط بتن .....
۹۸	پ-۷-۳-۵) آزمون‌های مرتبط با دوام بتن.....
۹۸	پ-۷-۳-۶) آزمون اسلامپ بتن.....
۹۹	پ-۷-۳-۷) حداقل شرایط واحد آزمایشگاه مستقر در کارگاه پایه بتنی مسلح چهار گوش.....
۱۰۰	پ-۷-۳-۸) فرم هماهنگ آزمون شرایط ظاهری و دوام پایه‌های بتنی مسلح چهار گوش.....
۱۰۱	پ-۷-۳-۹) فرم گزارش وضعیت آزمون شرایط ظاهری و دوام پایه‌های بتنی مسلح چهار گوش.....
۱۰۲	پ-۷-۳-۱۰) فرم هماهنگ کنترل آزمون‌های جاری پایه‌های بتنی مسلح چهار گوش .....
۱۰۳	پ-۷-۳-۱۱) فرم هماهنگ آزمون مقاومت پایه‌های بتن مسلح چهار گوش.....
۱۰۴	پ-۷-۳-۱۲) جدول رضایت بهره بردار.....

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:



## فهرست شکل ها

شکل (۱): روش وارد کردن ویبره شیلنگی به داخل بتن چهارگوش ..... ۳۸
شکل (۲): شکل انواع اسپیسر های پلاستیکی و بتنی ساخته شده بصورت صنعتی و دستی ..... ۴۰
شکل (۳): الگوی آرماتورگذاری برای انواع پایه های بتنی مسلح چهارگوش ..... ۴۳
شکل (۴): نقشه آرماتورگذاری برای پایه های ..... ۹/۲۰۰ ۴۷
شکل (۵): نقشه آرماتورگذاری برای پایه های ..... ۹/۴۰۰ ۴۸
شکل (۶): نقشه آرماتورگذاری برای پایه های ..... ۹/۶۰۰ ۴۹
شکل (۷): نقشه آرماتورگذاری برای پایه های ..... ۹/۸۰۰ ۵۰
شکل (۸): نقشه آرماتورگذاری برای پایه های ..... ۹/۱۰۰۰ ۵۱
شکل (۹): نقشه آرماتورگذاری برای پایه های ..... ۱۲/۲۰۰ ۵۲
شکل (۱۰): نقشه آرماتورگذاری برای پایه های ..... ۱۲/۴۰۰ ۵۳
شکل (۱۱): نقشه آرماتورگذاری برای پایه های ..... ۱۲/۶۰۰ ۵۴
شکل (۱۲): نقشه آرماتورگذاری برای پایه های ..... ۱۲/۸۰۰ ۵۵
شکل (۱۳): نقشه آرماتورگذاری برای پایه های ..... ۱۲/۱۰۰۰ ۵۶
شکل (۱۴): نقشه آرماتورگذاری برای پایه های ..... ۱۲/۱۲۰۰ ۵۷
شکل (۱۵): نقشه آرماتورگذاری برای پایه های ..... ۱۵/۴۰۰ ۵۸
شکل (۱۶): نقشه آرماتورگذاری برای پایه های ..... ۱۵/۶۰۰ ۵۹
شکل (۱۷): نقشه آرماتورگذاری برای پایه های ..... ۱۵/۸۰۰ ۶۰
شکل (۱۸): نقشه آرماتورگذاری برای پایه های ..... ۱۵/۱۰۰۰ ۶۱
شکل (۱۹): نقشه آرماتورگذاری برای پایه های ..... ۱۵/۱۲۰۰ ۶۲
شکل (۲۰): نقشه شماتیک پایه های مسلح چهارگوش و موقعیت سوراخ ها ..... ۶۳
شکل (۲۱): نحوه سنجش مقدار انحراف پایه از حالت مستقیم ..... ۶۴
شکل (۲۲): ابزار تست سطح لبه سوراخ های پایه ..... ۶۵
شکل (۲۳): موقعیت خاموت ها نسبت به سوراخ های پایه در بخش فوقانی ..... ۶۶
شکل (۲۴): جانمایی محل پلاک آلومینیومی و مشخصات ابعاد و مقطع آن ..... ۷۱
شکل (۲۵) جایگاه تست پایه های بتنی چهارگوش ..... ۸۶
شکل (۲۶) برش عرضی فونداسیون و پی کنی و بتن ریزی سکو ..... ۸۷
شکل (۲۷) برش عرضی فونداسیون و آرماتور بندی سکو ..... ۸۸
شکل (۲۸) مش بندی و شمای کلی سکوی تست ..... ۸۹
شکل (۲۹) پایه ثابت سکو ..... ۹۰
شکل (۳۰) نمونه مغزه گیری بتن از راس پایه ..... ۹۳

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:

تاریخ تکمیل:

مهرشرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۱۵ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	---

## فهرست جدول ها

جدول شماره (۱) خواسته های خریدار و مشخصات محل نصب و بهره برداری ..... ۱۱
جدول شماره (۲) شناسنامه کالای پیشنهادی ..... ۱۲
جدول شماره (۳) مشخصات اجباری ..... ۱۳
جدول شماره (۴) مشخصات فنی پیشنهادی و امتیازدهی کالا ..... ۲۲
جدول شماره (۵) آزمون ها ..... ۲۹
جدول شماره (۶) حداقل مقادیر مجاز مواد زیان آور در آب مصرفی بتن و روش های آزمایش ..... ۴۲
جدول شماره (۷-۱) مشخصات پایه های بتنی مسلح چهارگوش ۹ متری ..... ۴۴
جدول شماره (۷-۲) مشخصات پایه های بتنی مسلح چهارگوش ۱۲ متری ..... ۴۵
جدول شماره (۷-۳) مشخصات پایه های بتنی مسلح چهارگوش ۱۵ متری ..... ۴۶
جدول شماره (۸) الگوی مشخصات شماره سریال پایه های بتنی چهارگوش ..... ۶۷
جدول شماره (۹) کدینگ گروه تجهیز، کد اصلی و کد فرعی ..... ۶۸
جدول شماره (۱۰) الزامات درج مشخصات پایه بتنی چهارگوش ..... ۶۹
جدول شماره (۱۱) فرآیند عمل آوری پایه های بتنی مسلح چهارگوش ..... ۷۴
جدول شماره (۱۲) مقادیر مجاز آزمایش های نفوذپذیری پایه های بتن مسلح چهارگوش ..... ۸۱
جدول شماره (۱۳) الزامات تست کشش در پایه های بتنی چهارگوش ..... ۸۳
جدول شماره (۱۴) تعیین فاصله قرارگیری جک ها و ابعاد الوارها در سکو تست ..... ۸۵
جدول شماره (۱۵) حداقل تجهیزات و مشخصات جایگاه تست پایه ..... ۹۱
جدول شماره (۱۶) حداقل تجهیزات واحد آزمایشگاه مستقر در کارگاه تولید کننده ..... ۹۹
جدول شماره (۱۷) رضایت بهره بردار جهت پایه های بتن مسلح چهارگوش ..... ۱۰۴

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------------

<p>صفحة ۱۶ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	---	---

## مقدمه

نظر به اهمیت موضوع مقاوم سازی و تاب آوری شبکه توزیع برق در تعیین مشخصات فنی و کنترل کیفیت تجهیزات و رویکرد بهبود معیارهای فنی مؤثر بر عملکرد پایه های بتی در شرایط بحره برداری، این سند تنظیم و پس از طرح و تایید در کمیته‌ی تخصصی پایه های بتی و سپس تصویب در جلسه مشترک با حضور نمایندگان کلیه شرکت های توزیع نیروی برق کشور نهایی شده است.

گیرندگان سند موظفند در هنگام خرید پایه های بتی مسلح چهارگوش مورد استفاده در شبکه های توزیع برق، آن را در پیوست اسناد، منظور نموده و هنگام انجام مراحل بررسی و ارزیابی فنی لازم، براساس این دستورالعمل و با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده، نسبت به ارزیابی و امتیازدهی پیشنهادها اقدام کنند.

همچنین در پروژه های پیمانکاری که پایه های بتی بصورت جزئی توسط پیمانکار از شرکت تولید کننده تأمین می شوند، شرکت های توزیع باید رعایت الزامات این دستورالعمل را در قراردادهای منعقده با پیمانکاران بصورت مکتوب لحاظ نمایند. لذا تأمین پایه های بتی توسط پیمانکاران شرکت های توزیع باید صرفاً از شرکت های تأمین کننده (سازنده) موجود در وندور لیست شرکت توانیر و تحت نظارت مرکز شرکت توزیع ذیربطر صورت پذیرد.

این دستورالعمل به همت کمیته تخصصی پایه های شبکه توزیع شرکت توانیر تدوین شده است و بازنگری این دستورالعمل بنا به درخواست شرکت های توزیع برق و تأیید کمیته تخصصی پایه های شبکه توزیع شرکت توانیر، حسب ضرورت قابل انجام است.

## ۱- هدف و دامنه کاربرد

این سند با هدف ایجاد وحدت رویه در تعیین ویژگی های کیفی در انتخاب و خرید انواع پایه های بتی مسلح چهارگوش و تهیئة اسناد خرید (شامل کلیه مناقصات عمومی و محدود، استعلام ، خرید تجهیزات در پروژه های کلید در دست و ...)، هماهنگ سازی و شفافیت در تولید، نظارت و خرید تجهیزات و ایجاد فضای رقابتی جهت ارتقاء سطح کیفی آنها تنظیم شده است.

## ۲- محدوده اجرا

محدوده اجرای این دستورالعمل شرکت های توزیع نیروی برق کشور می باشند.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۷ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
--	---	---

### ۳- استانداردهای مورد استناد

مبناًی مشخصات فنی در این دستورالعمل و رویه‌های انجام آزمایش‌ها برای کنترل شاخص‌های موردنظر، به ترتیب استانداردهای صنعت برق کشور، استانداردهای ملی کشور، استانداردهای بین المللی و استانداردهای کشورهای صنعتی پیشرفت‌ه است. هر بخشی از استانداردهای صنعت برق که مرجع آن، استانداردهای بین المللی یا کشورهای صنعتی پیشرفت‌ه باشد، چنانچه ویرایش جدیدی از استانداردهای مرجع فوق تدوین گردد، ویرایش‌های جدید تنها پس از طرح در کمیته تخصصی پایه‌های بتی و تأیید آن کمیته مورد استناد قرار خواهد گرفت. بر این اساس، استانداردهای زیر جهت تدوین دستورالعمل، مورد استناد قرار گرفته‌اند:

- ۱- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- نشریه ۱۲۰- آئین نامه بتن ایران (آبا)- ۱۳۹۹
  - ۲- وزارت مسکن و شهرسازی، «مقررات ملی ساختمان» مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه- ۱۳۹۹
  - ۳- وزارت مسکن و شهرسازی، «مقررات ملی ساختمان» مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌های ساختمانی ویرایش - ۱۳۹۶
  - ۴- استاندارد ملی ایران، ISIRI 3205، ساخت و عمل آوری آزمون‌ها در کارگاه، ۱۳۹۵
  - ۵- استاندارد ملی ایران، ISIRI 302، ویژگی‌های سنگدانه‌های بتن، ۱۳۹۴
  - ۶- استاندارد ملی ایران، ISIRI 4977، روش آزمون دانه بندی سنگدانه‌های ریز و درشت ۱۳۹۳
  - ۷- استاندارد ملی ایران، ISIRI 2-2930، ویژگی‌های افروزنده‌های بتن، ۱۳۹۲
  - ۸- استاندارد ملی ایران، ISIRI 3132، میلگردهای فولادی گرم نورده‌ده برای تسلیح بتن، ۱۳۹۲
  - ۹- نشریه ۱۰۱؛ «مشخصات فنی و عمومی راه (ویرایش دوم)؛ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- ۱۳۹۲.
  - ۱۰- نشریه شماره ۴۵۶؛ «مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال طبقه‌بندی شرایط اقلیمی و محیطی»؛ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- ۱۳۸۷.
  - ۱۱- وزارت نیرو- امور برق- پایه بتی مسلح- راهنمای ساخت و استاندارد- ۱۳۸۴
  - ۱۲- نشریه شماره ۵۵؛ «مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (ویرایش ۲)؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- ۱۳۸۳.
  - ۱۳- استاندارد ملی ایران، ISIRI 3432، ویژگی‌های سیمان پرتلند پوزولانی، ۱۳۸۰
  - ۱۴- وزارت نیرو- امور برق- پایه بتی مسلح- راهنمای ساخت و استاندارد- ۱۳۷۶
  - ۱۵- استاندارد ملی ایران، ISIRI 3206، تعیین مقاومت فشاری آزمون‌های بتن، ۱۳۷۱
- 16- AASHTO TP 95, Standard Method of Test for Surface Resistivity Indication of Concrete's Ability to Resist Chloride Ion Penetration , 2014
- 17- ASTM C 136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates ,2014
- 18- CSA-A23.4-09, Precast Concrete - Materials and Construction, 2014
- 19- CSA A3005-08, Test Equipment &Materials for Cementitious Materials for Use in Concrete and Masonry,2013
- 20- ACI 222 R- 01, 222R-01: Protection of Metals in Concrete against Corrosion. 2010.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۱۸ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهار گوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	---	---

- 21- ASTM D422-63, "Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils",2007
- 22- ASTM C642,"Test Method For Density,Absorption&Voids In Hardened Concrete",2006
- 23- ASTM C31,"Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field',2003
- 24- ASTM C935, "Standard Specification for General Requirements for Prestressed Concrete Poles Statically Cast", 2002
- 25- ASTM D2419-09, "Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate"
- 26- ASTM C131-06, "Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine"
- 27- ASTM C142-97, "Standard Test Method for Clay Lumps and Friable Particles in Aggregates",2004
- 28- ASTM C172,"Standard Practice for Sampling Freshly Mixed Concrete", 1999
- 29- ACI 318-08, "Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary" , 1998
- 30- BS1881 part:116,"Standard Practice for Making &Curing Concrete Test Specimens in the Field",1983

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------------

<p>صفحة ۹ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
--	---	---

## ۴- دستور انجام کار

### ۴-۱- روش تکمیل جداول

بررسی مشخصات فنی در دو بخش «مشخصات اجباری» و «محاسبه امتیازات فنی» انجام می شود. مراحل تکمیل جداول و استفاده از آنها به شرح زیر است:

- خریدار در جدول شماره (۱) خواسته های خود در ارتباط با نوع و سایز پایه و همچنین شرایط و مشخصات محل نصب و بهره برداری را اعلام می نماید.
- در جدول شماره (۲) فروشنده اطلاعاتی از کالای پیشنهادی و سابقه تولید و عرضه آن ارائه می کند.
- احراز مقادیر قابل قبول مندرج در جدول شماره (۳) الزامی است و فروشنده باید الزامات و مشخصات اجباری را با درج مهر و امضا در ذیل صفحات این جدول در پیشنهاد خود تضمین نماید. در صورت عدم تأمین هریک از مشخصات اجباری، پیشنهاد مردود شده و بررسی های بعدی انجام نخواهد شد.
- در جدول شماره (۴) مشخصه های مؤثر در ارزیابی و امتیازدهی عوامل کیفی کالای مورد نظر به همراه ضرایب وزنی آنها درج شده است. ستون «مقدار پیشنهادی» باید توسط فروشنده تکمیل شود و ستون های «امتیاز» و «امتیاز نهایی» توسط کمیته فنی خرید و با توجه به روش ارزیابی تعیین شده در بند ۲-۴ تکمیل می گردد. صفحات مربوط به این جدول نیز باید توسط فروشنده مهر و امضا شود.

### ۴-۲- روش تعیین امتیاز نهایی

برای تعیین امتیاز کیفی، کمیته فنی خرید باید با بررسی مستندات ارائه شده و تطابق آن با روش امتیازدهی مندرج در بند ۴، مقادیر پیشنهادی فروشنده در ستون «مقدار پیشنهادی» جدول شماره (۴) را صحت سنجی نموده و امتیاز های مورد تایید را در ستون «امتیاز» وارد می نماید. «امتیاز نهایی» هر آیتم با ضرب «امتیاز» تایید شده در «ضریب وزنی» مربوطه بدست خواهد آمد. امتیاز کل نیز برابر با مجموع مقادیر ستون «امتیاز نهایی» خواهد بود.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

صفحه ۱۰۶ از ۱۱۰ شماره تهیه / بازنگری : ۴ تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹	عنوان دستورالعمل: <b>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه‌های بتی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</b>	 وزارت نیرو شرکت توانیر
---	---	--

### ۴-۳- بازرسی، مشخصات اجباری و شرایط تحويل

۱-۳-۴- خریدار یا نماینده وی می‌تواند هر زمان که لازم باشد، چه در زمان تهیه‌ی مقدمات تولید، چه موقعی که عملیات تولید در حال انجام است و چه پس از تولید و هنگام تحويل کالا، از مجموعه خط تولید و کارهای مورد نظر بازرسی نماید. سازنده موظف است تسهیلات لازم جهت تحقق این امر را برای خریدار فراهم نماید.

۲-۳-۴- تمام مصالح اولیه در محل تولید پایه باید بازرسی شوند. مصالح را می‌توان پس از انجام اولین بازرسی یا هر موقعی که نقص یا عیوب به هنگام تولید محصول مشاهده گردید رد نمود.

۳-۳-۳- در صورتیکه خریدار حسب مورد بازرسی‌های لازم را بطور کامل انجام نداده و یا در هنگام بازدید متوجه آن نگردیده باشد، مسئولیت تامین کننده در مورد تحويل پایه و انطباق کامل با شرایط این دستورالعمل، سلب نمیگردد و حق هرگونه اقامه دعوی بعلت معیوب بودن مصالح و یا رضایت بخش نبودن ساخت، برای خریدار محفوظ می‌باشد و از این بابت، تامین کننده حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

۴-۳-۴- عدم رعایت هر بخش از نقشه یا مشخصات اجباری جدول شماره‌ی (۳) با در نظر گرفتن خواسته‌های خریدار در جدول شماره‌ی (۱) بوسیله‌ی سازنده جهت عدم پذیرش تمام محصول و یا قسمتی از آن کافی تلقی می‌گردد.

۵-۳-۴- تامین کننده باید تمام محصولات پذیرفته نشده از طرف خریدار یا نماینده مجاز او را با محصولات مورد تایید با هزینه خود (تامین کننده) تعویض نماید. در این خصوص تکمیل جدول شماره‌ی (۲) توسط فروشنده و بخصوص گواهی امضا نمودن ردیف ۸ و ۹ آن به منزله‌ی ضمانت‌نامه‌ی محصول تلقی می‌گردد.

۶-۳-۴- در صورتی که طبق تشخیص خریدار، تعویض پایه‌های معیوب با رعایت محدودیت زمانی مشخص، ضروری باشد و سازنده از تعویض به موقع پایه‌ها اجتناب ورزد، کارفرما می‌تواند پایه‌های معیوب را به هزینه تامین کننده، تعویض یا اصلاح نماید و سازنده (تامین کننده) حق هیچ‌گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

۷-۳-۴- کلیه‌ی پایه‌های ساخته شده می‌بایست توسط سازنده قبل از حمل از کارخانه به دقت مورد بررسی قرار گرفته و انطباق مصالح مصرفی، شرایط تولید و ظاهر نهایی آنها قبل از تایید نماینده خریدار، توسط مسئول کنترل کیفی شرکت تامین کننده (QC) مورد تایید قرار گیرد. در این خصوص ضوابط مندرج در آخرین ویرایش «دستورالعمل الزامات انبارش، جابجایی، حمل و نصب پایه‌های بتی» شرکت توانیر الزامی است.

۸-۳-۴- سازنده (تامین کننده) می‌بایست کلیه نکات ایمنی، موارد بهداشت و ملاحظات زیست محیطی را در کارگاه و مراحل تولید پایه رعایت نماید و در صورت دریافت تذکر از سوی نماینده خریدار، فوراً نسبت به اصلاح شرایط اقدام و مسئولیت عواقب عدم انجام هریک از موارد فوق بر عهده سازنده می‌باشد.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۱۱ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	---	---

#### جدول شماره (۱) خواسته های خریدار و مشخصات محل نصب و بهره برداری

ردیف	شرح مشخصه	مقدار / نوع / شرایط
۱	نوع پایه	پایه بتی مسلح چهارگوش
۲	طول پایه (متر)	<input type="checkbox"/> ۱۵ <input type="checkbox"/> ۱۲ <input type="checkbox"/> ۹
۳	قدرت اسمی پایه (کیلوگرم نیرو)	<input type="checkbox"/> ۱۲۰۰ <input type="checkbox"/> ۱۰۰۰ <input type="checkbox"/> ۸۰۰ <input type="checkbox"/> ۶۰۰ <input type="checkbox"/> ۴۰۰ <input type="checkbox"/> ۲۰۰
۴	نوع سیمان	<input type="checkbox"/> تیپ ۵ <input type="checkbox"/> تیپ ۲
۵	پوشش های سطحی <sup>۱</sup>	
۶	نوع غالب املاح خورنده در زمین محل نصب	<input type="checkbox"/> کلرید و سولفات
۷	متوسط درصد رطوبت نسبی	<input type="checkbox"/> سولفات
۸	حداکثر سرعت باد (متر بر ثانیه)	<input type="checkbox"/> کلرید
۹	حداکثر شدت احتمالی زلزله (g)	<input type="checkbox"/> ۰,۳۵ <input type="checkbox"/> ۰,۳ <input type="checkbox"/> ۰,۲۵ <input type="checkbox"/> ۰,۲
۱۰	حداکثر درجه حرارت محیط نصب (°C)	
۱۱	حداقل درجه حرارت محیط نصب (°C)	
۱۲	نوع منطقه نصب پایه	<input type="checkbox"/> مناطق خورنده <input type="checkbox"/> مناطق غیر خورنده

۱- مطابقت کالای پیشنهادی با آیتم های شماره ۱ تا ۵ توسط تولید کننده تضمین می گردد. خریدار نیز بدینوسیله اعلام می دارد که پایه های مورد درخواست، پس از بررسی های فنی لازم، پیشنهاد گردیده و از نظر محل نصب، مطابق با شرایط مندرج در آیتم های ۶ تا ۱۲ جدول فوق انتخاب شده است. در تکمیل ردیف های ۷ تا ۱۲ جدول فوق، استفاده از نشریه شماره ۴۵۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نظارت راهبردی بلامانع می باشد.

۲- این ردیف بر اساس درخواست خریدار و با تشخیص آزمایشگاه مکانیک خاک استان محل نصب تکمیل می گردد. لازم به ذکر است در صورت درخواست، خریدار باید کلیه می شخصه های فنی، روش های آزمون، معیارهای پذیرش و نوع پوشش درخواستی خود را در پیوست اسناد خرید درج نماید. همچنین انجام آزمون های جاری، نمونه ای و دوام توسط خریدار، متناسب با موارد درخواستی علاوه بر موارد جدول شماره ۵ الزامی است.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------------

<p>صفحة ۱۲ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	---	---

### جدول شماره (۲) شناسنامه کالای پیشنهادی<sup>۱</sup>

ردیف	مشخصه	شرح
۱	نام سازنده (نام شرکت یا کارخانه ی تولید کننده پایه های بتی) <sup>۲</sup>	
۲	سال ساخت	
۳	نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده (نماینده رسمی - عرضه کننده انحصاری و ...)	
۴	تیپ پایه (طول و مقاومت پایه)	
۵	فهرست خریداران با ذکر نام، کشور، تاریخ و میزان فروش	
۶	ظرفیت تولید سالانه طبق پروانه بهره برداری	
۷	سالهای ساخت این نوع کالا	
۸	مدت گارانتی تعویض پایه از زمان تحویل (دوره ضمانت بواسطه عیوب مرتبط با کیفیت پایه)	
۹	طول عمر تضمین شده ی پایه در مدت زمان بهره برداری <sup>۳</sup>	

۱- اطلاعات این برگه توسط فروشنده تکمیل میگردد و جهت تضمین شرایط و مدت گارانتی مطابق ردیفهای ۸ و ۹ از سوی تولید کننده، رسماً در دفاتر استند رسمی گواهی امضا میگردد.

۲- شرکت های توزیع و پیمانکاران طرف قرارداد صرفا مجاز به خرید پایه (مناقصه، استعلامی و ...) از وندورلیست مرکز شرکت توانیر میباشد و ایجاد رقابت بهبود کیفیت و کاهش قیمت بین کلیه شرکت های موجود در وندورلیست توانیر در فرآیندهای خرید شرکت های توزیع و پیمانکاران طرف قرارداد در اجرای پروژه های مرتبط با شبکه توزیع برق (پیمانکاری، نیرورسانی و ...)، الزامي است.

۳- تولید کننده موظف است خریدار را از شرایط مناسب بهره برداری متناسب با عمر تضمین شده پایه، رسماً مطلع نماید.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

<p>صفحة ۱۳ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	---

### جدول شماره (۳) مشخصات اجباری

ردیف	شرح مشخصه	واحد	سطح یا نوع اجباری
الف) شرایط مصالح مصرفی و طرح اختلاط بتن			
۱	محدوده مصرف مقدار مواد سیمانی در بتن <sup>۱</sup>	$\text{kg}/\text{m}^3$	۴۰۰ - ۴۵۰
۲	نوع سیمان مصرفی	---	تیپ ۲ یا تیپ ۵ به سفارش خریدار
۳	مصرف مواد پوزولانی در طرح اختلاط بتن	---	برابر ضوابط بند (پ-۲-۴) پیوست شماره ۲) الزامی است
۴	محدوده دانه بندی شن و ماسه <sup>۲</sup>	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <span>ماسه</span> <span>شن</span> </div> <span>mm</span>	<span>۰ تا ۴/۷۵</span> <span>۱۹ تا ۴/۷۵</span>
۵	محدوده مجاز ضریب نرمی ماسه (FM <sup>۳</sup> )	---	$2/۳ \leq FM \leq ۳/۱$
۶	قطر بزرگترین سنگدانه باید کمترین مقدار موارد زیر باشد:	mm	<span>۰/۷۵</span> <span>۰/۷۵</span> <span>۰/۳۳</span> <span>۰/۱۹</span> میلی متر
۷	شرایط آب مصرفی <sup>۴</sup>	---	مطابق بند (پ-۱-۷) پیوست شماره ۱)
۸	حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی <sup>۵</sup>	---	۰/۴
۹	محدوده مجاز اسلامپ بتن <sup>۶</sup>	mm	۵۰ - ۱۰۰

- شامل وزن سیمان (تیپ ۲ یا ۵ مطابق استاندارد ملی شماره ۳۸۹) بعلاوه وزن مواد جایگزین سیمانی مانند پوزولان های طبیعی یا مصنوعی که به تشخیص آزمایشگاه باید بگونه ای انتخاب شود تا مقاومت مشخصه بتن تامین گردد. استفاده از مواد سیمانی بیش از حداکثر مقدار ذکر شده در بتن بدلیل تاثیرات منفی بر دوام بتن مجاز نمی باشد.
- مشخصات برابر استاندارد ملی به شماره ۳۰۲ تایید آزمایشگاه ذیصلاح اقدام نماید.
- در خصوص تعیین حداکثر اندازه شن در دانه بندی، آیتم های ردیف ۶ جدول کنترل شود.
- در صورت عدم توانایی به تامین ماسه با ضریب نرمی ذکر شده از معادن در دسترس، تولید کننده موظف می باشد نسبت به اصلاح ضریب نرمی مصالح با تایید آزمایشگاه ذیصلاح اقدام نماید.
- شامل آب به کار رفته در ساخت بتن، بین مورد مصرف برای سرد کردن بتن یا مصالح بتن، آب آزاد موجود در سنگدانه ها، آب مورد مصرف در سیستم تولید بخار و آب به کار رفته در ساخت مواد افزودنی شیمیایی یا دوغاب سازی مواد افزودنی معدنی.
- مقدار مواد سیمانی = وزن سیمان + پوزولان (میکروسیلیس یا ماتاکائولین)
- برای افزایش کارایی بتن و تسهیل در عملیات بتن ریزی، استفاده از افزودنی های استاندارد بمنظور رسیدن به اسلامپ حداکثر تا سقف تعیین شده (۱۰۰ میلیمتر) با نظر مسئول کارگاه و تایید آزمایشگاه ذیصلاح، مشروط به رعایت حداکثر نسبت آب به سیمان توصیه شده در این دستورالعمل طبق ضوابط بند (پ-۲-۳) پیوست شماره ۲ بلمانع است.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------------

<p>صفحة ۱۴ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش</p> <p>(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	---	---

### جدول شماره (۳) مشخصات اجباری

ردیف	شرح مشخصه	واحد	سطح یا نوع اجباری
۱۰	حداقل ارزش ماسه‌ای سنگدانه‌های ریزدانه (SE)	درصد	۷۵
۱۱	حداکثر درصد وزنی خاک رس و ناخالصی <sup>۱</sup>	درصد	۲
		ماسه	۳
۱۲	حداکثر درصد وزنی سنگدانه‌های پولکی و سوزنی	درصد	۱۵
۱۳	حداکثر جذب آب سنگدانه ها	درصد	۳
		ماسه	۲/۵
۱۴	حداکثر جذب آب سنگدانه ها	شن	
۱۵	حداقل حجم بتن مصرفی	$m^3$	مطابق بند (پ-۱-۹) پیوست شماره (۱)
۱۶	استفاده از الیاف در طرح اختلاط	$kg/m^3$	مطابق ضوابط بند (پ-۶-۲) پیوست شماره (۲) الزامی است

### ب) دوام و مقاومت مکانیکی

۱۷	مقاومت نرمال	kgf	برابر با قدرت اسمی پایه
۱۸	مقاومت مرحله ارجاعی	kgf	۱/۵ برابر قدرت اسمی پایه
۱۹	قدرت اسمی پایه $\geq 400$ کیلوگرم نیرو	kgf	۳ برابر قدرت اسمی پایه
		نهایی	۲/۵ برابر قدرت اسمی پایه
۲۰	حداکثر تغییر مکان راس پایه در مرحله آزمون	---	٪ ۱ طول پایه
۲۱	حداکثر تغییر مکان راس پایه پس از حذف کلیه نیروها در مرحله مقاومت ارجاعی	---	۱۰٪ تغییر مکان رأس پایه که به ازای اعمال نیروی ۱/۵ برابر قدرت اسمی در آزمون مقاومت ارجاعی ثبت می شود
۲۲	حداکثر جذب آب نیم ساعته بتن	درصد	۳
۲۳	حداقل مقاومت مشخصه بتن	$kg/cm^2$	۳۰۰ نمونه استوانه استاندارد
		۳۵۰ نمونه مکعبی استاندارد	نحوه استوانه استاندارد
۲۴	حداقل مدت گارانتی تعویض پایه از زمان تحویل (دوره ضمانت بواسطه عیوب مرتبط با کیفیت پایه) <sup>۲</sup>	سال	۲
۲۵	حداقل طول عمر پایه <sup>۳</sup>	سال	۲۰

۱- لازم است شن و ماسه تنها از تولیدکنندگان معترض و دارای گواهی استاندارد خریداری شود و تأییدیه آزمون مربوط به مواد زیان آور موجود در شن و ماسه، مطابق جداول مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان از تولیدکننده شن و ماسه اخذ و در بایگانی کارگاه نگهداری گردد.

۲- دورهی ضمانت، جهت اطمینان از کیفیت کلیه پایه‌های تحویلی به خریدار، مطابق نمونه تست و تایید شده می‌باشد. در صورت احراز مغایرت، فروشنده مکلف است، به تشخیص خریدار نسبت به تعویض پایه‌ها یا جبران هزینه‌های مربوطه اقدام نماید.

۳- پایه‌های باید در شرایط مندرج در جدول شماره (۱) تا زمان تعیین شده بعنوان «طول عمر»، کلیه شاخص‌های سلامت خود را مطابق موارد مندرج در جدول شماره (۳) حفظ نمایند. چنانچه پایه‌ها در مدت زمانی کمتر از طول عمر اظهار شده تولید کننده، از شرایط سلامت خارج گردند و کیفیت نامناسب پایه‌ها، ناشی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل و یا احراز مغایرت با آیتم‌های ۳ تا ۵ جدول شماره (۱)، علت عیوب تشخیص داده شود، فروشنده مکلف به جبران کلیه هزینه‌های تعویض پایه‌های معیوب خواهد بود.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

<p>صفحة ۱۵ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش</p> <p>(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	---	---

### جدول شماره (۳) مشخصات اجباری

ردیف	شرح مشخصه	واحد	سطح یا نوع اجباری
ج) شرایط آرماتورگذاری <sup>۱</sup>			
۲۶	نوع میلگردهای طولی در شبکه آرماتوریندی <sup>۲</sup>	---	A <sub>III</sub> استاندارد
۲۷	وزن خاموت ها و میلگردهای مصرفی	کیلوگرم	مطابق پیوست شماره (پ-۹-۱)
۲۸	نوع خاموت	اصلی فرعی	آجدار A <sub>II</sub> استاندارد و φ۶ ساده A <sub>I</sub> استاندارد φ۸ و φ۶ ساده A <sub>I</sub> استاندارد
۲۹	نحوه آرایش میلگردها و خاموت ها <sup>۴</sup>	---	طبق نقشه ها، جداول و توضیحات پیوست های ۱-۷ و ۱-۶
۳۰	حداقل مقاومت کششی نهایی میلگردها (کلیه میلگردهای مورد استفاده در شبکه آرماتوریندی شامل طولی و عرضی)	kg/cm <sup>2</sup>	۳۶۰۰ ۵۰۰۰ ۶۰۰۰
۳۱	قطر سیم آرماتور بنندی <sup>۵</sup>	mm	۱/۵
۳۲	حداقل پوشش بتن میلگردهای طولی	mm	۲۵
۳۳	حداقل قطر خاموت ها <sup>۶</sup>	mm	۶
۳۴	حداقل فاصله بین دو میلگرد مجاور	mm	۱/۳۳ برابر قطر بزرگترین سنگدانه یا ۲۵ میلیمتر
۳۵	حداقل طول مستقیم خاموت ها پس از خم	mm	۷۵
۳۶	زاویه خم در انتهای خاموت اصلی هر خاموت فرعی (سنجاجقی)	درجہ	۱۳۵ ۱۶۰
۳۷	حداقل قطر داخلی خم خاموت ها	mm	۴ برابر قطر نامی خاموت
۳۸	حداکثر فاصله خاموت ها <sup>۷</sup>	mm	۲۵۰

۱- بمنظور جلوگیری از خوردگی کربناتی یا کلریدی فلزات، استفاده از سکوی بتنی مناسب در فضای مسقف (جلوگیری از تماس مستقیم خاک با میلگرد و همچنین جلوگیری از ریزش برف و باران بر روی آن ها) جهت انبارش میلگردهای مورد مصرف در پایه ها توصیه می گردد. در هر صورت میلگردها باید جهت جلوگیری از زنگ زدگی یا آغشته شدن به روغن، گریس و امثالهم محافظت شوند.

۲- استفاده از میلگرد زنگ زده ، اسقاط ، مستعمل و یا خارج شده از پایه تخریبی و تست در شبکه آرماتوریندی پایه بتنی به هیچ وجه مجاز نمی باشد.

۳- استفاده از ۳ میلگرد نمره ۶ به جای ۲ میلگرد نمره ۸ ، فقط بعنوان خاموت های فرعی مابین پله ها به جهت سهوالت آرماتوریندی، بلامانع است.

۴- محل قرارگیری خم خاموت های اصلی و فرعی باید بصورت چرخشی(یک دور کامل) در طول شبکه اجرا شود و قلاب باید در برگیرنده میلگردهای طولی باشد

۵- تمامی میلگرد های طولی می بایست با سیم آرماتوریندی به خاموت های اصلی(محل پله ها) بسته شوند و در محل خاموت های فرعی (سنجاجقی) نیز بستن میلگرد های طولی در گوشه ها الزامی و در وسط شبکه یکی درمیان کفایت می کند. به هر حال نباید دو میلگرد اصلی مجاور یکدیگر آزاد باشد.

۶- درصورت فقدان میلگرد با سطح مقطع حقیقی نمره ۶ استفاده از سطح مقطع پایین تر به هیچ عنوان مجاز نیست و لذا کاربرد میلگردهایی با سطح مقطع کمی بالاتر مشروط بر حفظ پوشش حداقل بتن، بلامانع است. در این خصوص استفاده از میلگرد استاندارد الزامی است.

۷- تعییر فاصله خاموت ها در محدوده ۳ متری از رأس تیر که احتمال تداخل با سوراخ ها وجود دارد تا حداکثر ۳ سانتیمتر مجاز است(پ-۱۴-۱) و بستن سر میلگردهای طولی توسط خاموت ها الزامی است، طوری که سر میلگردهای طولی نباید بیشتر از ۵ سانتیمتر آزاد باشد.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

<p>صفحة ۱۶ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	---

جدول شماره (۲) مشخصات اجباری						
ردیف	شرح مشخصه	واحد	سطح یا نوع اجباری			
۳۹	همپوشانی(اورلوب) و جوشکاری در میلگردهای طولی طولی	---	هرگونه جوشکاری در میلگردهای طولی، بطورکلی ممنوع است <sup>۱</sup> الف) در پایه های بتنی با طول ۱۲ متر و کمتر: میلگردهای طولی الزاماً بایستی یک تکه بوده و استفاده از هرگونه جوشکاری و همپوشانی در این بخش ممنوع است. ب) در پایه های بتنی با طول بیشتر از ۱۲ متر: همپوشانی میلگردها تنها برای میلگردهای طولی با درازای بیش از ۱۲ متر (یعنی یک بخش ۱۲ متری بعلاوه بخش تکمیلی) و در حداکثر یک نقطه (یعنی حداکثر دو بخش در هر محور) با روش سیم‌بندی و رعایت دقیق الزامات زیر مجاز است. - رعایت حداقل طول ۵۰ برابر قطر میلگرد در همپوشانی. - اتصال دو میلگرد با سیم ۱/۵ حداقل در ۴ نقطه همپوشانی. - تقسیم نقاط همپوشانی بطور مساوی در سر و ته پایه جهت جلوگیری از ردیف شدن نقاط مذکور در کنار یکدیگر. - هم محور بودن میلگردهای طولی در محل هم پوشانی. - محل همپوشانی میلگردها الزاماً باید ۱۲۰ سانتیمتر بالاتر از خط تراز دفن پایه باشد.			
۴۰	شکل خاموت های فرعی <sup>۲</sup>	---	I شکل و یکتکه مطابق نقشه های پیوست شماره (پ-۱۰-۱)			
۴۱	خم کردن سیم آرماتوریندی به سمت داخل قالب و عدم بیرون زدگی از محیط شبکه آرماتوریندی		الزامي است			
چ) شرایط ظاهری پایه بتنی						
۴۲	ابعاد سر و ته پایه و قطر جان پایه در فرورفتگی ها	cm	مطابق پیوست شماره (پ-۹-۱) و پیوست شماره (پ-۱۰-۱)			
۴۳	حداکثر رواداری طول پایه	mm	۱۵			
۴۴	حداکثر رواری ابعاد پایه	mm	۵			
۴۵	یکنواختی تغییر ابعاد مقطع (جان/ بال) در طول پایه	---	الزامي است			
۴۶	درج پلاک، نام تولیدکننده و علامت خطر برق گرفتگی		مطابق بند (پ-۱۵-۱) پیوست شماره (۱) الزامي است			
۴۷	کدگذاری <sup>۳</sup> و روش درج سریال روی پلاک	-	مطابق بند (پ-۱۵-۱) پیوست شماره (۱) الزامي است			

- ممنوعیت جوشکاری در اتصال میلگردها بواسطه جمعی مسائل فنی، اینمنی، نظارت و بهره برداری، مجدداً با اجماع نظر کمیته تخصصی تصویب شد.
- فاصله ساق میلگرد های سنجاقی در جان پایه باید به شکلی اجرا گردد که حداقل پوشش بتن ۲/۵ سانتی بر روی آن وجود داشته باشد و عبور ساقها از یکدیگر به هیچ وجه مجاز نمی باشد.
- لازم است کدگذاری پایه های بتنی برابر «دستورالعمل کدگذاری تجهیزات شبکه های توزیع نیروی برق» انجام گردد.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

<p>صفحة ۱۷ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش</p> <p>(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	---

جدول شماره (۳) مشخصات اجباری			
ردیف	شرح مشخصه	واحد	سطح یا نوع اجباری
۴۸	درج نشانه مرکز ثقل پایه جهت حمل و جابجایی	---	تصورت حک شده در سطح بال پایه الزامی است
۴۹	فاصله پله های پایه <sup>۱</sup>	cm	۷۵
۵۰	سطح خارجی پایه	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>- سطح پایه بتی صاف، فاقد حفره های بزرگ (قطر بیش از ۱۲ و عمق بیش از ۶ میلیمتر) و عاری از هرگونه ترک<sup>۲</sup> باشد.</li> <li>- گوشه های پایه های بتی باید کاملاً گرد یا پخ با شاعع ۲cm بوده و پایه فاقد هرگونه پلیسه و لبه های تیز و برنده باشد.</li> <li>- هرگونه ، کromo شدگی، تخلخل بتن، ناصافی و فرورفتگی ناشی از اشکال قالب در سطح بیرونی پایه مجاز نمی باشد.</li> <li>- میلگرد یا سیم آرماتوریندی یا هرگونه آثار زنگ زدگی نباید از بدنه پایه قابل روئیت باشد.</li> <li>- سطح پایه باید عاری از هرگونه رسوبات و سفیدک باشد.</li> <li>- پایه به محض خروج از استخر باید آبکشی گردد</li> <li>- وجود هرگونه حلقه و قلاب بر روی سطح پایه جهت بلند کردن و یا جابجایی آن ممنوع است.</li> <li>- حفره و منافذ مجاز (حداکثر قطر ۱۲ و حداکثر عمق ۶ میلیمتر) که در نتیجه حباب هوا در سطح جان پایه بوجود آمده اند تمیز شده و صرفاً با مواد ترمیمی استاندارد و مقاوم پوشانیده شوند. در این خصوص هرگونه ترمیم شکستگی، لب پریدگی پله ها، بال و سایر قسمت های پایه بطور کلی ممنوع می باشد و پایه میبایست سالم و بدون عیب باشد.</li> <li>- نصب و تعییه هرگونه تجهیزات، ملحقات، لوله و موارد مشابه در کلیه قسمتهای پایه ، خارج از ضوابط این دستورالعمل ممنوع است.</li> </ul>
۵۱	نحوه حک کردن مشخصات روی پایه	---	مشخصاتی که بر روی پایه در طرح (ب) درج مشخصات پایه مطابق پ-۱۵-۱۵ حک می گردد باید در حین ساخت با عمق بین ۳ تا ۵ میلیمتر و بطور کاملاً خوانا و مطابق شکل شماره ۲۴ و جدول شماره ۱۰ به ترتیب از بالا به پایین به صورت زیر بر روی

۱- طبق استاندارد های صنعت برق و مطابق طراحی قفس بندی داخلی و سایر مشخصات فنی مرتبط، فاصله پله ها ۷۵ سانتیمتر است و لذا تولید و خرید پایه های بتی مسلح چهارگوش صرفاً با پله های ۷۵ سانتیمتری الزامی می باشد.

۲- ترک های موبی (ترک با عرض کمتر از ۰/۱ میلیمتر)، با تأیید ناظر یا نماینده خریدار بر عدم ایجاد تاثیرات نامطلوب بر طول عمر پایه، بلامانع است. در هر صورت ترک در هر اندازه ای نباید در بال و جان پایه امتداد یافته باشد.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------------

<p>صفحة ۱۸ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	<p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	-----------------------------------

### جدول شماره (۳) مشخصات اجباری

ردیف	شرح مشخصه	واحد	سطح یا نوع اجباری
			یک وجه از دو وجه بال پایه درج شوند. - خط راهنمای دفن پایه جهت مشخص نمودن مقدار اندازه دفن پایه در فاصله ۳ متری از تپایه - پلاک مشخصات پایه (در زمان ساخت نصب می شود) - نام کارخانه سازنده پایه - درج علامت خطر برق گرفتگی - نوشтар خطر برق گرفتگی
۵۲	کمیت و کیفیت سوراخ های روی پایه <sup>۱</sup>	---	- کلیه سوراخ های پایه باید در هر دو وجه پایه با فواصلی معین و مشخص، دقیقاً مطابق پیوست(پ-۱۱-۱) باشند. - قطر داخلی هر سوراخ ۲۰ میلیمتر باشد بطوریکه میله ای با قطر ۱۸ mm به راحتی از آنها عبور نماید. - سوراخ های باید در وسط مقطع، در یک راستا و عمود بر محور طولی باشند. - داخل کلیه سوراخ های روی پایه باید تمیز و عاری از بتن باشد. - سطح روی سوراخ های صاف و هم تراز با سطح پایه و قادر هرگونه برآمدگی یا فرورفتگی اطراف سوراخ باشد.
۵۳	حداکثر انحراف پایه از حالت مستقیم <sup>۲</sup> (مطابق شکل پیوست شماره (پ-۱۲-۱))	mm	۳۰ ۴۰ ۵۰
۵۴	شیب پله ها	---	برابر $\tan \alpha$ مشابه نقشه های پیوست شماره (پ-۱۰-۱)
۵۵	حداقل شیب کلاهک رأس پایه	---	برابر شیب پله ها
۵۶	ضخامت پیشانی هر پله	---	بزرگتر یا مساوی ضخامت بالهای جانبی پایه
۵۷	عدم خروج شیرابه بتن از قالب	---	الزامی است
۵۸	یک تکه بودن قالب ها	---	حداقل در ۹ متری اول قالبها الزامی است

۱- عدم پیش بینی یک سوراخ ، وجود سوراخ مازاد و گرفتگی یکی از سوراخ ها می تواند موجب عدم پذیرش پایه گردد. هر گونه تغییری در تعداد و موقعیت سوراخ ها ، انسداد و جهت سوراخ ها موجب مردود شدن پایه ها می گردد.

۲- در صورت بکارگیری رسیمان بنایی برای تعیین انحراف رأس پایه، پس از وصل نمودن رسیمان بنایی به ابتدا و انتهای پایه و اندازه گیری بیشترین فاصله جداره پایه از رسیمان بنایی، انحراف رأس پایه(D) تقریباً ۳ برابر ماکزیمم فاصله جداره پایه(d) تا رسیمان خواهد بود.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

<p>صفحة ۱۹ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	---

جدول شماره (۲) مشخصات اجباری			
ردیف	شرح مشخصه	واحد	سطح یا نوع اجباری
ح) شرایط بتن ریزی و عمل آوری			
۵۹	محدوده دمای مجاز محیط جهت بتن ریزی <sup>۱</sup>	°C	۵ - ۳۰
۶۰	محدوده مجاز دمای بتن جهت بتن ریزی <sup>۲</sup>	°C	۵ - ۳۲
۶۱	حداکثر دمای مجاز مصالح قبل از مصرف در بتن <sup>۳</sup>	°C سیمان	۵۰ ۶۰
۶۲	حداکثر اختلاف دمای سطح بتن با دمای آب استخر(جهت عمل آوری)	°C	۱۱
۶۳	نحوه بتن ریزی برای یک قالب کامل	---	به صورت پیوسته باشد
۶۴	حداکثر ارتفاع بتن ریزی داخل قالب	mm	۴۰۰
۶۵	استفاده از ضد یخ در هنگام بتن ریزی	---	ممنوع می باشد
۶۶	شرایط آب استخر جهت عمل آوری	---	- آب استخر همواره باید با حداقل ۳ گرم آهک شکفته یا هیدراته (هیدرو کسید کلسیم) در هر لیتر آب، اشباع شده باشد. - آب استخر شفاف و عاری از لجن، آلودگی، روغن و ... باشد. - در صورت راکد بودن آب استخر(توقف تولید بیش از یک ماه) تعویض آب بمنظور از سرگیری تولید الزامی است. - آب استخر باید حداقل هر ۳ ماه یکبار، بطور کامل تخلیه شود و پس از تمیز شدن استخر و آب گیری، دوباره با آهک شکفته بشرح فوق اشباع گردد.
۶۷	غوطهوری پایه ها در آب استخر به طوری که هیچ بخشی از پایه خارج از آب باقی نماند و کل پایه غرق در آب باشد.	---	الزامی است
۶۸	رعایت جدول زمانبندی تولید و کلیه الزامات عمل آوری مطابق پیوست شماره (پ-۱۶-۱)	---	الزامی است
۶۹	حداکثر فاصله زمانی از لحظه ساخت بتن تا استفاده آن در قالب <sup>۴</sup>	دقیقه	۴۵

- در صورت بتن ریزی در شرایط دمایی غیر متعارف، رعایت الزامات مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و آینین نامه بتن ایران الزامی است
- تولیدکننده موظف است با رعایت توصیه های مجاز آینین نامه ای، نسبت به ساخت بتن در محدوده دمایی ذکر شده اقدام نماید. در صورت عدم رعایت الزامات، تولید و مصرف بتن خارج از محدوده مذکور مجاز نمی باشد
- در صورت تجاوز دمای سنگانه ها، خنک نمودن مصالح سنگی توسط روش هایی از قبیل ایجاد سایه، آب پاشی و یا هر روش استاندارد و مجاز قبل از مصرف الزامی است. در صورت تجاوز دمای سیمان از این مقدار (خصوصا ساعات پس از تخلیه سیمان از مخزن تانکر حمل کننده و یا در مناطق گرسیز) لازم است زمان کافی جهت خنک شدن سیمان سپری گردد
- در صورت تجاوز از زمان مذکور باید نسبت به تخلیه و دور ریختن بتن اقدام شود.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------------

<p>صفحة ۲۰ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش</p> <p>(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	---

### جدول شماره (۳) مشخصات اجباری

ردیف	شرح مشخصه	واحد	سطح یا نوع اجباری
خ) شرایط جابجایی و دپو پایه ها			
۷۰	استفاده از شاهین برای هر گونه جابجایی پایه ها	---	الزامي است
۷۱	استفاده از تسمه برزن特 استاندارد و عدم استفاده از زنجیر و سیم بکسل جهت هر گونه جابجایی پایه ها	---	الزامي است
۷۲	بلند کردن همزمان بیش از یک اصله پایه	---	ممنوع است
۷۳	آب خوری پایه ها در محل دپو حداقل تا پایان زمان عمل آوری نهایی وفق جدول شماره (۱۱)	---	الزامي است
۷۴	استقرار پایه ها بر روی یگدیگر از وجه بال پایه (در دپو و استخر)	---	الزامي است
۷۵	حداکثر ردیفها برای دپو <sup>۱</sup> پایه های ۲۰۰	ردیف	۵
۷۶	حداکثر ردیفها برای دپو پایه های ۴۰۰ و ۶۰۰	ردیف	۴
۷۷	حداکثر ردیفها برای دپو پایه های ۸۰۰ تا ۱۲۰۰	ردیف	۳
۷۸	حداقل ابعاد الوار بین ردیف های پایه	---	چوب چهار تراش <sup>۲</sup> با ابعاد ۸×۸ سانتیمتر
۷۹	حداکثر فاصله اولین الوار از رأس پایه	متر	۱/۵
۸۰	حداکثر فاصله آخرین الوار از ته پایه	متر	۱/۵
۸۱	حداکثر فواصل الوارهای میانی از یکدیگر	متر	۳
۸۲	استقرار الوارها دقیقاً زیر پله های پایه های بتی	---	الزامي است
۸۳	قراردادن الوارها بین زمین و پایه	---	مشابه شرایط استقرار الوار بین ردیف های پایه الزامي است
۸۴	حداقل زمان لازم جهت خروج پایه از کارخانه از	روز	۲۸
۸۵	تاریخ تولید <sup>۳</sup>	روز	با سیستم بخار

۱- حداکثر تعداد ردیف پایه در استخر آب در صورت انجام عمل آوری ثانویه با آب مشابه با حداکثر تعداد پایه در دپو (ردیف ۷۵ الی ۷۸) می باشد.

۲- بمنظور کاهش هزینه های ناشی از استهلاک چوب چهار تراش، استفاده از قوطی فلزی با ابعاد مقطع ۸۰×۴۰ و ضخامت ۲ میلی متر به نحوی که در دو وجه عریض آن لاستیک ضربه گیر به ضخامت ۱۰ میلی متر به صورت ثابت پیچ شده باشد بلامانع است

۳- خروج پایه از کارخانه منوط به تایید آزمایش مقاومت بتن برای توضیحات بند پ-۲-۳-۷ است. سطح پایه ها هنگام خروج پایه از کارخانه تولید کننده باید کاملا خشک باشد. کنترل تمیز بودن پلاک مشخصات، تمیز بودن سطح پایه از آهک ته نشین شده در استخر آب، باز بودن کلیه

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

<p>صفحة ۲۱ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	---	---

جدول شماره (۳) مشخصات اجباری			
ردیف	شرح مشخصه	واحد	سطح یا نوع اجباری
د) مشخصات و تجهیزات جایگاه تست پایه ها و امکانات آزمایشگاهی			
۸۶	سکوی تست پایه	---	مطابق پیوست شماره (پ-۲-۳ و ۳-۴) الزامی است
۸۷	تجهیزات آزمایشگاه داخل کارگاه		مطابق پیوست شماره (پ-۳-۸) الزامی است

سوراخ ها، صاف بودن درز بین دو قالب، صاف بودن و عدم وجود تیزی و برندگی در لبه های پایه و سایر ضوابط اجباری در شکل ظاهری پایه ها قبل از بارگیری و خروج پایه از کارگاه تولیدکننده الزامی است و رعایت آن در هر صورت بر عهده مسئول کنترل کیفیت کارگاه تولید کننده می باشد.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

<p>صفحة ۲۲ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	---

جدول شماره (۴) مشخصات فنی پیشنهادی و امتیازدهی کالا <sup>۱</sup>							
ردیف	شرح مشخصه	واحد	روش امتیازدهی	مقدار پیشنهادی <sup>۲</sup>	ضریب وزنی	امتیاز	امتیاز نهایی
۱	کیفیت مصالح سنگی مصرفی در تولید بتن	---	بند ۱-۴-۴		% ۱۵		
۲	کیفیت آب مصرفی در تولید و فرآوری بتن	---	بند ۲-۴-۴		% ۱۰		
۳	میزان رضایت بهره بردار	---	بند ۳-۴-۴		% ۵		
۴	حد گسیختگی پایه در آزمون مقاومت نهایی	Kg-f	بند ۴-۴-۴		% ۱۲		
۵	تغییر مکان باقیماندهی رأس پایه تست پس از حذف نیروها در آزمون مقاومت ارجاعی	cm	بند ۵-۴-۴		% ۸		
۶	مدت گارانتی تعویض پایه از زمان تحويل	سال	بند ۶-۴-۴		% ۳		
۷	سابقه تولید پایه های بتنی	سال	بند ۷-۴-۴		% ۳		
۸	ظرفیت تولید سالانه طبق پرونده بهره برداری در سال	اصله	بند ۸-۴-۴		% ۳		
۹	طول عمر پایه (خود اظهاری تولید کننده)	سال	بند ۹-۴-۴		% ۵		
۱۰	کیفیت خط تولید و دپو	---	بند ۱۰-۴-۴		% ۸		
۱۱	یک تکه بودن قالب پایه های بیش از ۹ متر <sup>۳</sup>	---	بند ۱۱-۴-۴		% ۴		
۱۲	نوع میکسر در دستگاه بچینگ	---	بند ۱۲-۴-۴		% ۶		
۱۳	نفوذ پذیری و دوام بتن	---	بند ۱۳-۴-۴		% ۱۵		
۱۴	مسافت حمل پایه از کارگاه تا محل تحويل	کیلومتر	بند ۱۴-۴-۴		% ۳		
جمع							
--- ۱۰۰٪							

- ۱- مطابقت موارد مندرج در بخش «مقدار پیشنهادی» با کالای پیشنهادی، توسط تامین کننده تضمین می گردد. تایید امتیازات پیشنهادی توسط تولیدکننده مشروط به ارائه مدارک مرتبط و مورد تایید برای هر یک از ردیفهای جدول فوق می باشد.
- ۲- امتیاز ردیف ۱ و ۲ جدول فوق می باشد به ترتیب از حاصل جمع امتیاز ردیف های بند ۱-۴-۴ و ۲-۴-۴ محاسبه شده و در قسمت امتیاز جدول فوق درج شود.
- ۳- یک تکه بودن قالب های ۹ متری در هر صورت اجباری است و امتیازدهی صرفاً برای قالب های یک تکه ۱۲ و ۱۵ متری انجام می شود

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------------

<p>صفحة ۲۳ از ۱۰۶ شماره تهیه / بازنگری : ۴ تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل: الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آور شبکه توزیع برق)</p>	 وزارت نیرو شرکت توانیر
---	---	--

#### ۴-۴- نحوه محاسبه امتیازهای فنی

##### ۴-۱- کیفیت مصالح سنگی مصرفی در تولید بتن

امتیازدهی کیفی مصالح مصرفی در تولید بتن بر اساس ارائه نتایج آزمایش های مورد تایید آزمایشگاه معتبر مطابق جدول زیر و با شرط انجام آزمایش حداکثر یک ماه از تاریخ ارائه نتایج می باشد. کیفیت مصالح در دوام بتن و طول عمر پایه تاثیر زیادی دارد.

الف) ضریب نرمی ماسه برابر جدول شماره ۵

$$امتیاز = ۵۰ \times (|مقدار پیشنهادی - |۲/۷|)$$

حداکثر امتیاز آزمایش ضریب نرمی ماسه برای مقدار ۲/۷ و برابر ۲۰ امتیاز می باشد.

مقدار پیشنهادی ردیف (الف) - نتیجه ای آزمون ضریب نرمی ماسه

ب) حداکثر خاک رس و ناخالصی موجود در ماسه برابر جدول شماره ۵

$$امتیاز = ۵۰۰ \times (مقدار پیشنهادی - |۰/۲|)$$

حداکثر امتیاز آزمایش تعیین ناخالصی خاک رس در ماسه برای مقدار ۰/۱ و برابر ۵ امتیاز می باشد.

مقدار پیشنهادی ردیف (ب) - نتیجه ای آزمون درصد خاک رس از آزمایش سنجش ناخالصی ماسه

ج) حداکثر خاک رس و ناخالصی موجود در شن برابر جدول شماره ۵

$$امتیاز = ۲۵۰ \times (مقدار پیشنهادی - |۰/۳|)$$

حداکثر امتیاز آزمایش تعیین ناخالصی خاک رس در شن برای مقدار ۰/۱ و برابر ۵ امتیاز می باشد.

مقدار پیشنهادی ردیف (ج) - نتیجه ای آزمون درصد خاک رس از آزمایش سنجش ناخالصی شن

د) ارزش ماسه ای برابر جدول شماره ۵

$$امتیاز = ۱۰۰ \times (۰/۷۵ - مقدار پیشنهادی)$$

حداکثر امتیاز آزمایش ارزش ماسه ای برای مقدار ۰/۸۵ و برابر ۱۰ امتیاز می باشد.

مقدار پیشنهادی ردیف (د) - نتیجه ای آزمون ارزش ماسه ای بر حسب درصد

امتیاز نهایی بخش کیفیت مصالح سنگی، مجموع امتیازات کسب شده از ردیف های (الف) تا (د) فوق به اضافه ۶۰ می باشد.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------------

<p>صفحة ۲۴ از ۱۰۶ شماره تهیه / بازنگری : ۴ تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل: الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 وزارت نیرو شرکت توانیر
---	---	--

#### ۴-۲-۴- کیفیت آب مصرفی در تولید و فرآوری بتن

امتیازدهی کیفی آب مصرفی در تولید و فرآوری بتن بر اساس ارائه‌ی نتایج آزمایش‌های مورد تایید آزمایشگاه معتبر مطابق جدول زیر و با شرط انجام آزمایش حداقل شش ماه از تاریخ ارائه‌ی نتایج می‌باشد. کیفیت آب مصرفی در دوام بتن و طول عمر پایه تاثیر زیادی دارد.

الف) ذرات جامد معلق در آب مصرفی در ساخت بتن مطابق بند (پ-۱-۷) پیوست شماره‌ی (۱)

$\times ۰/۰۱$  (مقدار پیشنهادی - ۱۰۰۰) = امتیاز

- حداقل امتیاز آزمایش ذرات جامد معلق در آب برای مقدار PPM ۵۰۰ و برابر ۵ امتیاز می‌باشد.

مقدار پیشنهادی ردیف (الف) - نتیجه‌ی آزمون ذرات جامد معلق در آب
--



ب) کل مواد محلول در آب مصرفی در ساخت بتن مطابق بند (پ-۱-۷) پیوست شماره‌ی (۱)

$\times ۰/۰۱$  (مقدار پیشنهادی - ۱۰۰۰) = امتیاز

- حداقل امتیاز آزمایش کل مواد محلول در آب برای مقدار PPM ۵۰۰ و برابر ۵ امتیاز می‌باشد.

مقدار پیشنهادی ردیف (ب) - نتیجه‌ی آزمون کل مواد محلول در آب
---



ج) کل یون‌های کلرید در آب مصرفی در ساخت بتن مطابق بند (پ-۱-۷) پیوست شماره‌ی (۱)

$\times ۰/۰۲$  (مقدار پیشنهادی - ۵۰۰) = امتیاز

- حداقل امتیاز آزمایش کل یون‌های کلرید در آب برای مقدار PPM ۲۵۰ و برابر ۵ امتیاز می‌باشد.

مقدار پیشنهادی ردیف (ج) - نتیجه‌ی آزمون کل یون‌های کلرید در آب
--



د) کل یون‌های سولفات در آب مصرفی در ساخت بتن مطابق بند (پ-۱-۷) پیوست شماره‌ی (۱)

$\times ۰/۰۱$  (مقدار پیشنهادی - ۱۰۰۰) = امتیاز

- حداقل امتیاز آزمایش کل یون‌های سولفات در آب برای مقدار PPM ۵۰۰ و برابر ۵ امتیاز می‌باشد.

مقدار پیشنهادی ردیف (د) - نتیجه‌ی آزمون کل یون‌های سولفات در آب
---



امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

<p>صفحة ۲۵ از ۱۰۶ شماره تهیه / بازنگری : ۴ تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل: الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	<p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	-----------------------------------

ه) قلیابی معادل آب مصرفی در ساخت بتن مطابق بند (پ-۱-۷) پیوست شماره‌ی (۱)

$$امتیاز = ۶۰ \times (مقدار پیشنهادی - ۱۲۵)$$

- حداقل امتیاز آزمایش قلیابی معادل آب برای مقدار PPM ۲۰۰ و برابر ۵ امتیاز می‌باشد.

مقدار پیشنهادی ردیف (ه) - نتیجه‌ی آزمون قلیابی معادل آب
---

--

و) pH آب مصرفی در ساخت بتن برابر جدول شماره‌ی (۵)

$$امتیاز = ۱۰ \times (مقدار پیشنهادی - ۱/۵ - ۷/۱)$$

- حداقل امتیاز pH آب برای مقدار ۷ و برابر ۱۵ امتیاز می‌باشد.

مقدار پیشنهادی ردیف (و) - نتیجه‌ی آزمون pH آب
---

--

امتیاز نهایی بخش کیفیت آب مصرفی در تولید بتن، مجموع امتیازات کسب شده از ردیفهای (الف) تا (و) فوق به اضافه‌ی ۶۰ می‌باشد.

#### ۴-۳-۴- میزان رضایت بهره بردار

امتیازدهی میزان رضایت بهره بردار با ارائه‌ی گواهی رضایتمندی معتبر طبق جدول شماره ۱۷ بند پ-۳-۳ پیوست شماره (۳) ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت های توزیع برق طرف قرارداد های قبلی، می باشد. ارایه حداقل سه برگه رضایت کفایت نموده و نتیجه حاصل میانگین امتیازات میباشد.

#### جدول ارزشیابی میزان رضایت مشتری

رضایت بهره بردار						
ارائه‌ی گواهی رضایتمندی از شرکت توزیع مناقصه گزار با توجه به سوابق استفاده از محصول در شرکت(حداقل ۴۰ امتیاز)						شرح رضایتمندی
امتیاز	ضعیف (۰)	متوسط (۳)	خوب (۵)	عالی (۸)		
					کیفیت ساخت و عمل آوری پایه بتی مسلح چهارگوش	
					چگونگی استقرار پایه و جابجایی آن در کارگاه و زمان حمل به مقصد	
					عملکرد در دوره بهره برداری	
					انجام به موقع تعهدات و میزان مسئولیت پذیری	
					نحوه امحاء تولیداتی که مردود اعلام شده	

- امتیاز نهایی بخش میزان رضایت بهره بردار ، میانگین امتیازات کسب شده فوق به اضافه ۶۰ می باشد.

- فرمهای رضایت مشتری مورد تایید شرکتهای توزیع طرف قراردادهای قبلی می باشد توسط سازنده جهت ارایه به شرکت توزیع مناقصه گذار استعلام و توسط تولیدکننده در اسناد مناقصه قرار گیرد. هرگونه تقدیرنامه، تشویق نامه یا موارد مشابه در ارزشیابی منظور نخواهد شد.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

صفحه ۲۶ از ۱۰۶ شماره تهیه / بازنگری : ۴ تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹	عنوان دستورالعمل: الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)	 وزارت نیرو شرکت توانیر
--	---	--

#### ۴-۴-۴- حدگسیختگی پایه در آزمون مقاومت نهایی

ارائه‌ی حداقل یک برگه‌ی آزمون با تاریخ انجام حداقل ۶ ماه گذشته به ازای هر تیپ پایه‌ی مورد درخواست خریدار که به تایید ناظر یکی از شرکت‌های توزیع رسیده و ممهور به مهر آن شرکت توزیع باشد برای کسب امتیاز از ردیف‌های جدول زیر الزامی است. بمنظور محاسبه‌ی امتیاز این بخش مطابق گام‌های زیر عمل می‌شود:

گام ۱) امتیاز معادل هر تیپ پایه به روش زیر محاسبه می‌گردد.

$$\times ۸۰ \quad (1) - \text{نسبت مقاومت شکست پایه به مقاومت نهایی حداقل} = \text{امتیاز}$$

گام ۲) از امتیازات بدست آمده در گام (۱) میانگین‌گیری می‌شود. توجه شود در این گام، امتیاز معادل تیپ پایه‌هایی که در مناقصه وجود دارد اما برای آن تست شیت ارائه نشده، عدد «صفر» در نظر گرفته شده و در میانگین‌گیری تاثیر داده می‌شود.

گام ۳) امتیاز نهایی برابر با امتیاز بدست آمده در گام (۲) به اضافه ۶۰ می‌باشد. حداکثر امتیاز این بخش به ازای مقدار افزایش مقاومت به میزان  $1/5$  برابر مقاومت نهایی و برابر  $100$  امتیاز می‌باشد.

#### ۴-۴-۵- مقدار تغییر مکان باقیماندهی رأس پایه پس از حذف نیروها در آزمون مقاومت ارتعاعی

ارائه‌ی حداقل یک برگه‌ی آزمون با تاریخ انجام حداقل ۶ ماه گذشته به ازای هر تیپ پایه‌ی مورد درخواست خریدار که به تایید ناظر یکی از شرکت‌های توزیع رسیده و ممهور به مهر آن شرکت توزیع باشد برای کسب امتیاز از ردیف‌های جدول زیر الزامی است. بمنظور محاسبه‌ی امتیاز این بخش مطابق گام‌های زیر عمل می‌شود:

گام ۱) امتیاز معادل هر تیپ پایه به روش زیر محاسبه می‌گردد. مقدار اجباری در این رابطه برابر با  $10\%$  حداکثر تغییر مکان در نیروی  $1/5$  برابر نیروی نرمال و مقدار پیشنهادی برابر با نسبت تغییر مکان باقی مانده به تغییر مکان حالت  $1/5$  برابر نیروی نرمال پس از حذف کلیه نیروها است.

$$\times ۸ \quad (\text{مقدار پیشنهادی} - ۱۰) = \text{امتیاز}$$

گام ۲) از امتیازات بدست آمده در گام (۱) میانگین‌گیری می‌شود. در این گام، امتیاز معادل تیپ پایه‌هایی که در مناقصه وجود دارد اما برای آن تست شیت ارائه نشده، عدد «صفر» در نظر گرفته شده و در میانگین‌گیری تاثیر داده می‌شود.

گام ۳) امتیاز نهایی برابر با امتیاز بدست آمده در گام (۲) به اضافه ۶۰ می‌باشد.

- حداکثر امتیاز این بخش به ازای عدد  $5\%$  پیشنهادی (عدد ۵) و برابر  $100$  امتیاز می‌باشد

- در این بخش بجای  $\%$  مقدار عددی آن در فرمول درج می‌شود (مثال: عدد ۸ بجای  $8/100$  نوشته می‌شود)

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۲۷ از ۱۰۶ شماره تهیه / بازنگری : ۴ تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل: الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 وزارت نیرو شرکت توانیر
---	--	--

#### ۴-۶-۴- مدت گارانتی تعویض پایه از زمان تحويل

امتیازدهی این بخش از رابطه زیر به ازای مقدار پیشنهادی و با رعایت مقدار اجباری تعیین میشود. در این خصوص حداکثر امتیاز به ازای مقدار پیشنهادی ۳ سال و برابر ۱۰۰ میباشد.

$$\text{امتیاز} = ۶۰ + ۴۰ \times (2 - \text{مقدار پیشنهادی})$$

#### ۴-۷- سابقه تولید پایه های بتی

امتیازدهی این بخش از رابطه زیر به ازای مقدار پیشنهادی تعیین میشود. در این خصوص حداکثر امتیاز به ازای مقدار پیشنهادی ۲۰ سال و برابر ۱۰۰ میباشد.

$$\text{امتیاز} = ۶۰ \times (2 + \text{سابقه تولید بر حسب سال})$$

#### ۴-۸- ظرفیت تولید سالانه طبق پروانه بهره برداری

امتیازدهی این بخش از رابطه زیر به ازای مقدار پیشنهادی تعیین میشود. در این خصوص حداکثر امتیاز به ازای مقدار پیشنهادی ۱۰۰۰۰ اصله در سال و برابر ۱۰۰ میباشد.

$$\text{امتیاز} = ۶۰ + ۰.۰۰۴ \times (\text{ظرفیت تولید سالانه پایه به عدد})$$

#### ۴-۹- طول عمر پایه<sup>۱</sup>

امتیازدهی این بخش از رابطه زیر به ازای مقدار پیشنهادی و با رعایت مقدار اجباری تعیین میشود. در این خصوص حداکثر امتیاز به ازای مقدار پیشنهادی ۴۰ سال و برابر ۱۰۰ میباشد.

$$\text{امتیاز} = ۶۰ \times (2 + \text{طول عمر تضمین شده پایه})$$

#### ۴-۱۰- کیفیت خط تولید و دپو پایه ها

امتیاز	کیفیت خط تولید و دپو
۴۰	فضای مسقف برای خط تولید، مصالح سنگی و دپوی فرآوری پایه ها از ۱۴ تا ۲۸ روز
۳۰	فضای مسقف برای خط تولید و دپوی فرآوری پایه ها از ۱۴ تا ۲۸ روز
۲۵	فضای مسقف برای خط تولید و مصالح سنگی
۲۰	فضای مسقف برای خط تولید
۱۵	فضای مسقف برای مصالح سنگی و دپو
۱۰	فضای مسقف برای دپو
۵	فضای مسقف برای مصالح سنگی
۰	عدم وجود سقف مسقف برای کلیه فرایندها

امتیاز این بخش برابر با امتیاز کسب شده از جدول فوق به اضافه هی حداقل امتیاز ۶۰ میباشد

۱- ارائه ضمانت نامه هی معتبر الزامی است

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------------

<p>صفحة ۲۸ از ۱۰۶ شماره تهیه / بازنگری : ۴ تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل: الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	<p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	-----------------------------------

#### ۱۱-۴-۴- یک تکه بودن قالب برای پایه های بیش از ۹ متر

امتیاز	قالب های یک تکه
۴۰	کلیه قالب ها پایه های ۱۲ و ۱۵ متری یک تکه می باشد
۳۰	کلیه قالب های ۱۲ متری یک تکه می باشد
۱۵	تا ۵۰ درصد قالب ها یک تکه می باشد
۰	فاقد قالب های یک تکه بیش از ۹ متر

امتیاز این بخش برابر با امتیاز کسب شده از جدول فوق به اضافهی حداقل امتیاز ۶۰ می باشد.

#### ۱۲-۴-۴- نوع میکسر در دستگاه بچینگ<sup>۱</sup>

امتیاز	نوع میکسر در دستگاه تولید بتن
۴۰	بچینگ با میکسر دو محور افقی
۳۰	بچینگ با میکسر تک محور افقی
۲۰	بچینگ با میکسر تیغه ای با محور قائم
۵	استفاده از میکسرهای معمولی با حداقل ظرفیت ۷۵۰ لیتری
۰	سایر وسائل با رعایت استاندارد های تولید بتن

امتیاز این بخش برابر با امتیاز کسب شده از جدول فوق به اضافهی ۶۰ می باشد.

#### ۱۳-۴-۴- نفوذپذیری و دوام بتن<sup>۲</sup>

امتیاز	نفوذپذیری بتن
۴۰	ارائهی نتایج قابل قبول از انجام یکی از آزمایش های شماره ۱ یا ۲ به همراه دو آزمایش از ردیف های ۳ تا ۶ جدول شمارهی (۱۲)
۲۰	ارائهی نتایج قابل قبول از انجام یکی از آزمایش های شماره ۱ یا ۲ به همراه یکی از آزمایش های ردیف های ۵ و ۶ جدول شمارهی (۱۲)
۰	عدم ارائهی نتایج مربوط به نفوذپذیری و دوام بتن

امتیاز این بخش برابر با امتیاز کسب شده از جدول فوق به اضافهی ۶۰ می باشد.

۱- برابر توضیحات مندرج در پیوست شماره ۱ بخش (پ-۱-۲)

۲- برابر توضیحات مندرج در پیوست شماره ۱

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

<p>صفحة ۲۹ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهار گوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	---

## ۱۴-۴-۴- مسافت حمل پایه از محل تولید تا محل تحویل

امتیاز	مسافت حمل پایه از محل تولید تا محل تحویل
۴۰	تا ۲۵۰ کیلومتر
۳۰	۲۵۰ تا ۵۰۰ کیلومتر
۲۰	۵۰۰ تا ۷۵۰ کیلومتر
۱۰	۷۵۰ تا ۱۰۰۰ کیلومتر
۰	بیشتر از ۱۰۰۰ کیلومتر

امتیاز این بخش برابر با امتیاز کسب شده از جدول فوق به اضافه ۶۰ می باشد.

## ۵- آزمون ها

جدول شماره (۵) آزمون ها			
ردیف	شرح آزمون	نام و شماره استاندارد	مقدار / شرط پذیرش

## ۱-۵- آزمونهای جاری

موارد قابل توجه در آزمون های جاری بشرح ذیل اعلام میگردد

الف) کلیه ای آزمون های جاری باید بنحوی که در پیوست پ-۳-۷ تشریح گردیده، توسط تولیدکننده انجام و نتایج در بایگانی کارخانه ای تولیدکننده پایه های بتی نماینده شود و در صورت درخواست ناظر یا نماینده خریدار، تولیدکننده موظف است نتایج تست های انجام شده را ارائه نماید.

ب) شرکت های توزیع تنها در صورتی که با شرکت تولیدکننده ارتباط کاری داشته باشند (اعم از مناقصه، استفاده پایه ها توسعه پیمانکاران مرتب، حضور در وندوریست و ...) مجاز خواهد بود هر زمان که لازم باشد، (خصوصا در طول برگزاری مناقصات جهت صحبت سنگی موارد اعلامی مناقصه گران در جدول شماره ۴ و نیز در زمان آماده سازی سفارشات) بصورت سر زده در شرکت های تولیدکننده حضور یابند و ضمن بازرگانی روند تولید و کنترل کیفیت مصالح، نتایج آزمون های جاری را کنترل نموده و در صورت احراز موارد خلاف دستورالعمل، نسبت به رد مصالح و متعاقباً رد محصول و حتی ارسال درخواست حذف شرکت تولیدکننده از وندوریست به کمیته تخصصی پایه های بتی جهت طرح در کمیته فنی و بازرگانی شرکت توانیر اقدام نمایند.

ج) جهت نمونه برداری باید روزانه حداقل ۳ نمونه از بتن تازه، مطابق استاندارد به شکل مکعبی با اضلاع ۱۵cm یا استوانه به قطر ۱۵ cm و ارتفاع ۳۰cm انجام پذیرد و باید توجه شود که حداقل سن نمونه های قابل آزمایش باید ۲۸ روز باشد.

۱	بر سانتیمتر مربع میلگرد بر حسب کیلوگرم مقاومت کششی نهایی	AII AI AIII	تشریه ۵۵ بند ۵-۱۱-۱ یا مبحث ۹ مقررات ملی- ساختمان	حداقل ۳۶۰۰ حداقل ۵۰۰۰ حداقل ۶۰۰۰
۲	مقاومت مشخصه فشاری بتن با حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع	ASTM C39 BS1881-P:116 ISIRI 3206	حداقل ۳۰۰ در نمونه استوانه استاندارد حداقل ۳۵۰ در نمونه مکعبی استاندارد	
۳	ارزش ماسه ای (SE)	ASTM-D2419		٪۷۵ حداقل

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------------

<p>صفحة از ۳۰ ۱۰۶ شماره تهیه / بازنگری : ۴ تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل: الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 وزارت نیرو شرکت توانیر
---	---	--

جدول شماره (۵) آزمون ها				
ردیف	شرح آزمون	نام و شماره استاندارد	مقدار / شرط پذیرش	
۴	دانه بندی شن و ماسه	ASTM-D422-3 استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۲	محدوده دانه بندی ماسه کمتر از ۴/۷۵ محدوده دانه بندی شن بین ۴/۷۵ تا ۱۹	
۵	ضریب نرمی ماسه (FM)	ASTM C 136 دستاندارد ملی ایران شماره ۳۰۲	$۲/۳ \leq FM \leq ۳/۱$	
۶	قطر بزرگترین سنگدانه	ASTM-C131	کمترین مقدار موارد زیر: - ضخامت پوشش روی میلگرد ۰/۷۵ - حداقل فاصله آرماتور ۰/۷۵ - حداقل ضخامت بتن ۰/۳۳ - میلیمتر ۱۹	
۷	حداکثر خاک رس و ناخالصی های موجود در سنگدانه ها	ASTM-C142	٪۰/۲ ٪۰/۳	ماسه شن
۸	سیمان پرتلند و پوزولان	موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی دستاندارد ۱۰۱	کنترل مشخصات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی سیمان کنترل مشخصات پوزولان مطابق بند (پ-۳-۷-۷) پیوست شماره (۳)	
۹	آب مصرفی	مقررات ملی ساختمان دستاندارد ۳۰۳	$۵/۵ \leq PH \leq ۸/۵$	
۱۰	مواد زیان آور آب مصرفی بتن	مقررات ملی ساختمان دستاندارد ۳۰۴ الی دستاندارد ۳۰۷	مطابق پیوست شماره (پ-۱-۷)	
۱۱	طرح اختلاط بتن	---	رعایت مقادیر مصالح مطابق جدول شماره (۳) و ضوابط (پ-۳-۷-۱۰)	
۱۲	جذب آب نیمساعته بتن	BS 1881-P:122	مطابق جدول شماره (۱۲)	
۱۳	آزمون های مرتبط با دوام بتن	---	مطابق بند (پ-۳-۷-۱۱) پیوست شماره (۳)	
۱۴	اسلام پ بتن	استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۲	مطابق بند (پ-۳-۵-۱۲) پیوست شماره (۳)	

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

<p>صفحة ۱۰۶ از ۳۱</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش</p> <p>(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	<p>وزارت نیرو شرکت توانیز</p>
---	--	-----------------------------------

ردیف	شرح آزمون	نام و شماره استاندارد	مقدار / شرط پذیرش	جدول شماره (۵) آزمون ها

## ۲-۵- آزمون های نمونه ای

موارد قابل توجه در آزمون های نمونه ای بشرح ذیل اعلام میگردد

الف) انجام کلیه آزمون های نمونه ای برای تحويل هر محموله از سفارشات الزامی است. بدیهی است هزینه انجام آزمون های نمونه ای بر عهده شرکت تولید کننده پایه های بتی خواهد بود و طبیعتاً هزینه های مربوطه در قیمت پیشنهادی لحاظ خواهد شد. آزمون شرایط ظاهری پایه بتی برای کلیه پایه ها برابر بند (پ-۳-۶) پیوست شماره (۳) در زمان تحويل و در حضور ناظر یا نماینده خریدار انجام و نمونه های معیوب از محموله حذف و با هزینه هی فروشند عودت گردد.

ب) در صورت بارگیری و حمل تا نقطه تحويل توسط تولید کننده، توصیه به انجام آزمون های نمونه ای، حتی المقدور در محل تحويل می گردد.

ج) نماینده شرکت توزیع رأساً و بصورت کاملاً تصادفی تعداد ۱٪ از هر سفارش خرید را جهت آزمون انتخاب می نماید (چنانچه تعداد پایه های سفارش خرید، کمتر از ۱۰۰ باشد، یک نمونه کفایت می کند) و در صورت عدم برآوردن نتایج تست نمونه ای، برابر بند (پ-۳-۱) پیوست شماره (۳) تست برای سه پایه دیگر از سفارش (هزینه تست بطور کلی با تولید کننده خواهد بود) انجام خواهد شد. در صورت مردود شدن حتی یک نمونه از سه نمونه مذکور، سفارش بطور کلی به شرکت تولید کننده عودت و شرکت تولید کننده، متعهد به معادوم سازی آنها می گردد. ناظر شرکت توزیع می باشد نسبت به تنظیم صورت جلسه مربوطه جهت ثبت در سوابق تولید کنندگان، ارسال گزارش لازم به توانیز و در صورت لزوم، درخواست خروج تولید کننده از وندولیست اقدام نماید. بدیهی است کلیه هزینه های حمل و نقل، تست و معادوم سازی و .. بر عهده تولید کننده می باشد.

د) بطور کلی ناظرین شرکت توزیع تنها در موارد ذیل مجاز به حضور در شرکت های تولید کننده و انجام آزمون نمونه ای می باشند:

۱. برای تحويل هر سفارش خرید.

۲. بصورت موردی با درخواست کمیته عیوب در موارد اختلاف با تأیید مدیر عامل شرکت توزیع و با حضور نماینده کمیته تخصصی پایه های بتی شرکت توانیز که در این خصوص، تنظیم صورت جلسه بازدید جهت انعکاس به کمیته فنی و بازرگانی شرکت توانیز.

۳. نظرارت دوره ای بر تولیدات مورد استفاده توسط «پیمانکاران» طرف قرارداد یا مورد تایید شرکت توزیع که برنامه و فرآیند بازدید و آزمون های نمونه ای در این شرایط، با رعایت الزامات این دستورالعمل، توسط شرکت توزیع ذینفع تعیین میگردد که در این خصوص، تنظیم صورت جلسه بازدید توسط شرکت توزیع و انعکاس به کمیته تخصصی پایه های بتی برای ثبت در سوابق الزامی است.

ه) کمیته تخصصی پایه های بتی شرکت توانیز به منظور بررسی کیفیت تولید پایه های بتی، هر زمان مجاز به حضور در محل کارگاه و بررسی اعتبار صلاحیت تولید کننده و انعکاس معايب جهت بازنگری وندولیست در کمیته فنی و بازرگانی شرکت توانیز می باشند

<p>- مطابقت نمای کلی پایه بتی با مشخصات فنی مندرج در جدول شماره (۱-۷)</p> <p>و (۷-۲) و (۷-۳) و (۷-۴) بند (پ-۱-۱-۹)</p> <p>- مطابقت نمای کلی پایه بتی با نقشه های اجرایی بند (پ-۱-۱۰)</p> <p>- مطابقت شرایط ظاهری پایه بتی با شرایط مندرج در آیتم های بند «چ» جدول مشخصات اجرایی (جدول شماره ۳)</p> <p>- کنترل شرایط ظاهری مطابق بند (پ-۳-۶) انجام گردد</p>	<p>---</p>	<p>شرایط ظاهری پایه بتی</p>	<p>۱۵</p>
--	------------	-----------------------------	-----------

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۳۲ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	---

ردیف	شرح آزمون	نام و شماره استاندارد	مقدار / شرط پذیرش
۱۶	مقاومت نرمال	استاندارد وزارت نیرو	<p>الف- عدم مشاهده ترک در پایه در هیچ یک از مراحل آزمایش</p> <p>ب- تناسب و یکنواختی تغییر مکان رأس پایه در مراحل اعمال نیرو</p> <p>ج- کمتر بودن حداکثر تغییر مکان رأس پایه از ۱٪ طول پایه</p> <p>د- بازگشت کامل رأس پایه به حالت اول با حذف نیروی حد نرمال (نقض هریک از شرایط فوق نشانه ضعف و عدم سلامت پایه می باشد)</p>
۱۷	مقاومت ارتیجاعی	استاندارد وزارت نیرو	<p>الف- در صورت ایجاد ترک در مقابل افزایش نیرو، ترکها ضمن بازگشت نیرو تا حد مقاومت نرمال کاملاً بسته شود.</p> <p>ب- تغییر مکان راس پایه در مراحل آزمایش، تا حدودی متناسب با نیروی وارد باشد (چنانچه ترکها بصورت مورب ایجاد شود، نشانه کمبود خاموت بوده و دلیل ضعف پایه می باشد)</p> <p>ج- تغییر مکان باقیمانده راس پایه پس از حذف کلیه نیروها نسبت به حالت تحمل ۱/۵ برابر مقاومت نرمال پایه، باید از ۱۰٪ بیشتر باشد. نقض هریک از شرایط فوق نشانه ضعف و عدم سلامت پایه می باشد</p>
۱۸	مقاومت نهایی	استاندارد وزارت نیرو	<p>به طور کلی آزمایش های اول و دوم تکلیف پایه را در آزمون های مقاومتی معلوم می کند و آزمایش سوم تائیدی بر آزمایش های قبلی و دلالت نهایی بر رد یا پذیرش پایه می باشد. لازم به ذکر است میزان کشش تا حد مقاومت نهایی پایه انجام می گیرد و از دیاد نیروی کشش صرفاً تا سقف ۱۵۰٪ مقاومت نهایی و جهت اطمینان از صحبت امتیاز کسب شده در بخش امتیازات حدگسیختگی پایه خواهد بود. در هر حال نمونه تحت آزمایش پس از تست، تخریب خواهد شد.</p>
۱۹	تخریب بدنی پایه	---	<p>بعد از انجام تست مقاومت نهایی، پایه تست در چندین نقطه با تشخیص ناظر یا نماینده خریدار توسط سازنده تخریب می گردد و کیت و کیفیت شبکه آرماتور بتنی، کاور بتنی، مصالح مصرفی و نحوه اختلاط بتن و سایر موارد قابل روئیت مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد</p>
۲۰	مقاومت فشاری بتن مغزه گیری شده <sup>۱</sup>	ISIRI 3206 ISIRI 12306	<p>مقاومت فشاری معادل در نمونه مغزه گیری شده از پایه آزمون، باید حداقل برابر ۸۵٪ مقاومت مشخصه فشاری بتن باشد و ارتفاع مغزه می بایست بین ۱/۹ تا ۲/۱ برابر قطر نمونه مغزه گیری شده باشد.</p>
۲۱	آرماتوریندی	---	<p>بررسی آرایش میلگردها، آرماتوریندی و کنترل مشخصات میلگرد، اتصالات و... از پایه تخریب شده پس از تست کشش توسط ناظر.</p>

۱ - مغزه گیری از پایه آزمون، بعد از تست کشش باید از محلی سالم و فاقد میلگرد (ترجیحاً قسمت راس پایه) صورت گیرد. برای تعیین مقاومت فشاری و جذب آب نیم ساعته بتن، یک نمونه کفایت میکند. لیکن در صورت درخواست ناظر یا نماینده خریدار، انجام مغزه گیری مجدد بلامانع است.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------------

<p>صفحة ۳۳ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	---

## پیوست شماره‌ی (۱) راهنمای ساخت و تولید پایه‌های بتنی چهارگوش

پیوست راهنمای ساخت و تولید با هدف بیان الزامات، نکات فنی، توصیه‌ها و اشتراک تجربیات در جهت افزایش کیفیت و جلوگیری از بروز خطاهای کوچک که ممکن است تاثیر بزرگ در طول عمر و پایداری یک پایه‌ی بتنی داشته باشد، با گردآوری مستندات علمی و تجارب حاصل از تولید و نظارت کمیته تخصصی پایه‌های بتنی تدوین گردیده است. تولیدکنندگان محترم با رعایت این ضوابط سطح کیفی محصول خود را بالا برده و سهمی مهم در پایداری شبکه‌ی توزیع برق خواهند داشت. لازم به ذکر است در نگارش بخش‌هایی از ضوابط این پیوست از «بندهای ۹-۲۲-۴ تا ۹-۲۲-۱۳» (الزمات ساخت) ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی (۱۳۹۹) «بهره‌گیری شده است. بمنظور ارتقاء کیفیت، علاوه بر موارد ذکر شده در این پیوست، تولیدکننده موظف به تهیه‌ی نسخه‌ی چاپی از فصل مذکور مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و رعایت بخش‌های مرتبط می‌باشد

### پ-۱-۱) روش‌های رایج تولید پایه‌ی بتنی چهارگوش

در حال حاضر پایه‌های بتنی چهارگوش کشور با استفاده از قالب‌های فلزی که بصورت عمود بر یک کفی ثابت نصب می‌شود تولید می‌شوند. این قالب‌ها متناسب با ابعاد نقشه‌ها می‌باشد (پ-۱-۱) پیوست شماره (۱) و بصورت تکی یا دوتایی ساخته می‌شوند مهمترین ویژگی قالب‌ها استحکام و مقاومت آنها می‌باشد که باعث افزایش طول عمر آنها می‌گردد در هر صورت قالب‌ها می‌باشد دائماً مورد بازررسی قرار گیرند و هر گونه انحناء و فرورفتگی در سطح بدنه قالب، لبه‌های نا یکنواخت و پوسیدگی شناسایی و اصلاح و برطرف گردد.

با توجه به اینکه حداقل طول پایه‌ها ۹ متر می‌باشد. لازم است که کلیه قالب‌ها در ۹ متر اول بصورت یک تکه ساخته شوند و توصیه می‌گردد که جهت یکنواختی بتن و جلوگیری از خروج شیرابه بتن، کلیه قالب‌های پایه‌های با طول بیشتر از ۹ متر نیز بصورت یک تکه ساخته شود. در این خصوص اتخاذ تمهداتی مانند لولایی کردن قالب‌ها می‌تواند در بازو بستن آسانتر و سریعتر قالب‌ها کمک شایانی بنماید. (لازم به تذکر است مطابق بند ۴-۴-۱۱، قالب‌های یک تکه با طول بیش از ۹ متر یکی از آیتم‌های دریافت امتیاز فنی در مناقصات می‌باشد).

پس از بستن قالب‌ها بر رو کفی، تمیزکاری، روغن‌کاری انجام می‌شود. و سپس شبکه آرماتور بندی از قبل بافته شده در داخل آن قرار می‌گیرد. و پین‌ها جهت تامین سوراخ‌های مورد نیاز طبق شکل ۲۰ (پیوست ۱-۱۱) در جای خود قرار می‌گیرند و کنترل‌هایی شامل عدم چسبندگی شبکه آرماتور بندی به بدنه قالب (در کف و دیواره‌ها)، عدم چسبندگی خاموت‌های اصلی در راس پایه به پین‌ها و تامین کاور بتنی حداقل در آن نقطه، فاصله استاندارد آرماتور‌های طولی و

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۱۰۶ از ۳۴</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیز</p>
---	--	---

عرضی از یکدیگر ، کمیت و کیفیت آرماتور ها ، رعایت الگوی آرماتور بندی (طبق پیوست ۱-۸)، قائم بودن خاموت ها و مورب نبودن آنها ، قرار دادن اسپیسر ها و محکم نمودن قالب ها انجام می گیرد و قالب آماده بتن ریزی می گردد. بتن آماده شده با توجه به طرح اختلاط استاندارد(در محدوده ضوابط جدول شماره (۳)) با رعایت فاصله زمانی تعیین شده و شرایط و ضوابط حمل در داخل قالب ها بصورت پیوسته ریخته می شود و همزمان در فاصله ، بطور استاندارد ویژه می گردد، مقدار بتن می بایست مناسب با حجم قالب باشد و اضافه آن طوری که در سطح نهایی پایه ایجاد زائد ننماید باید برآشته شده و سطح نهایی آن پرداخت شود. در نهایت نیز مناسب با روش عمل آوری مشخص شده در این دستورالعمل بر روی پایه عمل آوری اولیه و ثانویه انجام می گردد.

- بهترین زمان برای برداشت پین های محل سوراخ ها پس از گیرش اولیه بتن که بین ۳ تا ۵ ساعت است می باشد. و بعد از برداشتن پین ها می بایست سریعا با استفاده از ابزارهای تعریف شده در شکل شماره (۲۲) پیوست (پ-۱۳-۲۲) سطح برآمده شده احتمالی سوراخ ها را تست طیح نمود. در خصوص برداشت پین ها توصیه می گردد نیم چرخشی حول محور پین انجام شود تا بتن چسبیده شده به پین کنده شود و پین به راحتی و بدن ایجاد برآمدگی در سطح پایه از سوراخ خارج شود.

- بهترین زمان استفاده از تجهیزات تست طیح جهت برداشت پلیسه و صاف نمودن لبه های تیز پایه، زمان قبل از انتقال پایه به داخل استخر می باشد.

## پ-۱-۲) تاثیر نوع میکسر دستگاه بچینگ بر کیفیت بتن

با توجه به تاثیر قابل توجه نوع دستگاه بچینگ در یکدست مخلوط نمودن بتن که تاثیر مستقیم در خصوصیات بتن تولید شده دارد، در این بخش انواع بچینگ بطور خلاصه معرفی می گردد.

مطابق بخش ۴-۴-۱۲، نوع میکسر مورد استفاده در تهیه بتن، یکی از آیتم های دریافت امتیاز فنی در مناقصات می باشد.

انواع میکسر در دستگاه بچینگ به ترتیب بالاترین کیفیت بتن تولید شده:

### ۱. بچینگ با میکسر دو محور افقی<sup>۱</sup>

بهترین نوع میکسر است که معمولا در کارخانه های تولید قطعات پیش ساخته و محل هایی که به بتن با پارامترهای کیفی بالا نیاز است مورد استفاده قرار می گیرد. این میکسر از بدنه ای استوانه ای شکل افقی دارای دو محور طولی موازی با هم که شامل تعدادی پارو است تشکیل شده و در هنگام کار، محورها بصورت معکوس (چپ و راست) چرخیده و کلیه

<sup>1</sup> Twin shaft

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۱۰۶ از ۳۵</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهار گوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	---

مصالح را در زمان کوتاه کاملاً باهم مخلوط می‌نمایند. ورود آب به سیستم به شکل آب‌پاشی بوده و مخلوط بدست آمده دارای کیفیت زیاد و میزان جداسدگی سنگدانه‌ها در بتن تولیدشده در این نوع میکسر حداقل است.

#### ۲. بچینگ با میکسر تک محور افقی<sup>۱</sup>

این میکسر که سیستم آن مشابه نوع دو محور است، با یک محور کمتر برای کارهای با حجم کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. مخلوط بدست آمده از این نوع میکسر نیز کیفیت مناسبی دارد.

#### ۳. بچینگ با میکسر تیغه‌ای با محور قائم<sup>۲</sup>

این نوع میکسر از بدنه‌ی استوانه‌ی شکل قائم تشکیل شده که مصالح در آن به وسیله‌ی پاروهایی که به محور چرخان قائم متصل است مخلوط می‌شوند. در این میکسر در صورت بالا بودن نسبت آب به سیمان، احتمال جداسدگی سنگدانه‌ها زیاد است. آب مورد نیاز از یک نقطه به این سیستم وارد شده و سبب می‌شود زمان اختلاط طولانی‌تر از میکسرهای افقی باشد. مخلوط بدست آمده از این نوع میکسر نیز کیفیت متوسطی داشته و نیاز به کنترل مضاعف قبل از مصرف دارد.

#### ۴. بچینگ با میکسر خمره‌ای دور افقی

بدنه‌ی این نوع میکسر به شکل خمره‌ی دور بوده و عملکرد آن شبیه جام تراک میکسر است. پره‌های ثابت و زاویه‌دار در بدنه‌ی داخلی، در اثر گردش به یک جهت مصالح را مخلوط نموده و با گردش به جهت دیگر بتن را تخلیه می‌کنند. بدلیل ضعف در اختلاط کامل مصالح که نتیجه‌ی آن بدست آمدن مخلوط بتن ناهمگن است، استفاده از این نوع میکسر توصیه نمی‌شود.

### پ-۱-۳) سیستم ویبراسیون

جهت خارج کردن حباب و از بین بردن خلل و فرج داخل بتن بایستی بتن ویبره شود و در صورتی که عمل ویبره بتن انجام نشود ممکن است هوای داخل بتن تخلیه نگردد و اصطلاحاً بتن کرمو می‌شود و تراکم خوبی نخواهد داشت. ویبره بتن در مقاومت و شکل ظاهری بتن پس از خودگیری بتن و سفت شدن آن تأثیر فراوانی دارد. جهت این کار از انواع مختلف دستگاه‌های ویبره بتن استفاده می‌گردد. پس از استفاده از ویبره بتن عملاً حباب هوا خارج گردیده و جای آن را سنگدانه‌ها و مواد سیمانی پر می‌نماید. ویبره زدن بتن موجب می‌گردد که بتن مقاومت فشاری بهتری پیدا

<sup>1</sup> -Single Shaft  
<sup>2</sup> - Pan

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------------

<p>صفحة ۱۰۶ از ۳۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	<p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	-----------------------------------

نموده و در مقابل عوامل مخرب محیطی دوام بهتری از خود نشان دهد. همچنین تراکم بتن ، سبب بیشتر شدن سطح تماس بین بتن و آرماتورها و چسبندگی بهتر بین آن ها می گردد و همچنین سطح ظاهری بتن صاف و بدون خلل و فرج می گردد. همواره مقاومت بتن با نسبت های مخلوط معین ، به صورت خیلی زیاد تحت تاثیر درجه تراکم بتن واقع می شود.

هدف از ویبره زدن رسیدن به بالاترین چگالی ممکن در بتن است به عبارت دیگر خروج هوای درون بتن و نزدیکتر کردن ذرات جامد به یکدیگر را تراکم می گویند این عمل به طرق مختلفی صورت می پذیرد مانند میل زدن و یا کوبیدن ، استفاده از لرزانده های داخلی یا خارجی ، استفاده از میزهای لرزه. به طور کلی در اثر لرزاندن اصطکاک داخلی بین سنگدانه ها کاهش می یابد و تراکم بتن رخ می دهد. رسیدن به تراکم مورد نظر به عوامل زیادی مانند اسلامپ بتن، دانه بندی سنگدانه های بتن و زمان ویبره و نوع دستگاه ویبره و نحوه استفاده از آن دارد

### الف: انواع سیستم ویبراسیون

- **میز ویبره :** میز ویبره بهترین حالت ویبره می باشد و در این سیستم بتن بطور کلی و یکنواخت در کل بدنه قالب ویبره شده و تراکم بهتری بدست می آورد.
- **ویبره بدنه قالب:** ویبره بدنه قالب نیز یکی دیگر از سیستم های ویبره می باشد که دستگاه لرزانده متناسب با طول قالب در چندین نقطه به قالب متصل می شود و قالب را به لرزش در می آورد و تراکم نسبتاً مناسبی در صورت رعایت فاصله و زمان در بتن ایجاد می نماید
- **شیلنگ ویبره:** شلنگ ویبراتور بر حسب نیاز دارای قطرهای مختلف می باشد و معمولاً بین قطرهای یک تا سه اینچ در بازار موجود می باشد . موتور ویبره بتن با ایجاد لرزش در میان بتن اصطلاحاً ویبره بتن را انجام می دهد.

### ب: طریقه ویبره زدن بتن

-پوکر(قسمت فلزی سرشیلنگ) را داخل بتن کرده و دقت شود طریقه ورود پوکر در بتن در مقاطع مختلف بايستی شکلی موازی داشته باشد یعنی پوکر در هر حالت به صورت کاملاً عمودی داخل بتن گردد تا اثر آن بهتر باشد. طبق آینه نامه بتن ریزی و ویبره بتن شیلنگ ویبره بتن بایستی کاملاً به صورت قائم وارد بتن گردد و از قرار دادن شیلنگ ویبره به صورت مایل خودداری گردد . به خاطر اینکه فرو بردن پوکر به صورت قائم باعث می گردد تا حباب هوا به راحتی به بالای سطح بتن بیاید و تخلیه گردد. همچنین مشاهده گردیده که اپراتور شیلنگ ویبره بتن را با فاصله از خود در بتن فرو میرد و این عمل باعث میگردد شیلنگ ویبره به صورت مایل وارد بتن شده و عمل ویبره بتن به خوبی انجام نپذیرد.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:


<p>صفحة ۳۷ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	<p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	-----------------------------------

## ج: طریقه صحیح کار با ویبره بتن به طور کلی

اصول ویبره زدن بتن به این صورت است که ویبره بتن نباید در حدی باشد که اختلاط بتن را برابر هم بزند. به طور کلی طریقه صحیح ویبره بتن و روش صحیح ویبره زدن بتن به اینگونه است که همیشه بایستی به چند نکته توجه داشت.

- ۱- نباید پوکر شیلنگ ویبره بادی یا شیلنگ ویبره برقی بیش از ۵ ثانیه در بتن فرو رود.
- ۲- فواصل پوکر زدن ها در ویبره بتن با یکدیگر طوری انتخاب گردد که نه بر هم زننده اختلاط باشد و نه بی اثر. حرکت دادن شیلنگ ویبره درون قالب باعث بر هم خوردن اختلاط بتن و جدا شدن شیره بتن از سنگدانه ها می شود.
- ۳- هیچوقت نباید عمل ویبره از زمان بتن ریزی فاصله داشته باشد و بایستی بلافاصله بعد از ریختن بتن ، دستگاه ویبره بتن شروع به ویبره زنی نماید.
- ۴- قرارداد پوکر شلنگ ویبره بالای ۱۵ ثانیه در داخل یک نقطه از بتن باعث می شود مخلوط بتن از حالت همگن خارج شده و ذرات ریز و درشت از هم جدا شوند و بتن دیگر نتواند به آن مقاومت مورد نظر برسد.
- ۵-پوکر را داخل بتن کرده و دقت شود طریقه ورود پوکر در بتن در مقاطع مختلف بایستی شکلی موازی داشته باشد یعنی پوکر در هر حالت به صورت کاملاً عمودی داخل بتن گردد تا اثر آن بهتر باشد. طبق آینه نامه بتن ریزی و ویبره بتن شیلنگ ویبره بتن بایستی کاملاً به صورت قائم وارد بتن گردد و از قرار دادن شیلنگ ویبره به صورت مایل خودداری فرمایید.به علت اینکه فرو بردن پوکر به صورت قائم باعث می گردد تا حباب هوا به راحتی به بالای سطح بتن باید و تخلیه گردد
- ۶- عمق پوکر و فاصله آن با کف بتن نیز باید مناسب باشد طوری که حداقل فاصله ۵ سیانتی از کف قالب رعایت شود
- ۷- قطر پوکر باید طوری انتخاب شود که بدنه برهم زدن آرایش آرماتور به راحتی در قالب فرو رود (حداکثر ۲۵ میلیمتر)
- ۸- در هر بار عمل ویبراتور بتن دقت گردد شیلنگ ویبره بتن و پوکر شیلنگ بیشتر از ۱۰ ثانیه در بتن قرار نگیرد. به طور کلی زمان بین ۵ تا ۱۵ ثانیه مناسب است و با دیدن شیره بتن در سطح یا تغییر صدای دستگاه ویبره بتن می توان تشخیص داد که زمان کافی است. دقت گردد که مدت زمان ناکافی عمل ویبره بتن باعث می گردد تا ملات بتن فرصت کافی برای تخلیه حبابهای هوا را نداشته باشد و عملاً بتن متخلخل می گرد
- ۹- شعاع عمل شیلنگ ویبراتور معمولاً چهار برابر قطر سر پوکر است. پس دقت گردد همپوشانی طبق سایز شلنگ ویبراتور انجام گیرد

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:



شكل (۱): روش وارد کردن ویبره شیلنگی به داخل بتون چهارگوش

#### پ-۱-۴) استفاده از اسپیسر

اسپیسر یا فاصله نگهدار میلگرد قطعه ای دفنی در بتون می باشد که عموماً فضای مورد نیاز بین میلگرد و قالب را تامین می کند و به دلیل ایجاد فاصله بین سطح بتون و میلگرد در سازه های مسلح به کار می رود. پوشش بتون روی میلگرد می تواند به عنوان مهم ترین عامل جلوگیری از خوردگی محسوب شود. و گفته می شود به ازای هر دو میلیمتر کاهش در ضخامت بتون روی میلگرد ۵ سال عمر سازه را کاهش و از دوام و عمر و پایایی سازه می کاهد، لذا استفاده از اسپیسر استاندارد برای حفظ کاور بتون و رعایت فاصله آرماتورها از بدنه و کف قالب می تواند در تامین پوشش بتون مورد نیاز آرماتور ها موثر واقع شود از ضعفهای متداول و قابل پیشگیری در سازه های بتون مسلح تاثیر پذیری از عوامل و عناصر مخرب اطراف می باشد. اکسیژن ، رطوبت ، کلرایدها ، سولفونات ها و دیگر عوامل خورنده محیط می تواند با نفوذ درون بتون و رساندن خود به میلگردها باعث سرعت بخشیدن به خوردگی میلگردها شود و از عمر مفید سازه بکاهد این در حالی است که پوشش بتون مناسب روئ میلگرد میتواند به عنوان مهمترین عامل جلوگیری از خوردگی محسوب شود و زمانی که میلگرد در سطح بتون نمایان می شود اثر شیمیایی رطوبت بسیار سریع است. با استفاده از فاصله نگهدارها پوشش الزامی بتون روی میلگردها رعایت می شود. آنچه از یک فضا ساز مورد انتظار است آنست که با شبکه های میلگرد همخوانی داشته باشد و وظیفه نگهداری شبکه های میلگرد در خلال بتون ریزی سازه مسلح خوبی ایفا نماید. اسپیسرها ضمن بالا کیفیت سازه ها به سرعت اجرای عملیات بتون ریزی پایه نیز کمک می کنند

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:

تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۱۰۶ از ۳۹</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	<p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	-----------------------------------

## ۱- حداقل پوشش

حداقل پوشش بتنی روی آرماتورها که به عنوان محافظ برای آرماتورها در برابر هوا و اثرات دیگر است، از سطح بتن تا سطح بیرونی فولادی در پایه های بتن مسلح چهارگوش ۲۵ میلیمتر می باشد.

## ۲- ممنوعیت ها

۱- استفاده از قطعه سنگ، موزائیک، تکه های آجر، لوله های فلزی و قطعات چوب برای نگهداری میلگردها و تأمین پوشش بتن مجاز نیست.

۲- عدم ایجاد مانع در فرایند بتن ریزی

## ۳- کاربرد و انواع اسپیسرها

گاهی اسپیسر بتن فاصله بین دو میلگرد را حفظ نماید و گاهی برای ایجاد فاصله بین خاموت و قالب بتن استفاده می شود.

### ۱- اسپیسر دیوار

کاربرد آنها در سطوح عمودی قالب می باشد محل استقرار وحداکثر فاصله طولی بین اسپیسرا در نقاط استقرار خاموت های اصلی (محل پله ها) با حداقل فاصله طولی ۱۵۰ سانتیمتر توصیه می گردد

### ۲- اسپیسر کف

این اسپیسر جهت استفاده در کف قالب می باشد. با حداقل فاصله طولی ۱۵۰ سانتیمتر توصیه می گردد.

## ۴- انواع مصالح مجاز اسپیسرا

اسپیسرا می تواند به صورت های بتنی، و یا پلاستیکی مورد استفاده قرار می گیرد. ولی بدليل همگن بودن بتن با اسپیسرا های بتنی استفاده از آنها ارجهیت دارد

## ۵- انواع شکل اسپیسرا

### ۱- اسپیسرا های گیره دار


در فرایند بتن ریزی ثابت بوده و نمی چرخند همچنین نصب آنها راحت و آسان است لذا در موقعی که ثابت بودن و پایداری اسپیسرا مدنظر است این نوع اسپیسرا توصیه می شود، وجود گیره بر روی این نوع اسپیسراها باعث می شود تا سایز میلگردهای مورد استفاده در محدوده معین و خاصی محدود شوند.

۲- اسپیسرا های بدون گیره: محدودیتی برای سایز میلگرد بوجود نمی آورند ولی در هنگام نصب چرخش و جابجایی وجود دارد و در صورت نیاز به پایداری باید بوسیله قلاب های سیمی از چرخش و حرکت آنها جلوگیری کرد

۳- اسپیسرا های گرد یا چرخشی: این نوع اسپیسرا به شکل هندسی مدور و خاص خود طوری طراحی شده و جهت دیواره ها قالب مورد استفاده قرار می گیرد.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

<p>صفحة ۴۰ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	---



شکل (۲): شکل انواع اسپیسر های پلاستیکی و بتنی ساخته شده بصورت صنعتی و دستی

#### ۶- ویژگی ها و مزایای فاصله نگهدارهای بتنی استاندارد

- ۶-۱- مقاومت فشاری بالا و مقاوم در برابر له شدگی
- ۶-۲- انتقال ایمن نیروهای استاتیکی به بتن
- ۶-۳- پیوستگی بسیار مناسب با بتن به نحوی که شکاف های مویی بین اسپیسر و بتن مجاور آن به حداقل ممکن میرسد.
- ۶-۴- نفوذ ناپذیری بسیار بالا در برابر آب و کلراید آهن و ممانعت از نفوذ عوامل خوردگی به آرماتور
- ۶-۵- مقاومت فیزیکی و شیمیایی بسیار بالا و عدم شکل پذیری در برابر نوسنات دمایی

#### پ-۱-۵) نگهداری سیمان

- ۱- سیمان های فله باید در سیلو های استاندارد (مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۲۷۶۱) نگداری شوند.
- ۲- سیلوهای سیمان می بایست مجهز به تراز نما، برای تعیین موقعیت تراز سیمان در داخل سیلو و نیز دریچه ای در پایین برای میل زدن، در صورت طاق زدن سیمان باشد.
- ۳- برای هر محموله وارد شده به کارگاه، مشخصات کارخانه، نوع و تاریخ تولید سیمان باید در برگه تحويل ثبت شده باشد.
- ۴- بدلیل تخلیه سیمان با هوای فشرده شده امکان تورم آن وجود دارد لذا حداکثر باید ۸۰ درصد ظرفیت سیلو با سیمان پر شود.
- ۵- سیمان های فله و کیسه ای را می بایست بر اساس نوع آنها بصورت جداگانه نگهداری نمود.
- ۶- سیمان نگهداری شده در سیلو، باید حداکثر ۹۰ روز پس از تولید مصرف نمود.
- ۷- سیمان های کیسه ای در مناطق با رطوبت نسبی بیش از ۹۰ درصد می بایست ظرف ۴۵ روز مصرف شود و در سایر مناطق حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز.
- ۸- اگر بنا بدلایل غیر قابل اجتناب حداکثر زمان مشخص شده فوق رعایت نشود. باید قبل از مصرف تحت آزمایش های استاندارد سیمان قرار گیرد و نتایج آن با ویژگی های استاندارد شماره ۳۸۹ ایران مطابقت داشته باشد.
- ۹- کیسه های سیمان، در همه مناطق، باید حداکثر ۳۰ سانتیمتر از دیوارها و ۶۰ سانتیمتر از سقف فاصله داشته باشد.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۴۱ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهار گوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	---

- ۱۰- کیسه های سیمان در مناطق خشک باید نزدیک به هم و در فاصله ۵ تا ۸ سانتیمتر از یکدیگر قرار داده شوند، و در مناطق با رطوبت نسبی بیش از ۹۰ درصد باید به هم چسبانیده باشند.
- ۱۱- حداکثر تعداد و ارتفاع سیمان کیسه ای روی هم، در مناطق خشک ۱۲ عدد و ۱/۸ متر و در مناطق با رطوبت نسبی بیش از ۹۰ درصد ۸ عدد و ۱/۲ متر می باشد .
- ۱۲- سیمان های کیسه ای می بایست در سطح خشک و حداقل ۱۰ سانتیمتر از سطح اطراف خود فاصله داشته باشند.

### پ-۱-۶) شرایط نگهداری سنگدانه ها

- ۱- سنگدانه ها باید در جایی یا به گونه ای انبار شود که به مواد خارجی و زیان آور آلوده گردد.
- ۲- در هنگام بارش و یخbandان باید سنگدانه ها واقع در فضای آزاد با برزن特 یا ورقه های پلاستیکی پوشانیده شود.
- ۳- شیب مخروط های دپوی شن و ماسه نباید زیاد باشد که باعث جدا شدن سنگدانه های ریز و درشت از هم گردد.
- ۴- محل دپوی شن و ماسه باید به گونه ای باشد که همواره امکان تخلیه آب مازاد آنها وجود داشته باشد.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

<p>صفحة ۴۲ از ۱۰۶ شماره تهیه / بازنگری : ۴ تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل: الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 وزارت نیرو شرکت توانیر
---	---	--

## پ-۱-۷) شرایط آب مصرفی جهت تولید بتن

آب مورد مصرف در ساخت بتن و عمل آوری آن باید مطابق با الزامات ارائه شده در این بخش و یا استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۷۴۸ باشد. الزامات ارائه شده برای آب، شامل آب بکار رفته در ساخت بتن، یخ مورد مصرف برای سرد کردن بتن یا اجزای بتن، آب آزاد موجود در سنگدانه، آب مورد مصرف در کامیون حمل بتن، آب مورد مصرف در دستگاه تولید بخار و آب بکار رفته در ساخت مواد افزودنی شیمیایی یا دوغاب سازی مواد افزودنی معدنی می‌باشد. در مواردی که از آب آشامیدنی برای ساخت و عمل آوری بتن استفاده می‌شود، اگر آب دارای مزه یا بوی مشخصی نبوده و تمیز و صاف باشد و همچنین شواهدی از تاثیر منفی بر مشخصات بتن یافت نشود، نیازی به انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت آن نیست.

جدول شماره (۶) حداقل مقادیر مجاز مواد زیان آور در آب مصرفی بتن و روش‌های آزمایش			
نوع ماده زیان آور	شرح	روش آزمایش	حداقل غلظت مجاز ppm
ذرات جامد معلق	بتن آرمه در شرایط محیطی شدید	دلت ۳۰۵	۱۰۰۰
	بتن آرمه در شرایط محیطی ملایم		۲۰۰۰
کل مواد محلول در آب	بتن آرمه در شرایط محیطی شدید	دلت ۳۰۵	۱۰۰۰
	بتن آرمه در شرایط محیطی ملایم		۲۰۰۰
کل یون‌های کلرید (Cl)	بتن آرمه در شرایط محیطی شدید	دلت ۳۰۶	۵۰۰
	سایر موارد بتن آرمه، در شرایط مرتبط		۱۰۰۰
کل یون‌های سولفات (SO <sub>4</sub> )	بتن آرمه	دلت ۳۰۷	۱۰۰۰
قلیابی معادل	تمام انواع بتن‌ها	دلت ۳۰۴	۶۰۰

۱- در ردیف مربوط به یون‌های کلرید جدول فوق علاوه بر برآورده شدن ضوابط این جدول، میزان یون‌های کلرید آب نیز باید به میزانی باشد که وزن کل یون‌های کلرید قابل حل در آب در حجم معینی از بتن (که منبع آن می‌تواند از هر یک از اجزای بتن یا از محیط کار باشد) بر حسب درصدی از وزن سیمان همان حجم بتن از مقادیر مجاز تعیین شده در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان تجاوز نکند.

۲- در ردیف مربوط به یون‌های سولفات جدول فوق، علاوه بر برآورده شدن ضوابط این جدول، میزان یون سولفات آب نیز باید به میزانی باشد که وزن کل سولفات قابل حل در آب در حجم معینی از بتن (که منبع آن می‌تواند از هر یک از اجزای بتن از جمله سیمان یا از محیط کار باشد) بر حسب درصدی از وزن سیمان همان حجم بتن از ۴ درصد وزن کل سولفات موجود در حجم معینی از بتن بر حسب درصدی از وزن سیمان همان حجم از بتن از ۵ درصد بیشتر نباشد.


۳- رعایت ضوابط ردیف قلیابی معادل، در مواردی که سنگدانه فعال باشد، الزامي است و منظور از قلیابی معادل در این جدول میزان  $\text{Na}_2\text{O}+0.658\text{K}_2\text{O}$  می‌باشد.

۴- میزان pH آب در همه موارد فوق باید بین ۵ تا ۸,۵ باشد.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

### پ-۱-۸) الگوی آرماتورگذاری

شکل های زیر طرز قرار گرفتن آرماتورها در پایه های بتňی را مشخص نموده که در جدول پیوست شماره (۳) الگوی هر پایه به همراه نوع آرماتور مورد نیاز برای حالت های a ,f ,e ,d ,c ,b ,g و h آورده شده است.



شکل (۳): الگوی آرماتورگذاری برای انواع پایه های بتňی مسلح چهارگوش

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:

تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۴۴ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه/ بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه/ بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش</p> <p>(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	---

### پ-۱-۹) مشخصات پایه های بتی مسلح چهارگوش

ردیف	عنوان	واحد	ردیف	عنوان	واحد
۱	طول پایه	متر	۱	کیلوگرم - نیرو	کیلوگرم
۲	مقاآمت اسمی پایه	متر	۲	سانتیمتر	سانتیمتر
۳	ابعاد سرتاسری پایه	متر	۳	سانتیمتر	سانتیمتر
۴	ابعاد تنه پایه	متر	۴	وزن میلگرد آبدار	کیلوگرم
۵	وزن میلگرد ساده	کیلوگرم	۵	وزن میلگرد آبدار	کیلوگرم
۶	حجم بتن	متر مکعب	۶	وزن میلگرد مصرفی	کیلوگرم
۷	وزن کل میلگرد مصرفی	کیلوگرم	۷	قطر جان در فرورفتگی ها	میلیمتر
۸	حداقل وزن کل پایه	کیلوگرم	۸	حداقل وزن کل پایه	میلیمتر
۹	متدار آرماتور (قطر و تعداد)	میلیمتر - عدد	۹	متدار آرماتور (قطر و تعداد)	میلیمتر
۱۰	الگوی آرماتور گذاری *	-----	۱۰	الگوی آرماتور گذاری *	-----
۱۱	a	-----	۱۱	e	-----
۱۲	b	-----	۱۲	f	-----
۱۳	c	-----	۱۳	g	-----
۱۴	d	-----	۱۴	h	-----
۱۵	-----	-----	۱۵	-----	-----
۱۶	-----	-----	۱۶	-----	-----
۱۷	-----	-----	۱۷	-----	-----
۱۸	-----	-----	۱۸	-----	-----
۱۹	-----	-----	۱۹	-----	-----
۲۰	-----	-----	۲۰	-----	-----

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------------



وزارت نیرو  
شرکت توانیز

### عنوان دستورالعمل:

الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های  
پایه های بنی مسلح چهارگوش  
(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)

صفحة ۴۵ از ۱۰۶

شماره تهیه / بازنگری :

تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹

### جدول شماره (۷-۲) مشخصات پایه های بنی مسلح چهارگوش ۱۲ متري

ردیف	عنوان	واحد	۱۲-۲۰۰	۱۲-۴۰۰	۱۲-۶۰۰	۱۲-۸۰۰	۱۲-۱۰۰۰	۱۲-۱۲۰۰
۱	طول پایه	متر	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
۲	مقاومت اسمی پایه	کیلوگرم	۲۰۰	۴۰۰	۶۰۰	۸۰۰	۱۰۰۰	۱۲۰۰
۳	ابعاد سرپایه	سانتیمتر	۱۵×۱۰/۵	۲۲×۱۹	۲۵×۱۹	۳۱×۲۳	۳۶×۲۴	۴۰×۲۴
۴	ابعاد نیزه پایه	سانتیمتر	۳۹×۲۱/۵	۴۶×۳۱	۵۱×۳۷	۵۶×۴۲	۶۱×۴۲	۷۰×۴۲
۵	وزن میلگرد آبدار	کیلوگرم	۱۱۴	۱۴۰	۱۶۵	۱۸۵	۱۹۲/۷۶	۲۰۰
۶	وزن میلگرد ساده	کیلوگرم	۱۱/۸۰	۱۴/۴۸	۳۰/۱۶	۳۴/۷۴	۳۷/۷۰	۴۰/۳۷
۷	حجم بنن	متر مکعب	۰/۳۴	۰/۶۵	۰/۸۵	۱/۱۸	۱/۲۸	۱/۴۴
۸	وزن کل میلگرد مصرفی	کیلوگرم	۱۲۲/۸۰	۱۵۴/۴۸	۲۱۹/۷۴	۲۳۰/۸۰	۲۷۷/۳۷	۳۰۰
۹	قطر جان در فروزنگی ها	میلیمتر	۵۰	۶۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰
۱۰	حدائق و وزن کل پایه	کیلوگرم	۸۵	۹۵	۱۰۵	۱۱۵	۱۲۰	۱۲۵
۱۱	مقدار آرماتور (قطرو تعداد)	میلیمتر- عدد	۶۰۱۴	۶۰۱۴	۶۰۱۴	۶۰۱۴	۶۰۱۴	۶۰۱۴
۱۲	الگوی آرماتور گذاری *	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
۱۳	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
۱۴	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
۱۵	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
۱۶	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
۱۷	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
۱۸	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
۱۹	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
۲۰	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:

تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:

صفحه از ۴۶

شماره تهیه/ بازنگری :

تاریخ تهیه/ بازنگری : آبان ۱۳۹۹

## عنوان دستورالعمل:

الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های

پایه های بتی مسلح چهارگوش

(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)



وزارت نیرو

شرکت توانیر

## جدول شماره (۷-۳) مشخصات پایه های بتی مسلح چهارگوش ۱۵ متری

ردیف	عنوان	واحد	واحد	عنوان	ردیف
۱	طول پایه	متر	متر	کیلوگرم	۱
۲	مقاومت اسمی پایه	کیلوگرم	کیلوگرم	سانتیمتر	۲
۳	ابعاد سرپایه	سانتیمتر	سانتیمتر	ابعاد نهایی	۳
۴	ابعاد پایه	سانتیمتر	سانتیمتر	وزن میلگرد آجدار	۴
۵	وزن میلگرد ساده	کیلوگرم	کیلوگرم	وزن میلگرد مصرفی	۵
۶	حجم بتی	متر مکعب	متر مکعب	قطر جان در فرورفتگی ها	۶
۷		کیلوگرم	کیلوگرم	حداقل وزن کل پایه	۷
۸		۲۲۶/۵	۲۱۹/۴۰	میلیمتر	۸
۹		۸۰	۹۰	میلیمتر - عدد	۹
۱۰		۳۱۷/۲	۳۹۷/۲	حداقل وزن کل پایه	۱۰
۱۱		۳۱۷/۵	۳۱۷/۶	مقدار آرماتور ( قطر و تعداد )	۱۱
۱۲		۳۱۷/۶	۴۹۲۵	الگوی آرماتور گذاری *	۱۲
۱۳		۳۱۷/۷	۳۱۷/۷		۱۳
۱۴		۳۱۷/۸	۱۲۹۱۴		۱۴
۱۵		۳۱۷/۹	۱۶۹۱۴		۱۵
۱۶		۳۱۷/۱۰	۱۵۹۱۵		۱۶
۱۷		۳۱۷/۱۱	۱۵۹۱۶		۱۷
۱۸		۳۱۷/۱۲	۱۵۹۱۷		۱۸
۱۹		۳۱۷/۱۳	۱۵۹۱۸		۱۹
۲۰		۳۱۷/۱۴	۱۵۹۱۹		۲۰

\* الگوی آرماتور گذاری با توجه به پیوست (پ-۱-۸) می باشد.

\* وزن مخصوص بتی مسلح ۲۵۰۰ کیلو گرم در نظر گرفته شده است.

نام شرکت تکمیل کننده:	مهر شرکت:	تاریخ تکمیل:	نام و نام خانوادگی مدیر:	امضاء

صفحة ۴۷ از ۱۰۶

شماره تهیه / بازنگری : ۴

تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹

عنوان دستورالعمل:

الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های

پایه های بتنی مسلح چهارگوش


(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)



وزارت نیرو

شرکت توانیر

## پ-۱-۱) نقشه آرماتور گذاری



شکل (۴): نقشه آرماتور گذاری برای پایه های ۹/۲۰۰

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:



تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:

صفحة ۴۸ از ۱۰۶  
شماره تهیه / بازنگری : ۴  
تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹

عنوان دستورالعمل:  
الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های  
پایه های بتنی مسلح چهارگوش  
(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزيع برق)



- آنها را ها به میلیمتر می باشد

شکل (۵): نقشه آرماتورگذاری برای پایه های ۹/۴۰۰

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:


تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:

صفحة ۴۹ از ۱۰۶  
شماره تهیه/ بازنگری : ۴  
تاریخ تهیه/ بازنگری : آبان ۱۳۹۹

عنوان دستورالعمل:  
الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های  
پایه های بتنی مسلح چهارگوش  
(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)



شکل (۶): نقشه آرماتور گذاری برای پایه های ۹/۶۰۰

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:


تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:

صفحة ۱۰۶ از ۵۰  
شماره تهیه/ بازنگری : ۴  
تاریخ تهیه/ بازنگری : آبان ۱۳۹۹

عنوان دستورالعمل:  
الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های  
پایه های بتنی مسلح چهارگوش  
(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)



شکل (۷): نقشه آرماتورگذاری برای پایه های ۹/۸۰۰

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:


تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:

صفحة ۱۰۶ از ۵۱  
شماره تهیه/ بازنگری : ۴  
تاریخ تهیه/ بازنگری : آبان ۱۳۹۹

عنوان دستورالعمل:  
الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های  
پایه های بتنی مسلح چهارگوش  
(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)



شکل (۸): نقشه آرماتور گذاری برای پایه های ۹/۱۰۰۰

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:

تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:

صفحة ۱۰۶ از ۵۲

شماره تهیه/ بازنگری : ۴

تاریخ تهیه/ بازنگری : آبان ۱۳۹۹

عنوان دستورالعمل:

الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های



پایه های بتنی مسلح چهارگوش

(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)




وزارت نیرو


شرکت توانیر



مقطع قیو در فاصله ۵ متری



مقطع سر قیو



مقطع قیو در فاصله ۹ متری

- این ازه را به دلخواه می پنداشند -

شکل (۹): نقشه آرماتور گذاری برای پایه های ۱۲/۲۰۰

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:

تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:


## عنوان دستورالعمل:

الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های  
پایه های بتنی مسلح چهارگوش  
(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزيع برق)



وزارت نیرو

شرکت توانیر



- آندازه ها به میلیمتر می باشد

شكل (۱۰): نقشه آرماتور گذاری برای پایه های ۱۲/۴۰۰


امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:

تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:



شکل (۱۱): نقشه آرماتور گذاری برای پایه های ۱۲/۶۰۰

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:

تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:

صفحة ۱۰۶ از ۱۵۵

شماره تهیه/ بازنگری : ۴

تاریخ تهیه/ بازنگری : آبان ۱۳۹۹

عنوان دستورالعمل:

الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های


پایه های بتنی مسلح چهارگوش

(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)




وزارت نیرو


شرکت توانیر



عنوان دستورالعمل:  
الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های  
پایه های بتنی مسلح چهارگوش  
(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)



قطعه قیر در فاصله ۵ متری



قطعه قیر در فاصله ۶ متری

- اندازه ها ب میلیمتر می باشد

شکل (۱۲): نقشه آرماتور گذاری برای پایه های ۱۲/۸۰۰

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:

تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:

صفحة ۱۰۶ از ۵۶

شماره تهیه / بازنگری : ۴

تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹

عنوان دستورالعمل:

الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های


پایه های بتنی مسلح چهارگوش

(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)



وزارت نیرو

شرکت توانیر



امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:


تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:

صفحة ۱۰۶ از ۵۷  
شماره تهیه / بازنگری : ۴  
تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹

عنوان دستورالعمل:  
الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های  
پایه های بتنی مسلح چهارگوش  
(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)



شکل (۱۴): نقشه آرماتورگذاری برای پایه های ۱۲/۱۲۰۰

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:

تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:

صفحة از ۱۰۶

شماره تهیه/ بازنگری : ۴

تاریخ تهیه/ بازنگری : آبان ۱۳۹۹

عنوان دستورالعمل:

الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های



پایه های بتنی مسلح چهارگوش

(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)



وزارت نیرو

شرکت توانیر



- آندازه ها به میلیمتر می باشد

شکل (۱۵): نقشه آرماتورگذاری برای پایه های ۱۵/۴۰۰


امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:

تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:



شکل (۱۶): نقشه آرماتور گذاری برای پایه های ۱۵/۶۰۰

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:


تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:

صفحة ۶۰ از ۱۰۶  
شماره تهیه / بازنگری : ۴  
تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹

عنوان دستورالعمل:  
الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های  
پایه های بتنی مسلح چهارگوش  
(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)



شکل (۱۷): نقشه آرماتورگذاری برای پایه های ۱۵/۸۰۰

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:


تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:

صفحة ۱۰۶ از ۱۶۱  
شماره تهیه/ بازنگری : ۴  
تاریخ تهیه/ بازنگری : آبان ۱۳۹۹

عنوان دستورالعمل:  
الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های  
پایه های بتنی مسلح چهارگوش  
(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)



شکل (۱۸): نقشه آرماتور گذاری برای پایه های ۱۵/۱۰۰۰

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:

تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:

صفحة ۶۲ از ۱۰۶

شماره تهیه / بازنگری : ۴

تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹

عنوان دستورالعمل:

الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های


پایه های بتنی مسلح چهارگوش

(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)



وزارت نیرو

شرکت توانیر



شکل (۱۹): نقشه آرماتورگذاری برای پایه های ۱۵/۱۲۰۰

امضاء


نام و نام خانوادگی مدیر:

تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:

## پ-۱۱-۱) نقشه شماتیک پایه و موقعیت سوراخ ها



شکل (۲۰): نقشه شماتیک پایه های مسلح چهارگوش و موقعیت سوراخ ها

- \* تعداد و موقعیت سوراخ ها برای کلیه پایه های بنی مسلح چهارگوش ثابت و غیر قابل تغییر (افزایش، کاهش یا جابجایی) است.
- \* فاصله پله ها ۷۵ سانتیمتر و تعداد فرورفتگی ها در پایه های ۹ و ۱۲ و ۱۵ متری به ترتیب ۸ و ۱۲ و ۱۶ می باشد. هرگونه تغییر تعداد فرورفتگی در انتهای پا در راس پایه خصوصاً در محل دفن یا محل تلاقی با سوراخ های پایه اکیداً ممنوع است.

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:

تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:

صفحة ۶۴ از ۱۰۶

شماره تهیه/ بازنگری : ۴

تاریخ تهیه/ بازنگری : آبان ۱۳۹۹

عنوان دستورالعمل:

الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های

پایه های بتی مسلح چهارگوش


(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)



وزارت نیرو

شرکت توانیر

## پ-۱۲-۱) نحوه سنجش مقدار انحراف پایه از حالت مستقیم



شکل (۲۱): نحوه سنجش مقدار انحراف پایه از حالت مستقیم

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:

تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:


نام شرکت تکمیل کننده:



### پ-۱۳-۱) ابزار تسطیح سطح و لبه های تیز پایه ها

جهت صاف کردن و برداشتن پلیسه های بتی از لبه پایه های بتی که دارای لبه قوسی شکل یا تخت هستند از ابزاری با جزئیات شکل زیر استفاده میشود. در این خصوص استفاده از یک لوله فلزی به قطر حداقل ۲۰ میلیمتر با طول دلخواه متصل شده به یک ورق فلزی به ضخامت ۱۰ میلیمتر که کلا گالوانیزه شده باشد الزامی است. همچنین جهت صاف کردن لبه و سطح سوراخهای پایه بعد از بیرون کشیدن میله از داخل سوراخهای پایه از ابزاری مشابه شکل زیر استفاده میشود که در این خصوص استفاده از یک میله فلزی توپر به قطر ۲۰ میلیمتر (هم سایز میله داخل سوراخها) که در بالای آن یک واشر یک سانتی به قطر ۵۰ میلیمتر متصل شده است و کلا گالوانیزه شده باشد الزامی است.

توجه مهم : استفاده از ابزار های فوق زمانی موثر است که بتن هنوز کامل سفت نشده باشد و زمان مناسب برای اصلاح برآمدگی محل سوراخ ها بعد از بیرون کشیدن پین و برای لبه ها قبل از انتقال به داخل استخر می باشد.




شکل (۲۲): ابزار تسطیح لبه سوراخ های پایه

صفحة ۶۶ از ۱۰۶  
شماره تهیه / بازنگری : ۴  
تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹

عنوان دستورالعمل:  
الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های  
پایه های بتی مسلح چهارگوش  
(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)



## پ-۱۴-۱) محل قرارگیری خاموت ها در فاصله ۳ متری راس پایه



شکل (۲۳): موقعیت خاموت ها نسبت به سوراخ های پایه در بخش فوقانی

\* هرگونه تغییر در تعداد و موقعیت سوراخ ها و خاموت ها ممنوع است.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

صفحه ۶۷ از ۱۰۶ شماره تهیه / بازنگری : ۴ تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹	عنوان دستورالعمل: الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)	 وزارت نیرو شرکت توانیر
--	---	--

## پ-۱۵-۱) پلاک شماره سریال و درج مشخصات پایه

در کلیه‌ی پایه‌های تولیدی درج شماره سریال مطابق الگوی مصوب شرکت توانیر در «دستورالعمل کدگذاری تجهیزات شبکه‌های توزیع نیروی برق» شرکت توانیر الزامی می‌باشد. براساس آخرین نسخه‌ی این دستورالعمل کلیه‌ی تولیدکنندگان موظف به دریافت کد سازنده (۵ رقم سمت چپ) از مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران (مطابق مشخصات جداول ۱-۷ تا ۳-۷) و درج آن مطابق الگوی تولید کد ۲۱ رقمی روی پلاک پایه می‌باشند. در صورت هرگونه تغییر در نحوه کدگذاری و روش درج کد روی پایه‌ بتی چهارگوش، ملاک عمل رویه‌ی مندرج در آن دستورالعمل خواهد بود.

با توجه به وابستگی کد مذکور به تاریخ تولید و تعداد تولید در یک روز، بمنظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از عدم برآوردن دقیق تولید در روزهای آینده و سفارش تعداد دقیق این پلاک برای این تعداد، توصیه می‌شود تولیدکننده نسبت به تهیه‌ی دستگاه مناسب و تولید پلاک مورد نیاز بصورت روزانه در کارگاه خود اقدام نموده و یا پلاک مورد نیاز خود را بصورت هفتگی سفارش دهد. پلاک‌های بلاستفاده باید پس از صورت جلسه، توسط ناظر از چهار نقطه پانچ شده و معدهم گردد. همچنین صورت جلسات مرتبط باید در محل کارگاه به مدت حداقل ۵ سال بایگانی و یک نسخه به خریدار جهت ارایه به شرکت توزیع مرتبط تحويل گردد. در جدول شماره‌ی (۸)، کدهای گروه تجهیز، کد اصلی و کد فرعی از جدول شماره‌ی (۹) برداشت می‌شود و کد ردیف سالانه در ابتدای هر سال شمسی و برای هر تیپ پایه‌ی تولیدی در هر کارخانه تولید کننده پایه‌های بتی از عدد ۰۰۰۱ آغاز و به ازای هر اصله پایه، به این کد یک عدد افزوده می‌شود بگونه‌ای که شمارنده‌ی این کد در پایان سال برابر با کل تعداد پایه‌ی تولید شده از همان تیپ در کارخانه باشد. با آغاز سال جدید شمسی مجدداً شمارنده برای همه‌ی تیپ پایه‌ها از عدد ۰۰۰۱ شروع خواهد شد.

جدول شماره (۸) الگوی مشخصات شماره سریال پایه‌های بتی چهارگوش

ردیف سالانه	روز	ماه	سال	کد فرعی	کد اصلی	گروه تجهیز	سازنده
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

نمونه‌ی کد تولید شده

**12345-010101-990701-0001**

نمونه‌ی کد نوشته شده روی پلاک (بمنظور خوانایی بیشتر، این کد در دو سطر نوشته شود)

<b>12345-010101</b>
<b>990701-0001</b>

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

<p>صفحة ۶۸ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش</p> <p>(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	---	---

جدول شماره (۹) کدینگ گروه تجهیز، کد اصلی و کد فرعی			
۱۵	۱۲	۹	مقاومت اسمی / طول پایه
-----	۰۱۰۲۰۱	۰۱۰۱۰۱	۲۰۰
۰۱۰۳۰۱	۰۱۰۲۰۲	۰۱۰۱۰۲	۴۰۰
۰۱۰۳۰۲	۰۱۰۲۰۳	۰۱۰۱۰۳	۶۰۰
۰۱۰۳۰۳	۰۱۰۲۰۴	۰۱۰۱۰۴	۸۰۰
۰۱۰۳۰۵	۰۱۰۲۰۶	۰۱۰۱۰۵	۱۰۰۰
۰۱۰۳۰۴	۰۱۰۲۰۵	-----	۱۲۰۰

کد تولید شده بر روی پلاک آلومینیومی که حداقل ضخامت آن ۰/۷ میلی‌متر، ارتفاع آن ۱۰۰ میلی‌متر و عرض آن ۲۱۰ میلی‌متر باشد (که دو طرف به اندازه‌ی ۳ سانتی‌متر خم زده شود و سطح تمام شده‌ی پلاک در نمای پایه ۱۵ سانتی‌متر باقی بماند) با فونت انگلیسی Comic Sans MS در ۲ سطر و با بزرگترین سایز فونت ممکن (در عرض ۱۳ سانتی‌متر) درج و بمنظور جلوگیری از واکنش بتن-آلومینیوم و واکنش الکترولیتی فولاد-آلومینیوم، یک لایه پوشش محافظ پلاستیکی ضخیم زیر و یک لایه برچسب محافظ پلاستیکی موقت نیز روی آن کشیده شود. لایه‌ی محافظ روی پلاک که نقش تمیز نگهداشت سطح پلاک از شیرآبه بتن و جلوگیری از واکنش‌های ذکر شده را بعده دارد باید پس از عمل آوری ثانویه و قبل از خروج پایه از کارخانه از سطح پلاک جدا شود. نوشته‌ها الزاماً باید توسط دستگاه مخصوص و بصورت برجسته یا فرورفتہ و یا رنگ مقاوم و با دوام روی پلاک درج شوند. جهت نصب پلاک روی پایه با انتخاب یکی از سه طرح پیشنهادی و زمانی که هنوز گیرش اولیه بتن شروع نشده است و بتن حالت خمیری دارد پلاک را به آرامی در محل مشخص شده قرار میدهیم. جانمایی پلاک باید بگونه‌ای باشد که سطح نهایی پلاک هم سطح با بتن پایه باشد (بپرون زدگی سبب آسیب پلاک در حمل و نقل و فرورفتگی باعث کاهش کاور بتنی خواهد شد). توصیه می‌شود خم‌های بخش مدفون در بتن پلاک مشابه خم‌های معرفی شده در شکل شماره‌ی (۲۴) یا هر گونه خم دیگر که مانع از جدا شدن پلاک از سطح پایه گردد باشد.

تولید کننده مختار است مشخصات ثابت شامل نام شرکت تولیدکننده- علامت خطر برق گرفتگی و خط راهنمای دفن را مطابق شکل (۲۴) و مشخصات جدول شماره‌ی (۱۰) به یکی از دو روش (الف) یا (ب) روی پایه درج نماید:

(الف) به همراه شماره سریال روی پلاک آلومینیومی نام تولیدکننده و علامت خطر برق گرفتگی به همراه نوشتار آن ، که در این صورت جهت درج نام شرکت تولیدکننده ۳ سانتی‌متر و جهت درج علامت خطر برق گرفتگی ۹ سانتی‌متر (به شکل مثلث متساوی ساقین و قاعده ۱۰ سانتی‌متر) و نوشتار «خطر برق گرفتگی» فارسی در زیر آن ۳ سانتی‌متر به

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۶۹ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	---	---

ارتفاع پلاک آلومینیومی اضافه می شود که مجموعاً ارتفاع پلاک ۲۵ سانتی متر می شود. در این حالت خط راهنمای دفن در فاصله ۳ متری از انتهای پایه روی بال حکاکی می شود.

ب) نام تولیدکننده ، علامت خطر برق گرفتگی و نوشتار آن و خط راهنمای دفن روی بتن بصورت ثابت حک شود که در این صورت به شکل فرورفته و با عمق بین ۳ تا ۵ میلی متر طبق شکل (۲۴) توسط ابزار مناسب حک ، قبل از سفت شدن بتن در روی پایه درج گردد.

جدول شماره (۱۰) الزمات درج مشخصات پایه بتی چهارگوش

ردیف	شرح مشخصه	واحد	مقدار اجباری
۱	نصب پلاک در وجه بال پایه	-	الزامي است
۲	فاصله‌ی بالای پلاک تا انتهای پایه‌ی ۹ متری (H)	متر	۳/۵۰
۳	فاصله‌ی بالای پلاک تا انتهای پایه‌ی ۱۲ متری (H)	متر	۳/۸۰
۴	فاصله‌ی بالای پلاک تا انتهای پایه‌ی ۱۵ متری (H)	متر	۴/۱۰
۵	رعایت سایر فواصل مطابق شکل شماره‌ی (۲۴)	-	الزامي است
۶	حداقل ضخامت پلاک آلومینیومی	میلی متر	۰/۷
۷	ارتفاع پلاک آلومینیومی	حالات (الف) میلی متر	۲۵۰
	حالات (ب)	میلی متر	۱۰۰
۸	عرض پلاک آلومینیومی	حالات نمایان میلی متر	۱۵۰
	با احتساب لبه‌های داخل بتن	میلی متر	۲۱۰
۹	درج شماره سریال روی پلاک در ۲ ردیف مشابه شکل شماره (۲۴)		الزامي است
۱۰	فونت درج شماره سریال با اعداد انگلیسی	-	Comic Sans MS
۱۱	برجسته بودن اعداد یا درج اعداد با رنگ با دوام	-	الزامي است
۱۲	استفاده از لایه‌ی محافظ پلاستیکی در دو طرف پلاک	-	الزامي است
۱۳	درج نام تولیدکننده روی پلاک پایه یا بصورت ثابت و فرورفته در بتن	-	الزامي است
۱۴	ارتفاع شابلون نام تولیدکننده در روش حکاکی روی بتن	میلی متر	۷۰
۱۵	عرض شابلون نام تولیدکننده در روش حکاکی روی بتن	میلی متر	۱۵۰
۱۶	فونت درج نام تولیدکننده با حرف فارسی	-	B Yekan
۱۷	درج علامت خطر برق گرفتگی روی پلاک پایه یا بصورت ثابت و فرورفته در بتن	-	الزامي است

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

<p>صفحة ۱۰۶ از ۷۰</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش</p> <p>(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	---


#### جدول شماره (۱۰) الزامات درج مشخصات پایه بتی چهارگوش

ردیف	شرح مشخصه	واحد	مقدار اجباری
۱۸	درج علامت خط دفن بصورت حکاکی و فرورفته در بتن در فاصله ۳ متری از انتهای پایه روی بال و در سمتی که علائم وجود دارد	-	الزامی است
۱۹	ارتفاع علامت خطر برق گرفتگی با احتساب نوشه	حالت (الف) روی پلاک	میلی متر ۱۱۰
۲۰	طول قاعده مثلث علامت خطر برق گرفتگی	حالت (ب) حکاکی روی بتن	میلی متر ۱۰۰
۲۱	ارتفاع مثلث علامت خطر برق گرفتگی	حالت (الف) روی پلاک	میلی متر ۱۵۰
۲۲	ارتفاع نوشتار خطر برق گرفتگی در حالت حکاکی روی بتن	حالت (ب) حکاکی روی بتن	میلی متر ۹۰
۲۳	عمق نوشتار نام تولیدکننده و علامت خطر برق گرفتگی روی بتن	میلی متر ۱۵۰	۸
		میلی متر ۳ تا ۵	

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

صفحة ۱۰۶ از ۷۱  
شماره تهیه/ بازنگری : ۴  
تاریخ تهیه/ بازنگری : آبان ۱۳۹۹

عنوان دستورالعمل:  
الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های  
پایه های بتنی مسلح چهارگوش  
(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)



شکل (۲۴): جانمایی محل پلاک آلومینیومی و مشخصات ابعاد و مقطع آن

\* اندازه ها به میلیمتر است

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:

تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۱۰۶ از ۷۲۲</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	<p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
--	--	-----------------------------------

## پ-۱۶) راهنمای عمل آوری پایه های بتنی چهارگوش

نظر به اهمیت عمل آوری بتن و تاثیر آن در افزایش مقاومت و نیز دوام پایه های بتنی، بمنظور وحدت رویه در این فرآیند، انجام این عملیات در چهار مرحله‌ی زیر مورد پذیرش است.

### ۱- مرحله‌ی گیرش اولیه

پس از اتمام عمل بتن ریزی داخل قالب و قبل از افزایش دما توسط بخار، بایستی به بتن اجازه داده شود تا به مقاومت اولیه‌ی  $3/5$  مگا پاسکال<sup>۱</sup> برسد. گیرش اولیه در حقیقت شکل گیری بتن پس از عملیات ویراستاری و پیش از شروع عمل آوری اولیه بوده و جابجایی قالب یا زدن زدن ضربه به قالب یا بخاردهی به بتن در این مرحله ممنوع است

### ۲- مرحله‌ی عمل آوری اولیه

#### الف: سیستم بخار

این گام بوسیله بخار با فشار اتمسفر پس از قراردادن پوشش روی قالب ها (پارچه یا چادر برزنتی عایق یا نایلون مناسب) بطوری که با پایه تماس نداشته باشد. صورت می‌پذیرد و شامل چهار بخش زیر است:

بخش (۱) : افزایش دما با نرخ  $20$  درجه‌ی سانتی‌گراد در ساعت تا حداقل  $60$  درجه سانتی‌گراد به مدت  $2$  ساعت با رطوبت حداقل  $90$  درصد.

بخش (۲) : نگهداری بتن در حداقل دمای مجاز  $60$  درجه سانتی‌گراد با رواداری  $5$  درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت  $6$  الی  $12$  ساعت

بخش (۳) : کاهش دما با نرخ  $15$  درجه‌ی سانتی‌گراد در ساعت تا رسیدن به دمای محیط به مدت  $2$  ساعت

بخش (۴) : برداشتن پوشش روی پایه ها

توصیه:

استفاده از اتاقک<sup>۲</sup> یا استخر بخار با استفاده از نصب سیستم اسپری آب فشرده (مه پاش) در اتاقک بخار و تزریق همزمان بخار (با دمای بالا) و اسپری آب (توسط سیستم مه پاش با دمای پایین) توصیه می‌گردد.

<sup>۱</sup>- اندازه‌گیری مقاومت مطابق الزامات استاندارد ASTM C403 خواهد بود.

<sup>۲</sup>- در طول مدت عمل آوری با بخار (اولیه و ثانویه) باید تغییرات دمای اتاقک بخار توسط ترمومتر بگونه‌ای ثبت و گزارش گردد که در هر لحظه قابل دسترس و کنترل باشد. توصیه می‌شود زمان بخار دهی، دما و فشار بخار اتاقک توسط سنسور و برنامه‌ریزی ماشینی بصورت اتوماتیک کنترل شود و دخالت نیروی انسانی در آن به حداقل برسد.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۱۰۶ از ۷۳</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	---	---

## ب: سیستم بدون بخار

در سیستم بدن استفاده از بخار پایه بعد از گیرش اولیه و رسیدن به مقاومت قابل قبول جهت جابجایی قالب های باز شده و پایه به داخل استخر منتقل می گردد که در این خصوص با انجام تمهدات لازم و منطبق با جدول شماره ۱۱ الزامی است.

### ۳- مرحله‌ی عمل آوری ثانویه

**الف) عمل آوری ثانویه در استخر آب :** شامل استقرار و غرق آب نمودن پایه ها در استخر آب در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴ روز در سیستم بخار و ۷ روز در سیستم بدون بخار که در این خصوص لازم به تأکید است در لحظه‌ی ورود پایه به استخر، اختلاف دمای پایه و آب استخر نباید بیش از ۱۱ درجه باشد تا از به وجود آمدن تنفس دمایی جلوگیری شود. با توجه به اهمیت کنترل پارامترهای کیفیت آب که به میزان قابل توجه بر مقاومت و دوام بتن تاثیرگذار است (حداکثر ذرات جامد محلول در آب و میزان کلرید و سولفات محلول در آب)، استفاده از سیستم تصفیه آب استخر یا تعویض آب استخر در حال استفاده بصورت فصلی با انجام آزمایشات مربوطه الزامی است. آب استخر پس از تصفیه باید با حداقل ۳ گرم آهک شکفته یا هیدراته (هیدرو کسید کلسیم) در هر لیتر آب، اشباع گردیده و شفاف و عاری از لجن و آلودگی باشد. در صورت راکد بودن آب استخر و توقف تولید بیش از یک ماه، بمنظور از سرگیری تولید تعویض آب و اشباع مجدد آن با آهک شکفته به میزان ذکر شده در قبل الزامی است.

**ب) عمل آوری ثانویه در اتاقک بخار :** شامل انتقال بدون وقفه‌ی پایه ها پس از گشایش قالب به اتاقک بخار و انجام عمل آوری ثانویه در فشار اتمسفر و دمای ۱۵-۳۰ درجه‌ی سانتی گراد به مدت ۸ الی ۱۲ ساعت بگونه‌ای که در زمان مذکور رطوبت پایه ها بطور کامل حفظ شود. حفظ دمای مذکور با انجام اسپری آب فشرده (مه پاش) در کنار بخار در فضای اتاقک بخار توصیه می گردد. رطوبت داخل اتاقک بخار در این مدت نباید از ۸۰٪ کمتر باشد.

### ۴- مرحله‌ی عمل آوری نهایی

پس از اتمام عملیات عمل آوری ثانویه پایه ها از استخر آب، چادر بخار یا اتاق بخار خارج و جهت تکمیل فرآیند عمل آوری به دبوی عمل آوری منتقل می شوند. حفظ رطوبت پایه ها در این دوره با انجام آب پاشی بارانی الزامی بوده و بارگیری و خروج پایه ها پس از گذشت ۱۴ روز از تاریخ روز تولید برای سیستم بخار و ۲۸ روز برای سیستم بدون بخار مجاز می باشد.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۷۴ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	<p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	-----------------------------------

## پ-۱۷-۱) راهنمای عمل آوری پایه های بتنی مسلح چهارگوش

نظریه وجود روش های متفاوت در فرآیند تولید پایه های بتنی خصوصاً در بخش عمل آوری بتن تا رسیدن به مقاومت نهایی، روش هایی بشرح جدول زیر ارایه می گردد. لازم به ذکر است با توجه به ضرورت بازدید ناظر شرکت توزیع از فرآیند تولید و اطمینان از مطابقت حداقل زمان عمل آوری با تاریخ مندرج بر روی پایه ها، استفاده همزمان از دو روش عمل آوری در یک کارگاه ممکن است.

جدول شماره (۱۱) فرآیند عمل آوری پایه های بتنی مسلح چهارگوش

عمل آوری نهایی	عمل آوری ثانویه	عمل آوری اولیه <sup>۱</sup>	گیرش و شکل گیری <sup>۱</sup>	فرآیند عمل آوری
نگهداری و دپو پایه ها تا زمان خروج از کارگاه	آبدھی پایه در استخر <sup>۴</sup>	بازکردن قالب تا زمان برداشت از کفی <sup>۲</sup>	نگهداری داخل قالب <sup>۳</sup>	
حداقل تا ۲۸ روز از تاریخ تولید مندرج روی پایه	حداقل ۷ روز	حداقل زمان ( ساعت )	حداقل زمان ( ساعت )	حداقل ساعت
		دهمی محیط / سطح بتن ( °C )	دهمی محیط / سطح بتن ( °C )	
		۱۸	۳۰ تا ۲۴	۳۰ تا ۲۴
		۲۴	۲۳ تا ۱۶	۲۳ تا ۱۶
		۳۶	۱۵ تا ۵	۱۵ تا ۵
حداقل تا ۱۴ روز از تاریخ تولید مندرج روی پایه	حداقل ۴ روز	۱- قرارگیری پوشش روی پایه ها بطوریکه با پایه تماس نداشته باشد. ۲- شروع فرآیند بخاردهی با افزایش ملایم دمای بخار با شیب دمایی حداکثر $20^{\circ}\text{C}/\text{h}$ در میان حداکثر $60^{\circ}\text{C}$ در زمان حداقل ۲ ساعت با رطوبت حداقل $90^{\circ}\text{C}/\text{h}$ درصد. (افزایش دمای عمل آوری باعث کاهش طول عمر پایه خواهد شد) ۳- تشییت شرایط بخار در حداکثر دما و رطوبت بند ۲ برای حداقل ۶ ساعت که این زمان بسته به مقاومت اسمی پایه، حداکثر تا ۱۲ ساعت قابل افزایش است ۴- کاهش دمای بخار با شیب ملایم حداکثر $5^{\circ}\text{C}/\text{h}$ تا دمای محیط، طی زمان حداقل ۲ ساعت ۵- برداشتن کاور و تنفس پایه ها <sup>۷</sup>	حداقل ۳ تا ۵ ساعت	استفاده از پنجه در فشار اتمسفر <sup>۶</sup>

- ۱- این زمان جهت نصب پلاک، ثبیت علایم و نوشтар روی پایه و رسیدن به مقاومت و سختی اولیه بتن می باشد.
- ۲- دقت شود پایه ها قبل از قرارگیری در استخر آب، باید در مرحله عمل آوری اولیه به حدود ۷۰ درصد مقاومت نهایی خود رسیده باشند.
- ۳- آبدھی مرتب تمام سطوح در دسترس پایه در این مدت با تمییداتی از قبیل گونی مرطوب یا موارد مشابه جهت حفظ رطوبت پایه الزامی است. دقت شود مقادیر زمانی در این مرحله برای پایه های ۲۰۰ و ۴۰۰ و ۶۰۰ می باشد و برای پایه های ۸۰ و ۱۰۰ و ۱۲۰۰ این مقادیر زمانی دوبرابر خواهد بود.
- ۴- دمای آب باید بین ۵ تا ۳۰ درجه باشد و جهت استقرار پایه در استخر با دمای خارج از محدوده باید تمییدات کنترل دمایی اندیشه شود.
- ۵- دقت شود در کل مدت نگهداری پایه در دپو، پایه ها نباید زیر تابش شدید آفتاب و یا تحت تأثیر نوسانات دمایی شدید قرار گیرند و در طول این مدت سطح پایه ها باید با آبدھی مرتب، مرتبط باقی بماند.
- ۶- این روش معمولاً برای تسريع در کسب مقاومت اولیه بتن و تولید سریع پایه ها در محیط سردسیر می باشد. در این روش، بخاردهی پایه ها به همراه قالب و بازکردن قالب در پایان فرآیند بخاردهی، با توجه به مقاومت و سختی بتن بعد از مرحله گیرش و شکل گیری، شرایط محیطی، افزودنی ها، طرح اختلاط، کیفیت مصالح، آب ... بشرط حفظ شاخص های سلامت محصول بالامانع است.
- ۷- دقت شود که برای اطمینان از عدم اعمال نتش دمایی به پایه در لحظه انتقال به استخر آب، سیکل مربوطه به دقت رعایت شده و اختلاف دمای پایه و آب استخر بیش از ۱۱ درجه سانتیگراد نباشد. به این منظور صرف زمانی برای تنفس پایه از لحظه گشایش قالب های جانی و استقرار پایه روی کفی قالب، تا لحظه قرارگیری پایه در استخر آب مدنظر قرار خواهد گرفت که این زمان نباید بیش از ۲ ساعت به طول بیانجامد.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

صفحه ۷۵ از ۱۰۶ شماره تهیه / بازنگری : ۴ تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹	عنوان دستورالعمل: الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهار گوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)	 وزارت نیرو شرکت توانیر
--	---	--

## پیوست شماره‌ی (۲) راهنمای ارتقاء دوام پایه‌های بتن مسلح چهار گوش در مرحله‌ی ساخت

### پ-۱-۱) مقدمه دوام

از یک دیدگاه، شاید بتوان گفت مهمترین ویژگی یک پایه‌ی بتنی، واکنش قابل قبول آن در تحمل بارهای وارد در طراحی است که با انجام آزمون‌های مکانیکی قابل سنجش می‌باشد. اما از دیدگاهی دیگر، دوام که به لحاظ مفهومی می‌تواند به صورت «مقاومت پایه در برابر حملات شیمیایی و فیزیکی ناشی از اندرکنش بتن با محیط و اندرکنش آن با مصالح داخلی» تعریف گردد، اهمیتی هم سطح با مقاومت مکانیکی پایه دارد.

در حالت کلی، زمانی که سازه‌ی بتنی در معرض شرایط محیطی مخرب واقع می‌گردد، نفوذپذیری بتن و مفهوم عمر مفید سازه ملاک اصلی در طراحی کل سازه خواهد بود. در هنگام ساخت پایه‌ی بتنی مورد مصرف در حاشیه خلیج فارس یا در مناطقی که خاک محل نصب، آلوده به یون‌های مهاجم کلرید و گاز دی اکسید کربن (که سبب خوردگی می‌گردد) می‌شود)، محیط‌های دارای یون سولفات (که باعث خرابی بتن می‌شود)، بروز پدیده‌ی واکنش قلیایی سنگدانه‌ها و یا حتی هنگامی که پایه‌ی بتنی در معرض سیکل‌های مداوم یخ زدگی و آب شدن قرار دارد، مفهوم دوام و عمر بهره‌برداری، همراه دیگر این بیشتر از مفهوم مقاومت بتن برای پایه حائز اهمیت است. بنابراین در اینگونه شرایط و محیط‌ها مفهوم ساخت بتن بادوام در اولویت خواهد بود.

### پ-۲-۲) عوامل تاثیرگذار در کاهش دوام پایه‌های بتنی

بطور کلی می‌توان خرابی پایه‌های بتنی را به سه بخش اصلی تقسیم نمود:

- ۱- تخریب فیزیکی بتن (ناشی از یخ زدگی، سایش و فرسایش و ...)
- ۲- تخریب شیمیایی بتن (ناشی از تهاجم سولفاتی و اسیدی، واکنش‌های قلیایی-سیلیسی)
- ۳- زنگ زدگی آرماتور (ناشی از کربناتیون و تهاجم کلریدی)

کلیه‌ی تلاش‌ها در جهت افزایش دوام پایه‌ها به پیدا کردن راهی کاهش نفوذ عوامل تخریب‌گر و خورنده به بتن پایه ختم می‌شود. بدیهی است موضوع دوام با مسائل اقتصادی نیز در ارتباط بوده و هر اقدام در جهت افزایش آن سبب کاهش هزینه‌های کلی شرکت‌های توزیع در سال‌های آتی خواهد گردید که البته در این خصوص افزایش جزئی در هزینه‌های تولید نیز دور از انتظار نیست. رعایت صحیح حدود ذکر شده در جدول الزامات تولید (جدول شماره‌ی ۳) و دقت کافی نیروی انسانی در هنگام تولید پایه‌ی بتنی تا حد زیادی ضامن تامین دوام مورد انتظار در یک پایه‌ی بتنی می‌باشد. در عین حال به دلیل اهمیت مسئله و بار سنگین اقتصادی ناشی از مغفول ماندن آن، در این پیوست موارد

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

صفحه ۷۶ از ۱۰۶ شماره تهیه / بازنگری : ۴ تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹	عنوان دستورالعمل: <b>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه‌های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</b>	 وزارت نیرو شرکت توانیر
--	--	--

تأثیرگذار در افزایش دوام پایه‌های بتنی و الزامات افزایش دوام پایه در مناطق خورنده ذکر خواهد شد که در واقع تاکیدی بر رعایت دقیق الزامات جدول ذکر شده می‌باشد.

در پیوست شماره‌ی (۱) ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی (۱۳۹۹) بند ۹-پ-۱-۲ تحت عنوان «دوام بتن و میلگرد»، الزامات بتن در معرض عوامل مختلف به ۷ دسته‌ی:

- ۹-۱-۲، الزامات بتن آرمه در معرض یونهای کلرید
- ۹-۱-۳، الزامات بتن آرمه در خوردگی ناشی از کربناته شدن
- ۹-۱-۴، الزامات دوام بتن برای حمله‌ی سولفاتی
- ۹-۱-۵، الزامات دوام بتن برای شرایط مجاورت با آب دریا
- ۹-۱-۶، الزامات دوام بتن در معرض چرخه‌های یخ زدن و آب شدن
- ۹-۱-۷، الزامات دوام بتن برای کنترل واکنش قلیایی سنگدانه

تقسیم‌بندی گردیده است. از آنجا که این ضوابط برای سازه‌های عمومی بتنی ذکر شده، با توجه به خاص بودن پایه‌های بتن مسلح و نیز ایجاد وحدت رویه، ضوابط مذکور پس از درآمیختن با تجارب بدست آمده در تولید پایه‌های بتن مسلح ، به شرح زیر در اختیار تولیدکنندگان پایه‌های بتن مسلح چهارگوش قرار می‌گیرد.

### پ-۳-۲) نسبت آب به سیمان

اولین گام در ساخت بتن با نفوذپذیری کم، استفاده از نسبت آب به سیمان مناسب است. بطور کلی مصرف بالاتر آب از نسبت آب به سیمان مندرج در حدود آینین‌نامه‌ای باعث افزایش نفوذپذیری بتن می‌شود. تخمین زده شده با افزودن یک دهم درصد نسبت آب به سیمان بیشتر از حداقل لازم، نفوذپذیری بتن تا حداکثر ۱۰۰ برابر ممکن است افزایش داشته باشد. از طرفی ویژگی کارپذیری بتن (شاخص اسلامپ بتن) در ارتباط با نسبت آب به سیمان بوده و از آن تاثیر می‌گیرد، بگونه‌ای که با کاهش نسبت آب به سیمان و به دنبال آن کاهش اسلامپ بتن، کارپذیری بتن افت خواهد کرد. لذا لازم است تولیدکننده با این دیدگاه که نسبت آب به سیمان باید الزاماً برابر مقدار مقرر در دستورالعمل باشد، اقدام به تهیی طرح اختلاط نموده و بمنظور افزایش اسلامپ (بدون تغییر در نسبت آب به سیمان) از افزودنی‌های روانکننده که در ادامه خواهد آمد در ترکیب بتن استفاده نماید. در رعایت نسبت آب به سیمان دقت شود مقدار مواد سیمانی در طرح مخلوط بتن برابر با وزن سیمان + وزن پوزولان مورد مصرف بوده و نسبت آب به مواد سیمانی به میزان حداکثر ۴۰٪ مقدار حاصل محاسبه و اجرا شود.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

صفحه ۱۰۶ از ۷۷ شماره تهیه / بازنگری : ۴ تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹	عنوان دستورالعمل: <b>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه‌های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</b>	 <b>وزارت نیرو</b> <b>شرکت توانیر</b>
--	--	--

## پ-۲(۴) پوزولان

عامل تاثیرگذار دیگر در کاهش نفوذپذیری، استفاده از مواد افزودنی معدنی (پوزولانها) است که بدلیل اندازه‌ی بسیار ریز دانه‌ها (ریزتر از سیمان)، فواصل بین ذرات سیمان را پر نموده و نقشی مهم در جلوگیری از عوامل مهاجم به بتن بازی خواهند نمود (نقش فیزیکی). علاوه بر این، پوزولان‌ها که عبارت از مواد سیلیسی، یا سیلیسی-آلومینی که خود به تنها‌ی فاقد ارزش چسبانندگی بوده یا دارای ارزش چسبانندگی کم هستند، در مجاورت با رطوبت طی واکنش شیمیایی با کلسیم هیدروکسید ترکیب‌هایی با خاصیت سیمانی به وجود می‌آورند. این واکنش را در اصطلاح واکنش پوزولانی می‌نامند (نقش شیمیایی). بنابراین وقتی از پوزولان‌ها در بتن استفاده می‌شود، انتظار کاهش چشمگیر نفوذپذیری بتن و در نتیجه افزایش دوام، عمر مفید و مقاومت فشاری دراز مدت بتن را خواهیم داشت.

برابر آین نامه‌ی بتن ایران، آبا، استفاده از پوزولان‌ها در دسته‌های زیر در بتن‌ها مجاز می‌باشد:

الف- پوزولان‌های طبیعی؛ استاندارد ملی ۳۴۳۳

ب- دوده‌ی سیلیسی (میکروسیلیس)؛ استاندارد ملی ۱۳۲۷۸

پ- خاکستر بادی؛ ASTM C618

ت- متاکائولین؛ ASTM C618

ث- سرباره؛ استاندارد ملی ۲۱۳۱۹.

لذا با توجه به تجربیات بدست آمده، استفاده از میکروسیلیس بهترین تاثیر و عملکرد را در طرح مخلوط بتن در پایه‌های بتن مسلح چهارگوش داشته و استفاده از آن الزامی است (پیش‌فرض تولید). پس از میکروسیلیس، متاکائولین عملکرد مناسبی در پایه‌های بتن مسلح چهارگوش دارد و در صورت در دسترس نبودن میکروسیلیس مرغوب، با تایید خریدار و تایید نمونه‌های آزمایشگاهی قابل استفاده می‌باشد. کلیه‌ی انواع پوزولان‌ها باید تاییدیه‌ی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را دارا باشند. میزان مصرف مجاز دوده‌ی سیلیس بمنظور بهبود پارامترهای دوام بین ۸ تا ۱۰ درصد و میزان مصرف متاکائولین ۱۵ تا ۲۰ درصد وزن سیمان می‌باشد. استفاده از میکروسیلیس‌ها به صورت افزودن مستقیم پودر به مخلوط بتن در میکسر بدلیل عدم توانایی میکسرهای عمومی به اختلاط کامل میکروسیلیس با بتن مجاز نبوده و لازم است کارخانه‌ی تولیدکننده‌ی پایه‌های بتنی مجهز به دستگاه دوغاب ساز مجزا باشد. این دستگاه بصورت جداگانه در کنار میکسر بچینگ نصب و مقدار میکروسیلیس لازم را با بخشی از آب طرح اختلاط بتن مخلوط کرده و در حین تولید به مخلوط بتن در حال اختلاط در میکسر اضافه می‌کند. تاکید می‌گردد مقدار آب (و افروندنی‌های) موجود در دوغاب میکروسیلیس در محاسبات طرح مخلوط بتن در نظر گرفته شود. مصرف متاکائولین بصورت پودری نیز مجاز می‌باشد، هرچند استفاده از آن‌ها به صورت دوغاب توصیه می‌گردد.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

صفحه ۷۸ از ۱۰۶ شماره تهیه / بازنگری : ۴ تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹	عنوان دستورالعمل: <b>الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه‌های بتی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</b>	 <b>وزارت نیرو</b> <b>شرکت توانیر</b>
--	---	--

## پ-۲-۵) فوق روان کننده

در هنگام مصرف پوزولان‌ها و به خصوص میکروسیلیس‌ها باید توجه داشت بدلیل سطح مخصوص بالای این افزودنی، تامین کارایی بتن نیازمند مصرف آب بالاتر است. بمنظور تامین توأم دوام و کارایی بتن، بدون افزایش نسبت آب به سیمان باید نیازمندی به روانی با افزودن فوق روان کننده به بتن جبران شود. فوق روان کننده‌ها و بطور کلی مواد افزودنی که برای تعديل مشخصات در بتن به کار برد می‌شوند، باید عملکرد مطلوبشان با انجام آزمون‌های خاص تایید شود. مشخصات افزودنی‌ها در استاندارد ملی ۲۹۳۰-۱ و ۲۹۳۰-۲ آورده شده و باید رعایت گردد. مناسب‌ترین تاثیر برابر تجربیات حاصله در کارخانه‌های تولید پایه‌های بتن مسلح چهارگوش و نیز توصیه‌ی مراجع معتبر، از فوق روان کننده‌های پایه‌ی کربوکسیلات اتر حاصل گردیده است و استفاده از این نوع فوق روان کننده در کارخانه‌های تولید پایه بتن مسلح چهارگوش الزامی می‌باشد. فوق روان کننده‌ها باید دارای تاییدیه‌ی استاندارد ایران (INSO 2930) و مرکز تحقیقات بتن بوده و محدوده‌ی مصرفی در حدود توصیه‌ی تولیدکننده‌ی آن و نیز نتایج بدست آمده در آزمایشگاه کارخانه‌ی تولید پایه‌های بتن داشته باشند.

فوق روان کننده‌ها معمولاً بصورت محلول در آب می‌باشند. جهت مصرف این مواد، آنها را معمولاً به آب طرح اضافه می‌کنند یا در مراحل پایانی اختلاط به محلول اضافه می‌نمایند. اضافه کردن در مراحل پایانی اختلاط، سبب عملکرد بهتر این مواد می‌شود. معمولاً توصیه می‌شود تا این مواد بصورت محلول در بتن استفاده شوند. با توجه به مقدار کم مصرف آنها، باید تجهیزات اختلاط و نحوه مصرف طوری باشد که مواد کاملاً مناسب و دقیق و یکنواخت در محلول پخش شوند. روش ساده و مناسب مصرف این مواد اضافه نمودن در پایان مراحل اختلاط می‌باشد. همچنین توصیه می‌گردد تا حداکثر از تجهیزات اتوماتیک برای پیمانه کردن و افزودن به محلول بتن استفاده شود. در صورت افزودن به صورت دستی، یکی از بهترین روش‌های مصرف این مواد جهت اطمینان از پخش یکنواخت آن در محلول به این صورت است که پس از اختلاط اولیه سیمان، سنگدانه و ۵۰ تا ۷۰ درصد آب، ماده افزودنی به مابقی آب لازم اضافه گردد و سپس به محلول اضافه شود. نحوه افزودن مواد روان کننده ممکن است باعث شود تا در محلول‌های بتن با نسبت‌های اجزای مشابه، روانی متفاوتی بدست آید. مصرف بیش از اندازه‌ی افزودنی روان کننده ممکن است باعث تأخیر زیاد در زمان گیرش، کاهش مقاومت اولیه و افزایش مقدار هوای بتن شود. معمولاً استفاده از افزودنی‌های کاهنده‌ی قوی آب، مقدار آب اختلاط را بسته به ترکیبات مواد افزودنی بیش از ۱۲ درصد (در برخی مواد و انواع آن تا ۳۵ درصد) کاهش می‌دهد. مقدار معمول استفاده (بصورت محلول و بسته به میزان مواد جامد) در حدود ۲/۱ تا ۱ درصد وزن مواد سیمانی می‌باشد. معمولاً مقدار بیشتر، موجب کندگیری بتن می‌گردد. ترکیب شیمیایی و مشخصات فیزیکی سیمان مصرفی ممکن است بر روی عملکرد ماده افزودنی روان کننده تأثیر بگذارد. تحقیقات نشان داده است نسبت C3A به C3S و همچنین مقدار C3A بر روی تأثیر مواد افزودنی روان کننده مؤثر است. همچنین برخی مواد پوزولانی طبیعی و دوده سیلیس در مقایسه با سیمان معمولی نیاز به مصرف بیشتری از این مواد برای رسیدن به یک

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۷۹ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	---	---

روانی معین دارند. توجه گردد که استفاده از این افزودنی‌ها برای بهبود خواص بتن تازه و یا خواص بتن سخت شده است ولی نمی‌توان تمامی مشکلات بتن را با کمک این مواد مرتفع کرد. اگر مشخصات بتن (دانه بنده و مقدار مواد سیمانی) مناسب نباشد، استفاده از این مواد می‌تواند موجب آب انداختگی، جداشدگی و جمع شادگی بیشتر گردد. نفوذپذیری بتن بطور مستقیم با جذب مویینه که متأثر از نسبت آب به سیمان است، ارتباط دارد. لذا با استفاده از مواد کاهنده قوی آب، نفوذپذیری بتن به مقدار زیادی کاهش می‌یابد. تناسب نادرست اجزاء بتن ممکن است در بتن‌های با اسلام‌پ کم آشکار نباشد، اما در بتن‌های روان با اسلام‌پ زیاد این نقص‌ها و کمبودها اهمیت پیدا می‌کنند و می‌توانند سبب جداشدگی و یا آب انداختگی شوند. به همین علت است که جداشدگی در بتن‌های روان که با افزودنی‌های کاهنده‌ی قوی آب ساخته می‌شوند، بیشتر مشاهده می‌شود. یک راه برای اطمینان یافتن از عدم جداشدگی، افزایش سنگدانه‌های ریز و توجه به دانه بنده سنگدانه و مواد ریز بتن است.<sup>۱</sup>

تذکر: مقدار مصرف فوق روان‌کننده‌ی لازم در بتن بصورت درصدی از وزن مواد سیمانی (سیمان + پوزولان) محاسبه می‌شود. این درصد با توجه به توصیه‌ی تولیدکننده‌ی این مواد تعیین می‌گردد و استفاده از مقادیر کمتر یا بیشتر از آن مجاز نمی‌باشد.

## پ-۲-۶) الیاف

پایه‌های بتن مسلح چهارگوش با توجه به هندسه‌ی خاص I شکل خود، ارتعاشات مستمر در دوره‌ی بهره‌برداری، مقاومت بالای بتن و کاور کم می‌گردد، در رده مقاطعه جدار نازک قرار دارند و مستعد ترک خوردن، نفوذ عوامل خورنده و یا شکست ترد می‌باشند. لذا بمنظور کاهش تاثیرات ناشی از عوامل فوق، استفاده از الیاف‌ها بعنوان یکی از اجزای تشکیل‌دهنده‌ی بتن در طرح اختلاط بتن این پایه‌ها ضروری است.

الیاف را می‌توان به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم بنده نمود. در اغلب کارهای بتی از الیاف مصنوعی استفاده می‌گردد. الیاف مصنوعی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- الیاف فولادی
- الیاف شیشه
- الیاف پلیمری
- الیاف کربن
- الیاف سرباره

۱ - آیین نامه‌ی بتن ایران (آب)

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۱۰۶ از ۱۸۰</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه‌های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
--	--	---

انواع مختلفی از الیاف پلیمری ساخته شده که متدائل ترین آنها برای بتن عبارتند از: آکریلیک، آرامید، نایلون، پلی استر، پلی پروپیلن و پلی اتیلن هستند. گاه الیاف کربن را نیز بعنوان الیاف پلیمری قلمداد می‌کنند.<sup>۱</sup>

برابر تجربیات، استفاده از الیاف نوع پلی پروپیلن (PP) بعنوان الیاف مصرفي در این پایه‌ها انتخاب می‌گردد. مقاومت کششی این نوع از الیاف ۱۳۸ تا ۶۹۰ مگاپاسکال متغیر بوده، مدول الاستیسیته ۳,۴ الی ۴,۸ گیگاپاسکالی و حداکثر درصد ازدیاد طول ۱۵ درصدی دارد. هرچند استفاده از برش‌های ۵ الی ۲۰ میلی‌متر این الیاف در بتن مجاز است، لذا توصیه به استفاده از برش الیاف ۱۲ میلی‌متری در طرح اختلاط می‌شود. مقدار مصرف این الیاف حداقل یک کیلوگرم در هر متر مکعب بتن می‌باشد.

## پ-۷-۲) عملآوری

در آخرین گام تولید، انجام عملآوری صحیح، دوام پایه‌ی ساخته شده را تضمین می‌نماید. حفظ پیوسته‌ی رطوبت پایه از اولین ساعت پس از گیرش بتن تا اتمام مراحل عملآوری برابر توضیحات بند (پ-۱-۱۶) پیوست شماره‌ی (۱) باید همواره مد نظر تولیدکننده قرار گیرد. توجه شود علاوه بر حمله‌ی سولفاتی بیرونی که در آن یون‌های سولفات از محیط خارج وارد بتن شده و موجب خرابی می‌شوند، نوع خاصی از حمله‌ی سولفاتی داخلی وجود دارد که به دلیل انسباط ناشی از تشکیل اترینگایت در بتن سخت شده‌ی جوان می‌باشد. این پدیده به تشکیل تاخیری اترینگایت موسوم است. به منظور جلوگیری از وقوع این نوع خرابی، کنترل میزان سولفات موجود در مخلوط بتن اولیه (ناشی از مواد سیمانی، سنگدانه، آب و افزودنی‌ها) و نیز عدم عملآوری حرارتی بتن در دماهای بالای ۶۰ درجه‌ی سانتی‌گراد ضروری است. این مساله توجه لازم به کنترل حداکثر دمای مجاز بخار را در عملآوری پایه‌ها بیش از پیش مشخص می‌کند. استفاده از سیستم اسپری آب فشرده (مهپاش) در اتفاق بخار به کاهش دمای بخار و افزایش رطوبت کمک زیادی خواهد نمود. در صورت استفاده از اتفاق بخار کنترل اتوماتیک، مستمر و لحظه‌ای رطوبت و دمای اتفاق بخار با تعییه‌ی سنسورهای کنترلی در فضای این اتفاق الزامی است.

<sup>۱</sup> - آینه نامه‌ی بتن ایران (آبا)

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۱۰۶ از ۸۱</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	---

## پ-۲-۸) آزمایشات دوام بتن

بمنظور کنترل و اطمینان از صحت اقدامات انجام شده در افزایش دوام پایه، مضاف بر آزمایشات جدول شماره‌ی (۵)، انجام آزمایشات مندرج در جدول شماره‌ی (۱۲) مطابق توضیحات ذیل جدول و برابر تواتر مندرج در پیوست شماره‌ی (۳) بخش پ-۱۱-۷-۳ الزامی است.

جدول شماره (۱۲) مقادیر مجاز آزمایش‌های نفوذپذیری پایه‌های بتن مسلح چهارگوش ۱			
مناطق خورنده	مناطق غیرخورنده	نوع منطقه	طبقه‌بندی آزمایش
حداکثر ۲/۵ درصد	حداکثر ۳/۵ درصد	جذب آب نیم ساعته، استاندارد ملی ۱۶۰۸-۱۲۲	۱
حداکثر ۳۰ میلی متر	حداکثر ۶۰ میلی متر	عمق نفوذ آب تحت فشار استاندارد ملی ۳۲۰۱-۵	۲
حداکثر ۲۵۰۰ کولن	-	نفوذپذیری کلرید به روش تسریع شده <sup>۲</sup> ، استاندارد ملی ۲۰۷۹۳	۳
حداکثر $0.03 \text{ mm/v.h}$ حداکثر $18 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$	-	مهاجرت کلرید <sup>۳</sup> روش الف استاندارد ملی ۲۱۴۷۹ روش ب استاندارد ملی ۲۱۴۷۹	۴
حداکثر ۱۲۵ اهم-متر	۷۵ اهم-متر	حداقل مقاومت الکتریکی چهار نقطه‌ای و نر <sup>۴</sup> AASHTO-T358	۵
۱۲ ( $mS/m$ )	۲۰ ( $mS/m$ )	حداکثر هدایت الکتریکی <sup>۵</sup> ، استاندارد ملی ۱۵۴۲۸	۶

- سن نمونه در آزمایش‌های فوق ۲۸ روز در نظر گرفته شده است.
- در مناطق خورنده انجام یکی از آزمایش‌های شماره ۱ یا ۲ (جذب آب و نفوذ آب) به همراه دو آزمایش از ردیف‌های ۳ تا ۶ برای طرح مخلوط الزامی است. در مناطق غیرخورنده علاوه بر انجام یکی از آزمایش‌های ردیف ۱ یا ۲، انجام یک آزمایش از ردیف‌های ۵ و ۶ کافی است.
- کسب نتایج در محدوده‌ی ستون مناطق غیر خورنده بدون طرح اختلاط آزمایشگاهی دارای افزودنی‌های مجاز بتن بسیار سخت می‌باشد.

۱ - مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

۲ - RCPT

۳ - RCMT

۴ - حدود مقاومت الکتریکی چهار نقطه‌ای با فرض استفاده از آزمونه‌های استوانه‌ای  $150 \times 300$  میلی متر می‌باشد. در صورتی استفاده از استوانه از  $100 \times 200$  میلی متری، معيارهای مدرج در جدول باید در  $1/25$  ضرب گردد.

۵ - مقاومت الکتریکی حجمی با هدایت الکتریکی بتن (آزمایش ردیف ۶) رابطه‌ی معکوس دارد. بنابراین چنانچه معکوس هدایت الکتریکی در عدد ۱۰۰۰ ضرب شود مقدار مقاومت الکتریکی حجمی بتن بر حسب اهم-متر بدست می‌آید و معمولاً در حدود دو سوم مقاومت الکتریکی چهار نقطه‌ای است.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

<p>صفحة ۱۰۶ از ۱۸۲</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
--	---	---

## پیوست شماره‌ی (۳) : راهنمای آزمون پایه‌های بتی مسلح چهارگوش

### پ-۳-۱) آزمون‌های مقاومتی

۱- مقاومت نرمال: عبارت است از نیرویی برابر با مقاومت اسمی پایه بر حسب کیلوگرم که در فاصله‌ی ۶۰ سانتی‌متری از راس پایه وارد شود و هیچ نوع ترکی در پایه ایجاد نکند. در این خصوص رعایت حدکثر جابجایی رأس پایه در حد مقاومت نرمال یکی از شاخص‌های مهم در بررسی کیفیت پایه‌ها می‌باشد.

۲- مقاومت ارجاعی: در پایه‌های گرد چهارگوش برابر با نیروی  $1/5$  برابر نیروی مقاومت نرمال که در صورت وارد آمدن آن به پایه، پایداری پایه حفظ شده و ترک عمیق و تخریب در پایه بوجود نیاید ضمن اینکه تغییر مکان باقی مانده در رأس پایه پس از حذف نیرو، حدکثر  $10\%$  تغییر مکان رأس پایه در اثر اعمال نیروی مقاومت ارجاعی باشد. همچنین لازم است در صورت ایجاد ترک‌های موبی، کلیه‌ی ترک‌های مذکور پس از کاهش این نیرو تا حد نیروی مقاومت نرمال، بسته شوند.

۳- مقاومت نهایی: برابر با حاصلضرب نیروی مقاومت نرمال در ضرب اطمینان طراحی می‌باشد که لازم است پایه تا قبل از اعمال این حد از نیرو سلامت خود را حفظ نماید. در پایه‌های بتی چهارگوش، ضرب اطمینان طراحی عدد  $2,5$  تا  $3$  در نظر گرفته شده و بنابراین مقاومت نهایی  $2,5$  تا  $3$  برابر مقاومت نرمال می‌باشد. تخریب بتن پایه یا رسیدن پایه به حد تسلیم قبل از اعمال این نیرو ممنوع بوده و در صورت اتفاق، پایه مردود است.

۴- حد گسیختگی: عبارت است از حدکثر نیروی قابل تحمل پایه هنگام انجام آزمون مقاومت نهایی که در پایه‌های مورد پذیرش بیش از حد مقاومت نهایی می‌باشد. پایه در اثر اعمال این نیرو بطور کلی سلامت خود را از دست خواهد داد.

۵- الزامات انجام آزمون: لازم است در هر کارگاه تولیدی محل اختصاصی جهت انجام آزمون‌های سه‌گانه در نظر گرفته شود. این محل باید بوسیله بتن کاملاً مسطح و تراز شده باشد. سکوی تست مخصوص پایه‌های چهارگوش به نحوی طراحی، محاسبه و اجرا شود که هنگام اعمال نیرو به راس پایه  $15-1200$  پایداری خود را در برابر لنگر وارده به میزان حداقل نیروی  $4200$  کیلوگرم در راس این پایه کاملاً حفظ کند. بمنظور به حداقل رساندن خطای جابجایی انتهای پایه در سکو و نیز جلوگیری از تمرکز تنش در یک نقطه و لهیلدگی جداره‌ی پایه در آن نقطه، ساختن سکوی تست پایه‌های چهارگوش مطابق بند (پ-۳-۴) تا (پ-۳-۴) پیوست شماره‌ی (۳) توصیه می‌گردد. در صورت عدم

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۱۰۶ از ۸۳</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	---

وجود سکوی استاندارد در کارگاه تولیدکننده پایه بتنی مسئولیت احتمال تخریب پایه در اثر لهیدگی جداره و مردود شدن آن بعهده تولیدکننده خواهد بود.

**۶-تجهیزات حساس آزمون:** به منظور یکنواختی در اعمال نیرو در مراحل مختلف آزمون، توصیه می گردد يك دستگاه گیربکس حلزونی موتوردار یا دستی با سرعت محوری پایین به همراه سیم بکسل توسط کارخانه تولیدکننده پایه های بتنی تهیه و در محل مناسب مستقر گردد برای سنجش نیروهای آزمون، کارگاه تولیدکننده باید مجهز به یک عدد دینامومتر یا لودل با گواهی کالیبراسیون معتبر باشد. در هر صورت تهیه کلیه لوازم انجام آزمون مطابق جدول شماره‌ی (۱۵) بعده‌ی کارگاه تولیدکننده می‌باشد.

**۷-روش انجام آزمون:** برای انجام آزمون مقاومتی، تعداد ۱ درصد از هر سفارش بصورت تصادفی انتخاب می‌شود. در این خصوص چنانچه سفارش کمتر از ۱۰۰ اصله باشد آزمایش یک اصله الزامی است. به این منظور پیشنهاد می‌شود لیست شماره سریال‌های تحولی در هر سفارش توسط خریدار دریافت شده و انتخاب تصادفی از لیست مذکور صورت پذیرد. در هر صورت انتخاب تصادفی پایه‌ها به تشخیص ناظر و با هر روش ممکن بلامانع است.

جدول شماره (۱۳) الزامات تست کشش در پایه‌های بتنی چهارگوش	
ردیف	مقادیر اجباری
۱	حداقل عمر پایه‌ی آزمون ۱۴ روز برای عمل آوری با سیستم بخار و ۲۸ روز برای سیستم بدون استفاده از بخار از تاریخ تولید می‌باشد.
۲	پایه‌ی مورد آزمون حداقل ۲۴ ساعت قبل از آزمون نباید در دمای کمتر از ۲۴ درجه سانتی گراد نگهداری شده باشد.
۳	آثار رطوبت در سطح پایه نباید قابل روئیت باشد.
۴	اطمینان از سلامت ظاهری پایه قبل از استقرار در تکیه‌گاه الزامی است.
۵	هنگام بلند کردن پایه با جرثقیل، پایه باید حالت مستقیم خود را حفظ نموده و اعوجاج در آن مشاهده نگردد.
۶	عملیات استقرار پایه در تکیه‌گاه بگونه‌ای انجام شود که ترک در پایه بوجود نیاید. در صورت بروز تخریب بتن هنگام جک زدن، باید پایه دیگر به تشخیص ناظر جایگزین شود.
۷	استفاده از سینی چرخ دار که حرکت پایه را در هنگام آزمون تسهیل نماید، طبق (پ ۳-۳) در شکل (۲۵) در طول پایه آزمون الزامی است. همچنین برای پایه‌های ۱۲ و ۱۵ متری نیز استفاده از سینی چرخدار دوم در محل %۵۰ از طول پایه الزامی می‌باشد.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

<p>صفحة ۱۰۶ از ۱۸۴</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
--	--	---

ردیف	مقادیر اجباری	جدول شماره (۱۳) الزامات تست کشش در پایه های بتنی چهارگوش
۸	بمنظور مشخص نمودن محل راس پایه، پیش از اعمال نیرو در هر مرحله از آزمون های سه گانه، شاخص نشان دهنده حالت مستقیم در محل راس پایه قرار داده شود.	
۹	پایه ۹ متری: ۱۲۶ سانتی متر پایه ۱۲ متری: ۱۶۸ سانتی متر پایه ۱۵ متری: ۲۱۰ سانتی متر	طول بخشی از پایه که در سکوی تست قرار می گیرد ۱۴٪ طول کل پایه و برابر مقادیر رو برو است.
۱۰	محل وارد نمودن نیرو در ۶۰ سانتی متری راس پایه بوده و نیروی وارد در جهت عمود بر محور طولی پایه اعمال گردد.	
۱۱	سرعت اعمال نیرو در کلیه مراحل یکنواخت باشد بنحوی که از اعمال استرس و شوک به پایه جلوگیری شود.	
۱۲	در انجام آزمون مرحله ای نرمال، بروز هرگونه ترک در پایه موجب مردود شدن پایه خواهد شد.	
۱۳	هنگام بررسی ترک ها، می توان با استفاده از پارچه های خیس سطح پایه را آغشته به آب نمود تا در صورت بروز ترک مowی، ترک ها نمایان گردد.	
۱۴	حداکثر انحراف قابل قبول راس پایه های چهارگوش در مرحله ای مقاومت نرمال برابر با ۱ درصد طول پایه بوده و در شرایط مطلوب، راس پایه در این آزمون پس از حذف نیروها کاملا به جای خود باز می گردد.	
۱۵	در آزمون مرحله ای ارتتعاجی، ترک ها علامت گذاری شوند. پس از بازگشت نیرو از ۱۰۰٪ به ۱۵۰٪، ترک های مowی ایجاد شده در نیروی ۱۵۰٪ این مرحله کاملا بسته شود. هنگام برداشتن کامل نیرو، انحراف رأس پایه از حالت مستقیم نباید بیش از ۱۰٪ حداکثر انحراف در اثر اعمال نیروی ۱۵۰٪ باشد.	
۱۶	در صورت بروز جایگزینی تکیه گاه در آزمون مقاومت نرمال و ایجاد جایگزینی جزیی راس پایه از شاخص حالت مستقیم، تنظیم مجدد شاخص قبل از شروع آزمون مرحله ای ارتتعاجی در راس پایه مشروط به تایید ناظر بالمانع می باشد <sup>۱</sup> که در این شرایط، درج و ثبت موضوع تنظیم مجدد در توضیحات برگ آزمون الزامی است.	
۱۷	در آزمون مقاومت نهایی، گام های افزایش نیرو بطور پیوسته و یکنواخت انجام شود. تحمل حداقل نیروی ۲۵۰٪ تا ۳۰۰٪ (متناسب با نوع پایه) مقاومت نرمال توسط پایه در این مرحله الزامی می باشد.	
۱۸	در صورت مردود شدن نمونه تصادفی، آزمون روی ۳ نمونه تصادفی دیگر از آن محموله تکرار شود. شرط پذیرش محموله، پذیرفته شدن هر ۳ اصله پایه تست مجدد در آزمون های سه گانه می باشد.	

<sup>1</sup> - DIN 12843 , 5.5.2.2

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------------

<p>صفحة ۱۰۶ از ۱۸۵</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش</p> <p>(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
--	---	---

## پ-۲-۳) راهنمای ساخت سکوی تست پایه بتنی مسلح چهار گوش

جهت تست مقاومت کشش پایه های بتن مسلح چهارگوش نیاز به سکو و جایگاهی می باشد این سکو باید قابلیت تحمل نیرو هایی را که حین آزمایش به آن وارد می شود را داشته باشد.

با توجه به نوع مقطع پایه های بتنی چهارگوش در انواع مختلف، ساخت تکیه گاه مناسب به نحوی که با کمترین تغییرات برای همه ای اندواع پایه ها قابل استفاده باشد از موارد قابل توجه در شرکت های تولیدکننده است. به همین منظور نقشه های اجرایی بر اساس طرح شکل (۲۹ تا ۲۵) جهت ساخت و استفاده در محل کارگاه انتخاب و پیشنهاد می گردد. استفاده از انواع دیگر سکو منوط به پذیرش مسئولیت تامین گیرداری کامل انتهای پایه و عملکرد صحیح سکو در تست توسط تولیدکننده بلامانع است.


جدول شماره (۱۴) تعیین فاصله قرارگیری جک ها و ابعاد الوار ها در سکو تست

حدائق ابعاد الوار مهار پایه			فاصله زنجیر از راس پایه	طول گیرداری (E) پایه	فاصله محور جک ها				طول پایه
ضخامت	ارتفاع	طول			D	C	B	A	
۱۰	۴۰	۱۵۰	۶۰	۱۲۶	۱۳	۶۵	۴۰	۸	۹ متری
۱۰	۵۰	۱۸۰	۶۰	۱۶۸	۱۳	۶۵	۷۵	۱۵	۱۲ متری
۱۰	۵۰	۲۳۰	۶۰	۲۱۰	۱۳	۶۵	۷۵	۵۷	۱۵ متری

اندازه ها به سانتیمتر است

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

### پ-۳-۳) نقشه های اجرایی سکوی تست پایه



دستگاه فیرو سنج با ظرفیت ۳۷۵ کیلو تن

۱ سکوی پن مساج

۲ زنجیر با قدرت تحمل ۵ تن

۲ عده جک هیدرولیکی با مکانیکی ۲۰ تن

۳ زنجیر با قدرت ۲۰ کیلو تن

۳ اوار مقاوم در طرفین پایه

۴ پایه ثابت با تقریباً ۵۰ نمود

۴ پایه تست

۵ شاخنی اندازه گیری

۵ شاخنی اندازه گیری (متر با خط کشی)

۶ اندازه گیری (متر با خط کشی)

۷ سلیمانی چرخ دار جهت قصبه در زیر پایه با ارتفاع ثابت ۱۰ سانتیمتر

۸ بوای پایه با ۷۰۰ و ۱۰۰۰ انتزاعی به ترتیب ۲ و ۳ عدد لازم است

۹ رعایت فاصله ۵۰۰ متری و امنی الزامی است و هایقی با فاصله ۳۰۰ متری

شکل (۲۵) جایگاه تست پایه های بتنی چهارگوش

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:

تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:

صفحة ۱۰۶ از ۸۷


شماره تهیه/ بازنگری : ۴  
تاریخ تهیه/ بازنگری : آبان ۱۳۹۹

عنوان دستورالعمل:

الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های  
پایه های بنی مسلح چهارگوش  
(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)



وزارت نیرو  
شرکت توانیر




شكل (۲۶) برش عرضی فونداسیون و پی کنی و بتن ریزی سکو

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------------

صفحة ۱۰۶ از ۸۸  
شماره تهیه / بازنگری : ۴  
تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹

عنوان دستورالعمل:  
الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های  
پایه های بنی مسلح چهارگوش  
(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)



شکل (۲۷) برش عرضی فونداسیون و آرماتور بندی سکو

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:



تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:

نام شرکت تکمیل کننده:

صفحة ۱۰۶ از ۱۸۹  
شماره تهیه / بازنگری : ۴  
تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹

عنوان دستورالعمل:  
الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های  
پایه های بنی مسلح چهارگوش  
(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)



شکل (۲۸) مش بندی و شمای کلی سکوی تست

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر:

تاریخ تکمیل:

مهر شرکت:


نام شرکت تکمیل کننده:



وزارت نیرو  
شرکت توانیر

صفحة ۱۰۶ از ۹۰  
شماره تهیه / بازنگری : ۴  
تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹

عنوان دستورالعمل:  
الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های  
پایه های بنی مسلح چهارگوش  
(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)



شکل (۲۹) پایه ثابت سکو

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

<p>صفحة ۹۱ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	---

### پ-۳-۴) مشخصات و جایگاه تست پایه

جدول شماره (۱۵) حداقل تجهیزات و مشخصات جایگاه تست پایه			
ردیف	نام دستگاه	تعداد	توضیحات
۱	سکوی بتنی	۱	طبق نقشه پیوست پ-۳-۴(۵-۳)
۲	الوار مناسب از چوب مقاوم	۴	طبق نقشه پیوست پ-۳-۴(۵-۳)
۳	جک	۳	هیدرولیکی با کارکرد پیستون افقی به قدرت حداقل ۲۰ تن
۴	تیفور <sup>۱</sup>	۲	۳ و ۵ تن
۵	نیرو سنج (دینامو متر) <sup>۲</sup>	۲	۳ و ۵ تن
۶	زنجبیر	۱	دو رشته بطول ۵ متر با قدرت ۵ تن و دارای قلاب در دوطرف
۷	ورق فلزی حائل جک و الوار با دستگیره	۳	ابعاد ۱۵*۱۵ و ضخامت ۱ سانتی متر
۸	شاخص اندازه گیری انحراف پایه <sup>۳</sup>	۱	یک عدد قوطی ۵ * ۳ سانتی متر و طول ۵۰ سانتی متر و ورق کف به ابعاد ۱۰ * ۱۰ * ۱ سانتی متر
۹	سینی چرخ دار	۴	طبق نقشه پیوست پ-۳-۴(۵-۳) مناسب با ارتفاع کف سکوی تست
۱۰	ماژیک	۱	مناسب برای علامت گاری ترک های پایه در طول تست

۱- کلیه نکات اینمی در هنگام تست می باشد توسط کارگاه تامین گردد.

۲- کف سکوی تست پایه باید ۱۰ سانتیمتر از تراز سطح زمین بالاتر ساخته شود.

۳- سطح محل تست باید کاملاً تراز و صاف باشد.

<sup>۱</sup>- در صورت وجود تیفور ۵ تن نیازی به داشتن تیفور ۳ تن نمی باشد.

<sup>۲</sup>- در صورت وجود نیرو سنج ۵ تن نیازی به داشتن نیرو سنج ۳ تن نمی باشد.

<sup>۳</sup>- در صورت بروز جابجایی تکیه گاه در آزمون مقاومت نرمال و ایجاد جابجایی جزیی راس پایه از شاخص حالت مستقیم، تنظیم

مجدد شاخص قبل از شروع آزمون مرحله ارجاعی در راس پایه مشروط به تایید ناظر بالمانع می باشد که در این شرایط، درج و ثبت موضوع تنظیم مجدد در توضیحات برگه آزمون الزامی است.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۱۰۶ از ۹۲</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	---

### پ-۳-۵) آزمون های مخرب پایه بتنی مسلح چهارگوش

#### پ-۳-۵-۱) تخریب پایه بعد از انجام تست کشش

نحوه استقرار شبکه آرماتور بندی درون قالب بعد از بتن ریزی و کیفیت بتن و دانه بندی آن بسیار با اهمیت بوده و در صورت عبور از مقادیر تعیین شده می‌تواند شاخص‌های سلامت پایه را با خطر جدی مواجه سازد. آزمون تخریب بدن پایه بمنظور اطمینان از اجرای صحیح شبکه‌ی آرماتور بندی، رعایت کاور بتن و ضخامت بتن بال و جان و نیز تایید اجرای صحیح دانه بندی و تراکم بتن در طول پایه انجام می‌گردد. همه‌ی نمونه‌هایی که آزمون‌های مقاومت اسمی، ارجاعی و نهایی را پاس می‌کنند، باید با پتک یا پیکور در چندین نقطه حساس و تعیین کننده با تشخیص ناظر تخریب شود و تا روئیت آرماتورها، ادامه داده شود. ضخامت بتن روی میلگردها در مقاطع تخریب شده باید کاملاً مساوی با ضخامت بتن تعیین شده در دستورالعمل باشد. محل قرارگیری خاموت‌ها پس از تخریب باید به دقیق مورد بررسی قرار گرفته و شواهدی بر انتقال و کشیده شدن آنها به یک سمت از پایه مشاهده نگردد. مساوی بودن کاور خارجی همه‌ی میلگردها در مقطع تایید کننده‌ی قرارگیری صحیح شبکه‌ی فلزی در جای خود می‌باشد. تراکم کامل بتن، عدم وجود تخلخل، کرم و شدگی و حفرات هوا در بتن و عدم وجود سنگدانه‌های درشت‌تر از مقدار مجاز در بتن در این مقطع قابل مشاهده است. بدیهی است عدم برقراری هریک از شرایط فوق نشان از ضعف اجرایی در پایه بوده و موجب عدم تایید پایه خواهد شد. بمنظور انجام این آزمون شرکت تولیدکننده باید ابزار مناسب تخریب را در اختیار داشته باشد. پتک ۵ کیلویی یا دستگاه پیکور ۴۰ کیلویی بعنوان یک ابزار پیشنهادی معرفی می‌گردد. در هر صورت رعایت ایمنی هنگام انجام تخریب توسط اپراتور مهرب و ماهر شامل استفاده از لباس و کفش کار، دستکش، عینک و تلق محافظت صورت الزامی است.

#### پ-۳-۵-۲) آزمون مغزه گیری از بتن

اگر چنانچه مقاومت نمونه‌های آزمایش فشاری بتن کمتر از حداقل مقدار تعیین شده در جدول شماره (۳) مشخصات اجباری باشد، و یا ناظر و نماینده خریدار در حداقل مقاومت فشاری بتن پایه (با توجه به کسب نتایج ضعیف در انجام آزمون کشش یا مشاهدات صورت گرفته در بند (پ-۳-۵) مرحله تخریب پایه) تردید داشته باشند و یا بخواهند اطلاعات مقاومتی بتن پایه های قدیمی تر را بدست بیاورند می‌تواند نسبت به انجام آزمایش مغزه گیری بتن بر اساس استاندارد های ملی به شماره ۳۲۰۵ و ۶۰۴۸ و ۱۲۳۰۶ اقدام نمایند. در صورت تردید در مقاومت حداقلی بتن می‌توان گفت یا بتن تشکیل دهنده بدن پایه ضعیف است و یا نمونه‌های آزمایشگاهی بتن واقعاً معرف بتن استفاده شده در پایه نمی‌باشند. در این خصوص عمود بودن دستگاه مغزه گیری بر سطح بتن و گذشت حداقل ۲۸ روز از تاریخ تولید بتن الزامی است. توصیه می‌گردد آزمایش مغزه گیری از سمت بال پایه (موازی با جهت بتن ریزی) انجام شود.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۱۰۶ از ۹۳</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	---



شکل (۳۰) نمونه مغزه گیری بتن از راس پایه

### پ-۳-۶) آزمون شرایط ظاهری پایه های بتنی

با توجه به وابستگی کیفیت کلی با شرایط ظاهری در قطعات بتنی، کنترل مشخصات ظاهری پایه های بتنی و انطباق آن با مشخصات اجباری جدول شماره‌ی (۳) و نیز جدول شماره‌ی (۱-۷) تا (۳-۷) مشخصات فنی و نقشه های اجرایی، تا حد زیادی تکلیف پذیرش یا عدم پذیرش پایه را مشخص خواهد نمود. لازم است پس از بازدید از فرآیند تولید و کنترل ضوابط حین ساخت، از پایه های تولید شده و انبارش شده در محل دپوی کارخانه نیز بازدید و مشخصات ظاهری کنترل گردد. مقطع پایه از انتهای باید کاملا مستطیل شکل بوده و اثرات تهشیش شدن رسوبات داخل استخر روی پایه پایه مشاهده نگردد. عدم وجود ترکها در سطح جان و بال پایه نیز کنترل گردد. سطح خارجی پایه عاری از هرگونه تخلخل، ترک خوردگی، شکستن بتن یا ترمیم بتن باشد. محل سوراخ های رأس پایه، فواصل آنها، قطر سوراخها و باز بودن کلیه سوراخ ها کنترل گردد. میزان انحراف راس پایه با روش استفاده از ریسمان بنایی و رابطه هی تقریبی شکل شماره‌ی (۲۰) اندازه گیری و محاسبه گردد. در نهایت پلاک مشخصات باید مطابق ضوابط درج پلاک روی پایه نصب شده باشد. خوانا بودن سطح پلاک و عاری بودن از هرگونه موادی که مانع از روئیت کامل نوشته ها شود الزامی است. در صورت وجود علامت ثابت حک شده روی سطح بتن، فرورفتگی بیش از ۵ میلی متر نباید. عدم رعایت هر یک از مشخصات ظاهری مندرج در این بخش به معنای مردود بودن پایه در آزمون شرایط ظاهری پایه تلقی می گردد. تکمیل فرم هماهنگ آزمون شرایط ظاهری (فرم پ-۳-۹) بمنظور اطمینان از کنترل کلیه شرایط ظاهری پایه الزامی است. در صورت وجود عیب در مصالح، روش تولید یا محصول، ناظر شرح عیب به همراه مهلت زمانی اصلاح عیب را در (فرم (ج)) (پ-۳-۱۱) گزارش وضعیت پایه ناظر از معايیب مورد مشاهده) صورت جلسه نموده و تولیدکننده موظف به اصلاح عیب در زمان تعیین شده می باشد.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

صفحه ۱۰۶ از ۹۴ شماره تهیه / بازنگری : ۴ تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹	عنوان دستورالعمل: الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)	 وزارت نیرو شرکت توانیر
--	--	-------------------------------

### پ-۷-۳) آزمون های جاری

با توجه به اهمیت و حساسیت انطباق مشخصات مصالح مصرفی بر حدود در نظر گرفته شده برای آنها در این دستورالعمل، لازم است هر کارخانه‌ی تولیدکننده‌ی پایه‌های بتنی به یک واحد آزمایشگاهی دارای تاییدیه‌ی معتبر از اداره استاندارد مجهز باشد. حضور و فعالیت تمام وقت یک نفر مهندس عمران، با تجربه‌ی مرتبط در زمینه‌ی آزمایشگاه خاک و بتن بعنوان سرپرست آزمایشگاه مستقر در کارخانه‌ی تولیدکننده‌ی پایه‌های بتنی ضروری است.<sup>۱</sup> مسئولیت سنجش روزانه‌ی مشخصات مصالح مصرفی و بتن تولید شده با شخص مذکور بوده و کلیه سوابق آزمون‌های انجام شده باید در بایگانی آزمایشگاه جهت ارائه به ناظر، بایگانی گردد. حداقل امکانات در نظر گرفته شده برای این واحد به شرح جدول شماره‌ی (۱۶) بخش پ-۳-۸ بوده و جهت تجهیز آزمایشگاه، استفاده از فضای مسقف با مساحت مناسب الزامی است. با توجه به وابستگی مستقیم کیفیت و دوام نهایی پایه به پاییندی به رعایت حدود دستورالعمل و انجام آزمون‌های جاری بمنظور تایید این مسئله، در این پیوست مهمترین نکات انجام آزمون‌های جاری به اختصار بر شمرده می‌شود. رعایت موارد زیر به همراه انجام آزمون‌های جاری در بخش ۱-۵ جدول شماره‌ی (۵) برابر شماره استاندارد مربوطه الزامی است. ناظر در بازدیدهای انجام شده از کارگاه با در نظر گرفتن تواتر انجام آزمون نسبت به بررسی نتایج آزمون‌های جاری و تکمیل فرم هماهنگ کنترل آزمون‌های جاری پایه‌های بتن مسلح چهارگوش مندرج در بند (پ-۳-۱۰) اقدام می‌نماید.

### پ-۷-۳-۱) مقاومت کششی نهایی میلگردها

از هر بهر میلگرد (مجموعه کلاف یا بندیل های مشابه در یک محموله میلگرد) یک نمونه‌ی ۶۰۰ میلی‌متری بمنظور آزمون بازرسی ظاهری و سنجش ابعاد و وزن<sup>۲</sup> انجام، و از این نمونه‌ها به صورت تصادفی، برای بهرهای تا ۱۰۰ تن و کمتر، دو نمونه جهت آزمون کشش برداشته شود. برای بهرهای بیش از ۱۰۰ تن، به ازاء هر ۳۰ تن اضافه وزن، یک نمونه اضافه برداشته شود. روش انجام آزمون و مرجع پذیرش نمونه‌ها استاندارد ملی ایران شماره‌ی ۸۱۰۳-۱ است. در صورت عدم تجهیز آزمایشگاه شرکت تولیدکننده پایه‌های بتنی به دستگاه آزمون کشش میلگرد، استفاده از خدمات آزمایشگاه مورد تایید اداره‌ی استاندارد بلامانع است. بدیهی است میلگردهایی مجوز استفاده در پایه‌ها را دارند که قبل از مصرف، آزمون‌های بازرسی ظاهری، سنجش ابعاد و وزن و کشش ضوابط این دستورالعمل و استاندارد مربوطه را پاس نموده باشند.<sup>۳</sup>

۱ - پیشنهاد می‌شود شخص مذکور علاوه بر مسئولیت آزمایشگاه، بعنوان ناظر کنترل کیفی محصول نهایی نیز گمارده شود و قبل از خروج هر پایه از کارگاه، انطباق مشخصات آن با ضوابط مندرج در این دستورالعمل را تایید نماید.

۲ - جهت انجام آزمون سنجش ابعاد و وزن به بند ۶-۱۲ استاندارد ملی ایران ۳۱۳۲ رجوع شود. بازرسی و آزمون مجدد سنجش ابعاد و وزن در صورت مغایرت نمونه‌های اولیه برابر بند ۱۳-۲ استاندارد مذکور انجام گردد.

۳ - بازرسی و آزمون مجدد خواص مکانیکی برابر ردیف ۳۱-۱ استاندارد ملی ایران شماره‌ی ۳۱۳۲ انجام می‌گردد.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۱۰۶ از ۹۵</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	---

### پ-۲-۷-۳) مقاومت مشخصه فشاری بتن

نمونه برداری از بتن باید بصورت تصادفی و به تعداد ۵ نمونه ای استوانه ای به ابعاد  $15 \times 30$  سانتی متر یا مکعبی به ابعاد  $15 \times 15 \times 15$  سانتی متری بصورت روزانه (در صورتی که بیش از ۱ شیفت تولید در ۱ روز انجام شود، در هر شیفت ۴ نمونه) اخذ شود. تبدیل مقاومت نمونه های مکعبی به استوانه ای برابر ضوابط آینه نامه بتن ایران انجام گردد. فرآوری نمونه ها باید دقیقاً مشابه با روش عمل آوری تولید پایه ها در کارخانه باشد. انجام آزمون مقاومت مشخصه بتن برابر استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۰۶ یا آینه نامه بتن ایران انجام شود، بگونه ای که ۲ نمونه با سن ۷ روز و ۲ نمونه با سن ۲۸ روز مورد آزمون قرار گیرد. نمونه شماره ۵ بعنوان نمونه شاهد حداقل تا سن ۹۰ روز در کارگاه نگهداری شود و یا در صورت درخواست ناظر در زمان مقتضی مورد آزمون قرار گیرد. پایه ها (خصوصاً در صورت اضطرار به خروج از کارخانه در سن ۱۴ الی ۲۸ روز) در صورتی مجاز به خروج از کارخانه هستند که میانگین مقاومت نمونه های متناظر روز تولید و آزمایش شده در سن ۷ روز، از ۷۰٪ مقاومت مشخصه مندرج در جدول شماره ۳ بیشتر باشد. در صورت عدم تامین این شرط، کلیه پایه های تولید آن روز تا انجام آزمون ۲۸ روزه در دپوی کارخانه نگهداری شوند. بدیهی است هرگونه خروج پایه از کارگاه منوط به کسب مقاومت مشخصه توسط نمونه های مورد آزمون در سن ۲۸ روزه می باشد.

### پ-۲-۷-۳) ارزش ماسه ای (SE)

نمونه برداری جهت انجام آزمون ارزش ماسه ای از دپوی تخلیه شده ماسه توسط هر کامیون حمل مصالح به کارگاه انجام شود. محل نمونه برداری باید نقطه ای از دپوی ماسه انتخاب گردد که از یکدست بودن مصالح و عدم جداسدگی در اثر تخلیه اطمینان حاصل گردد. مقدار برداشت شده از دپو باید به میزان ۴ برابر مقدار لازم برای انجام آزمایش باشد. پس از انتقال به آزمایشگاه و تقسیم نمونه به ۴ بخش مساوی (روش تربیع دستی یا با دستگاه مقسّم)، یک بخش بصورت تصادفی برای انجام آزمون انتخاب گردد. آزمون به روش ذکر شده در استاندارد ASTM-D2419 انجام شود. ماسه هایی که ارزش ماسه ای آن پس از انجام آزمون از ۷۵٪ کمتر باشد مجاز به مصرف در بتن نبوده و باید عودت داده شوند.

### پ-۲-۷-۴) دانه بندی شن و ماسه

نمونه برداری جهت انجام آزمون دانه بندی شن و ماسه بصورت جداگانه از دپوی تخلیه شده شن و ماسه توسط هر کامیون حمل مصالح به کارگاه انجام شود. محل نمونه برداری باید نقطه ای از دپوی شن و ماسه انتخاب گردد که از یکدست بودن مصالح و عدم جداسدگی در اثر تخلیه اطمینان حاصل گردد. مقدار برداشت شده از دپو باید به میزان ۴ برابر مقدار لازم برای انجام آزمایش باشد. پس از انتقال به آزمایشگاه و تقسیم نمونه به ۴ بخش مساوی (روش تربیع

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۱۰۶ از ۹۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	---

دستی یا با دستگاه مُقسِّم)، یک بخش بصورت تصادفی برای انجام آزمون انتخاب گردد. آزمون به روش ذکر شده در استاندارد ۳ ASTM-D422 یا استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۲ انجام شود. شن و ماسه هایی که دانه بندی آنها خارج از محدودیت های ذکر شده در جدول شماره ۳) و یا خارج از نمودار دانه بندی مرغوب باشد مجاز به مصرف در بتن نبوده و باید عودت داده شوند.

### پ-۳-۷-۵) ضریب نرمی ماسه (FM)

نمونه برداری جهت انجام آزمون ضریب نرمی ماسه از دپوی تخلیه شده ماسه توسط هر کامیون حمل مصالح به کارگاه انجام شود. محل نمونه برداری باید نقطه ای از دپوی ماسه انتخاب گردد که از یکدست بودن مصالح و عدم جداسدگی در اثر تخلیه اطمینان حاصل گردد. مقدار برداشت شده از دپو باید به میزان ۴ برابر مقدار لازم برای انجام آزمایش باشد. پس از انتقال به آزمایشگاه و تقسیم نمونه به ۴ بخش مساوی (روش تربیع دستی یا با دستگاه مُقسِّم)، یک بخش بصورت تصادفی برای انجام آزمون انتخاب گردد. آزمون به روش ذکر شده در استاندارد ۳۰۲ ASTM-C136 یا استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۲ انجام شود. ماسه هایی که ضریب نرمی آن خارج از محدودیت ذکر شده در جدول شماره ۳) باشد تنها در صورت اصلاح ضریب نرمی با روش های مورد تایید دستگاه نظارت مجاز به مصرف می باشند. در غیر این صورت باید عودت داده شوند.

### پ-۳-۷-۶) حداکثر خاک رس و ناخالصی سنگدانه ها

سنگدانه های مورد استفاده در بتن باید بگونه ای باشند که نیازهای طرح مخلوط بتن به لحاظ مقاومت، دوام در شرایط محیطی مهاجم، کارایی و روانی مناسب در ساخت تامین شود. مشخصات مورد توجه در انتخاب شن ها شامل دانه بندی، مواد زیان آور، سلامت، سایش لوس آنجلس، دانه های پولکی و کشیده و واکنش زایی با قلیایی ها است. در انتخاب ماسه ها باید به دانه بندی، مواد زیان آور، ناخالصی های آنی، سلامت و واکنش زایی با قلیایی ها توجه نمود. نمونه برداری جهت انجام آزمون حداکثر خاک رس و ناخالصی شن و ماسه بصورت جداگانه از دپوی تخلیه شده شن و ماسه توسط هر کامیون حمل مصالح به کارگاه انجام شود. محل نمونه برداری باید نقطه ای از دپوی شن و ماسه انتخاب گردد که از یکدست بودن مصالح و عدم جداسدگی در اثر تخلیه اطمینان حاصل گردد. مقدار برداشت شده از دپو باید به میزان ۴ برابر مقدار لازم برای انجام آزمایش باشد. پس از انتقال به آزمایشگاه و تقسیم نمونه به ۴ بخش مساوی (روش تربیع دستی یا با دستگاه مُقسِّم)، یک بخش بصورت تصادفی برای انجام آزمون انتخاب گردد. آزمون به روش ذکر شده در استاندارد ۳۰۲ ASTM-C142 انجام شود. شن و ماسه هایی که میزان خاک رس و ناخالصی آنها خارج از محدودیت های ذکر شده در جدول شماره ۳) و یا خارج از نمودار دانه بندی مرغوب باشد مجاز به مصرف در بتن نبوده و باید عودت داده شوند.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------------

<p>صفحة ۱۰۶ از ۹۷</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	---	---

### پ-۷-۳) سیمان پرتلند و پوزولان

الرامات سیمان های پرتلند باید مطابق با استاندارد ملی ۳۸۹ باشد، هرچند در صورت امکان، تامین سیمان در حدود استاندارد ۱۷۵۱۸ ارجحیت دارد. نمونه برداری از سیمان هر ۶ ماه یکبار توسط مسئول آزمایشگاه صورت انجام و مشخصات فیزیکی سیمان با استانداردهای ملی ایران به شماره های ۳۹۰ و ۳۹۲ و ۳۹۱ و ۳۹۴ ، مشخصات شیمیایی آن با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۹۲ و مشخصات مکانیکی آن با استاندارد ملی ایران به شماره ۳۹۳ انطباق داده شود. لازم است آزمایش های مذکور در صورت تغییر کارخانه ای تولید سیمان بصورت فوق العاده در اولین محموله هی خریداری شده انجام گردد. مصرف سیمان هایی که حداقل حدود ذکر شده در آزمون های سلامت سیمان را پاس ننمایند و یا زمان نگهداری آن ها در سیلوی سیمان بیش از ۹۰ روز باشد در بتن ممنوع است. شرکت تولید کننده پوزولان باید تاییدیه مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی را داشته باشد و قبل از اقدام به خرید، مدارک بررسی گردد. توصیه می شود بمنظور اطمینان از کیفیت پوزولان، هر ۶ ماه یکبار از آن نمونه گیری انجام و به «بخش مصالح و فرآورده های ساختمانی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی» ارسال شود تا میزان فعالیت پوزولانی آن تعیین و مشخصات آن با استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۲۷۸ یا ASTM C618 انطباق داده شود. بدیهی است در صورت عدم تایید مرکز ذکر شده، مصرف پوزولان مورد آزمون در بتن ممنوع بوده و باید نسبت به تعویض آن با نمونه های مورد تایید اقدام گردد.

### پ-۷-۴) آب مصرفی

نمونه برداری از آب مصرفی در بتن (ساخت بتن، بخ مورد مصرف در بتن، آب آزاد موجود در سنگدانه ها، آب به کار رفته در ساخت افزودنی ها و دوغاب پوزولان، آب مصرفی در تولید بخار و آب استخر و آب پاشی افسانی) باید بصورت سالانه انجام و علاوه بر پارامترهای سلامت آب برابر جدول شماره ۶) در پیوست پ-۱-۷ ، میزان PH آب نیز بررسی و با مقادیر مجاز انطباق داده شود. این پارامترها برابر استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۷۴۸ کترل می گردند. در مواردی که از آب آشامیدنی برای ساخت و عمل آوری بتن استفاده می شود، اگر آب مزه یا بوی مشخصی نداشته، تمیز و صاف بوده و همچنین شواهدی از تاثیر منفی آن بر مشخصات بتن وجود نداشته باشد، نیازی به انجام آزمایش های کترل کیفیت به طور مداوم نیست. در هر زمان که نسبت به تغییر مشخصات ظاهری آب تردید به وجود آید و یا منبع تامین آب تغییر نماید باید کلیه آزمایش های کترول کیفیت مطابق با توضیحات ذکر شده انجام گردد.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۱۰۶ از ۹۸</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	---	---

### پ-۷-۳) فوق روانکننده‌ها

مشخصات فوق روانکننده‌ها باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره‌ی ۲۹۳۰ کنترل گردد. فروشنده‌ی این محصولات باید دارای تأییدیه‌ی استاندارد ایران باشد. کاتالوگ محصول باید به وضوح شامل مشخصات فنی محصول (مشخصاً مقدار مصرف و پایه‌ی کربوکسیلات - اتر محصول) باشد.

### پ-۷-۳) طرح اختلاط بتن

مستندسازی مشخصات بتن قبل از استفاده یا قبل از نمونه‌برداری از آن باید توسط مسئول آزمایشگاه تهیه و به تایید مهندس ناظر برسد. جهت اطمینان از صحت طرح اختلاط، کنترل روزانه و انطباق با الزامات پارامترهای موثر در طرح اختلاط شامل عیار مواد سیمانی (سیمان+پوزولان)، نسبت آب به مواد سیمانی، مقدار وزنی مصالح سنگی (شن و ماسه)، وزن فوق روانکننده، وزن الیاف مصرفی، دمای مصالح مصرفی و دمای بتن تولید شده توسط مسئول آزمایشگاه الزامی است.

### پ-۷-۳) آزمون‌های مرتبط با دوام بتن

انجام آزمایشات دوام بتن برابر بخش پ-۲-۸ این دستورالعمل انجام می‌گردد.

الف) آزمون‌های ردیف ۱ و ۲ جدول شماره‌ی (۱۲):

- تواتر انجام آزمایش جذب آب نیم ساعته بصورت روزانه روی حداقل ۳ نمونه بوده و میانگین مقادیر بدست آمده بعنوان درصد جذب آب نیم ساعته انتخاب می‌گردد.

- تواتر انجام آزمون عمق نفوذ آب تحت فشار بصورت ماهانه است.

ب) آزمون‌های ردیف ۳ تا ۶ جدول شماره‌ی (۱۲):

توواتر انجام هریک از آزمون‌های ردیف ۳ تا ۶ به صورت هر ۶ ماه یکبار بوده و بنا به درخواست خریدار (خصوصاً برای مناطقی که پایه در معرض شرایط خورنده‌ی شدید نصب می‌گردد) توسط آزمایشگاه مکانیک خاک قابل انجام است. هرچند توصیه می‌گردد بمنظور ارتقاء دوام محصولات، تولیدکننده رأساً نسبت به انجام این آزمون‌ها اقدام نماید.

### پ-۷-۳) آزمون اسلام‌پ بتن

کنترل اسلام‌پ بتن توسط مسئول آزمایشگاه به تعداد حداقل ۳ بار در هر شیفت کاری در شبانه‌روز مطابق استاندارد ملی ایران شماره‌ی ۴۹۲ الزامی است. دستور به توقف سریع بتن‌ریزی و کنترل مقدار آب (شامل آب ورودی به بچینگ، آب موجود در دوغاب پوزولانی و رطوبت مصالح) و فوق روانکننده‌ی مصرفی از اقدامات مسئول آزمایشگاه پس از خروج از محدودیت اسلام‌پ اندازه‌گیری شده در هر نوبت از انجام آزمون می‌باشد. مصرف بتن با اسلام‌پ خارج از محدودیت ذکر شده در این دستورالعمل به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۱۰۶ از ۹۹</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	<p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	-----------------------------------

### پ-۳-۸) حداقل شرایط واحد آزمایشگاه مستقر در کارگاه پایه بتنی مسلح چهارگوش

با توجه به اهمیت و حساسیت انطباق مشخصات مصالح مصرفی بر حدود در نظر گرفته شده برای آنها در این دستورالعمل، لازم است در هر کارگاه تولید کننده یک واحد آزمایشگاهی مجهز در نظر گرفته شود . مسئولیت سنجش روزانه مشخصات مصالح مصرفی و بتن تولید شده بعهده‌ی آزمایشگاه مذکور می‌باشد. کلیه سوابق آزمون‌های انجام شده باید در بایگانی آزمایشگاه جهت ارائه به ناظر، بایگانی گردد. حداقل امکانات در نظر گرفته شده برای این واحد به شرح جدول زیر (شماره ۱۶) می‌باشد وجود ثابت و تمام وقت یک مهندس با تجربه دارای حداقل مدرک کارشناسی عمران، در خط تولید با تسلط بر خدمات آزمایشگاهی مرتقب با آزمایشات لازم تولید پایه بتنی ضروری است. در ضمن حداقل امکانات این واحد آزمایشگاهی در فضایی با مساحت مناسب قرار می‌گیرد.

جدول شماره (۱۶) حداقل تجهیزات واحد آزمایشگاه مستقر در کارگاه تولید کننده

ردیف	نام دستگاه	تعداد	توضیحات
۱	دستگاه آزمایش فشاری بتن	۱	حداقل ۱۵۰ تن ، دیجیتال با قابلیت اتصال به کامپیوتر، دستگاه آزمایش فشاری باید آنچنان انتخاب گردد که محدوده اندازه‌گیری نیرو توسط آن دارای حدی کمتر از ۱۰ برابر بار نهایی لازم برای شکستن نمونه‌ها باشد ضمناً دقت دستگاه باید چنان باشد که بتوان بار نهایی را با تقریب یک درصد تعیین نمود. (سرعت بارگذاری می‌بایست در محدوده ۴ تا ۴ مگاپاسکال بر ثانیه تنظیم گردد)
۲	قالب مکعبی استاندارد به ابعاد ۱۵ سانتیمتر	۶	از نوع چدنی
۳	دستگاه تعیین اسلامپ بتن	۱	استاندارد
۴	وان آب	۱	با حداقل گنجایش ۱۰۰۰ لیتر
۵	مجموعه الک های استاندارد تعیین دانه بندی خاک	۱	استاندارد شن و ماسه
۶	لرزانده (Shaker) الک های دانه‌یندی	۱	دارای مشخصات استاندارد و مناسب با الک ها
۷	ترازوی ۳۰ کیلویی	۱	دیجیتال با دقت ۱ گرم
۸	لوازم کامل انجام آزمایش هم ارز ماسه ای (SE)	۱	استاندارد
۹	لوازم اندازه گیری pH آب	۱	با دقت یک دهم واحد
۱۰	دستگاه سنجش سختی آب (TDS متر)	۲	۱ دستگاه از نوع آزمایشگاهی + ۱ دستگاه از نوع پرتابل خانگی
۱۱	کولیس	۱	حداقل ۲۰ سانتیمتری
۱۲	دماسنج	۲	طول بلند و کوتاه جهت تست دمای محیط ، بخار و آب
۱۳	آون آزمایشگاهی فن دار	۱	با حجم حداقل ۵۰ لیتر و دارای فن تهویه
۱۴	دینامومتر	۱	با قابلیت اندازه گیری نیروی کششی تا ۵ تن
۱۵	دستگاه کامل مغزه گیری بتن	۱	مجهز به سرهای ۲ ، ۳ و ۴ اینچی
۱۶	متر فلزی	۱	حداقل ۵ متری
۱۷	ریسمان بنایی مقاوم	۱	حداقل ۲۰ متری

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------

<p>صفحة ۱۰۶ از ۱۰۰</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش</p> <p>(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
--	---	---

## پ-۳-۹) فرم هماهنگ آزمون شرایط ظاهري و دوام پایه های بتنی مسلح چهارگوش

فرم (الف) آزمون شرایط ظاهري و دوام پایه های بتن مسلح چهارگوش	
نوع پایه آزمون : پایه ..... متري با مقاومت اسمى ..... کيلوگرم نيزو	تاریخ ساخت : ..... / ..... / .....
سازندۀ خریدار:	نوع عمل آوري : بدون استفاده از بخار □ با استفاده از بخار □
شماره سریال پلاک پایه آزمون:	شماره پایه آزمون: ..... از ..... شماره در محموله: ..... اصله

ردیف	شرح	ردیف	وضعیت		صفحه	ردیف	شرح
			مناسب	مردود			
۱	ابعاد سر پایه	۲۵	عمق و خوانا بودن نوشتار	۱۸	۴۶-۴۴		
۲	ابعاد ته پایه	۲۶	محدوده نوشتار در طول پایه	۱۸، ۷۱	۴۶-۴۴		
۳	طول پایه	۲۷	ارتفاع و قدرت نامی پایه	۷۱	۴۶-۴۴		
۴	ضخامت جان پایه در فرورفتگی ها	۲۸	نام کارخانه سازنده	۷۱	۴۶-۴۴		
۵	فاصله پله های پایه	۲۹	تاریخ ساخت	۷۱	۱۷، ۵۳		
۶	حداکثر انحراف پایه از حالت مستقیم	۳۰	شماره سریال	۶۷	۱۸، ۶۴		
۷	موقعیت و تعداد سوراخ ها	۳۱	علامت خطر برق گرفتگی	۷۱	۶۳		
۸	فوacial سوراخ ها	۳۲	علامت خط راهنمای	۷۱	۶۳		
۹	جهت سوراخ ها	۳۳	نشانه تقلیل پایه جهت حمل	۱۷	۱۸		
۱۰	قطر داخلی سوراخ ها	۳۴	شیب کلاهک رأس پایه	۱۸	۱۸		
۱۱	ضخامت پیشانی پله ها	۳۵	شیب پله ها	۱۸	۱۸		
۱۲	روئیت ناپذیری میلگردها	۳۶	حفره های سطح پایه	۱۷	۱۷		
۱۳	نوع و قطر میلگردهای طولی	۳۷	ترکهای سطحی	۱۷	۱۵		
۱۴	نوع و قطر خاموت های اصلی	۳۸	کیفیت لبه های پایه	۱۷	۱۵		
۱۵	نوع و قطر خاموت های فرعی	۳۹	پوشش کامل سیم آرماتوریندی	۱۷	۱۵		
۱۶	اندازه کلیه میلگردهای طولی	۴۰	نظافت سوراخ ها	۱۸	۴۶-۴۴		
۱۷	یک تکه بودن خاموت ها	۴۱	زاویه خم انتهای خاموت	۱۵	۱۶		
۱۸	عدم جوشکاری میلگردهای طولی	۴۲	قطر سیم آرماتور بندی	۱۵	۱۶		
۱۹	تعداد و طول همپوشانی در اورلپ	۴۳	فاصله میلگردهای طولی	۱۵	۱۶		
۲۰	وزن واحد طول میلگرد	۴۴	فاصله خاموت های اصلی و فرعی (شکل ۲۳)	۱۶-۱۵	۴۶-۴۴		
۲۱	استفاده از اسپیسر در آرماتوریندی	۴۵	تعداد نقاط اتصال در اورلپ	۱۶	۳۸		
۲۲	شکل خاموت های اصلی و فرعی	۴۶	موقعیت نقاط اورلپ نسبت به هم	۱۶	۶۲-۴۷		
۲۳	* جاذب آب بتن مغزه گیری شده	۴۷	قطر پوشش بتنی روی میلگردها	۱۵	۸۱		
۲۴	* مقاومت فشاری بتن مغزه گیری شده	۴۸	طول خم انتهای خاموت	۱۵	۳۲		

\* موارد ۲۳ و ۲۴ بعد از مغزه گیری از پایه آزمون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مغزه گیری در صورت درخواست ناظر یا نماینده خریدار انجام می گیرد.

\*\* موارد (مردود) هریک به تنهایی می تواند موجب عدم پذیرش پایه در آزمون شده و موارد (نامناسب) می توانند بطور تجمیعی با تشخیص ناظر و نماینده خریدار به پذیرش یا عدم پذیرش پایه در آزمون دلالت نمایند. (وضعیت میتواند مناسب، نامناسب یا مردو داشد و باید برای مواردی که نامناسب و مردود اعلام می گردد در فرم (ج) گزارش وضعیت (ب-۳-۱۱) دلیل آن بطور مختصر و شفاف ذکر گردد.

\*\*\* کنترل ردیف ۴۵، ۴۶ و ۴۷ جدول فوق، فقط در پایه های با طول بیش از ۱۲ متر لازم است.

نتایج نهایی در آزمون	<input type="checkbox"/> مورد قبول است	<input type="checkbox"/> مردود است	توضیحات:
----------------------	--	------------------------------------	----------

نام و امضاء کارشناس عمران و مسئول آزمایشگاه سازنده:	نام و امضاء و مهر نماینده سازنده:
---	-----------------------------------

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------------

<p>صفحه ۱۰۱ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتني مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
--	--	---

پ-۳-۱۰) فرم گزارش وضعیت آزمون شرایط ظاهری و دوام پایه‌های بتنی مسلح چهارگوش

فرم (ج) وضعیت آزمون شرایط ظاهری و دوام پایه‌های بتنی مسلح چهارگوش (صفحه.....از.....صفحه)	
نوع پایه آزمون : پایه ..... متری با مقاومت اسمی ..... کیلوگرم نیرو	تاریخ ساخت : ..... / ..... / ..... تاریخ آزمون : ..... / ..... / .....
خریدار:	نوع عمل آوری : بدون استفاده از بخار <input checked="" type="checkbox"/> با استفاده از بخار <input type="checkbox"/>
سازنده :	شماره پایه آزمون: ..... از ..... صفحه گزارش شماره ..... از .....
شماره سریال پلاک پایه آزمون:	نوع بازدید: بازدید سرزده <input type="checkbox"/> بازدید با هماهنگی قبلی <input checked="" type="checkbox"/>

## توضیحات ضروری:

نام و امضاء کارشناس عمران و مسئول آزمایشگاه سازنده: نام و امضاء و مهر نماینده سازنده: نام و امضاء و مهر ناظر شرکت توزیع:

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------------

<p>صفحة ۱۰۶ از ۱۰۲</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
--	--	---

### پ-۱۱-۳) فرم هماهنگ کنترل آزمون های جاری پایه های بتنی مسلح چهارگوش

فرم (ب) کنترل آزمون های جاری در پایه های بتن مسلح چهارگوش		
..... / ..... / .....	سازنده :	خریدار:
<input checked="" type="checkbox"/> بازدید سرزده <input type="checkbox"/> بازدید با هماهنگی قبلی	نوع بازدید:	شماره سریال پلاک پایه آزمون:

ردیف	عنوان آزمون	تاریخ	مقادیر نتیجه شده از آزمون	قبول	مردود
۱	مقاومت کششی نهایی میلگردهای AIII				
۲	مقاومت کششی نهایی خاموت ها				
۳	وزن متر طول میلگرد های اصلی و فرعی				
۴	مقاومت مشخصه فشاری بتن				
۵	ارزش ماسه ای (SE)				
۶	دانه بندی شن و ماسه				
۷	ضریب نرمی ماسه (FM)				
۸	قطر بزرگترین سنگدانه				
۹	حداکثر خاک رس و ناخالصی سنگدانه ها			ماسه	شن
۱۰	سیمان پرتلند و پوزولان				
۱۱	آب مصرفی				
۱۲	مواد زیان آور در آب مصرفی				
۱۳	فوق روان کننده ها				
۱۴	طرح اختلاط بتن				
۱۵	جذب آب نیم ساعته				
۱۶	عمق نفوذ آب تحت فشار				
۱۷	نفوذ پذیری کلرید به روش تسريع شده				
۱۸	مهاجرت کلرید				
۱۹	حداقل مقاومت الکتریکی چهار نقطه ای و نر				
۲۰	حداکثر هدایت الکتریکی				
۲۱	اسلام پ بتن				

توضیحات:	<input type="checkbox"/> قبول*	<input checked="" type="checkbox"/> مردود	نتایج نهایی بررسی آزمون های جاری
----------	--------------------------------	---	----------------------------------

نام و امضاء کارشناس عمران و مسئول آزمایشگاه سازنده:	نام و امضاء و مهر نماینده سازنده:	نام و امضاء و مهر ناظر شرکت توزیع:
---	-----------------------------------	------------------------------------

\* وجود کارشناس عمران در شرکت سازنده، بعنوان ناظر بر خط تولید و امور آزمایشگاهی (پ-۳-۸) بصورت دائمی در محل تولید الزامی است و قبولی آزمون های جاری در زمان بازدید ناظر شرکت توزیع یا خریدار، مشروط بر حضور و تایید برگه فوق توسط کارشناس عمران مذکور میباشد.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------------

<p>صفحة ۱۰۳ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه/ بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه/ بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش</p> <p>(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
--	---	---

## پ-۳-۲) فرم هماهنگ آزمون مقاومت پایه های بتن مسلح چهارگوش

### فرم (د) آزمون مقاومت پایه های بتن مسلح چهارگوش

نوع پایه آزمون : پایه ..... متری با مقاومت اسمی ..... کیلوگرم نیرو	تاریخ ساخت : ..... / ..... / .....	تاریخ آزمون : ..... / ..... / .....
خریدار :	نوع عمل آوری : <input checked="" type="checkbox"/> بدون استفاده از بخار <input type="checkbox"/> با استفاده از بخار	نوع نمونه های استاندارد تهیه شده در تاریخ ساخت : <input type="checkbox"/> مکعبی <input checked="" type="checkbox"/> استوانه
شماره سریال پلاک پایه آزمون:	کمترین مقاومت نمونه های استاندارد تهیه شده در تاریخ ساخت :	متوسط مقاومت نمونه های استاندارد تهیه شده در تاریخ ساخت : .....
مرحله مقاومت نرمال		

رده	بار واردہ (کیلوگرم نیرو)	تغییر مکان راس پایه (میلی متر)	تعداد و نوع ترکها
۱	%۰		
۲	%۲۵		
۳	%۵۰		
۴	%۷۵		
۵	%۱۰۰		
۶	%۰		

### مرحله مقاومت ارجاعی

رده	بار واردہ (کیلوگرم نیرو)	تغییر مکان راس پایه (میلی متر)	تعداد و نوع ترکها
۱	%۱۰۰		
۲	%۱۲۵		
۳	%۱۰۰		
۴	%۱۵۰		
۵	%۱۰۰		
۶	%۰		

### مرحله مقاومت نهایی

رده	بار واردہ (کیلوگرم نیرو)	تغییر مکان راس پایه (میلی متر)	تعداد و نوع ترکها
۱	%۱۲۵		
۲	%۱۵۰		
۳	%۱۷۵		
۴	%۲۰۰		
۵	%۲۲۵		
۶	%۲۵۰		
۷	%۲۷۵		
۸	%۳۰۰		
۹	*		

\*حداقل برای حد گسینتگی پایه که در بخش امتیازدهی جدول شماره «۴» اعلام شده است.

توضیحات:	<input type="checkbox"/> قبول	<input checked="" type="checkbox"/> مردود	نتایج نهایی بررسی کیفیت پایه در آزمون کشش
نام و امضاء کارشناس عمران و مسئول آزمایشگاه سازنده:	نام و امضاء و مهر نماینده سازنده:	نام و امضاء و مهر ناظر شرکت توزیع:	

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------------

<p>صفحة ۱۰۶ از ۱۰۴</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معيارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش</p> <p>(با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
--	--	---

### پ-۳-۳) جدول رضایت بهره بردار<sup>۱</sup>

بدینوسیله و بر اساس جدول شماره (۱۷) میزان رضایتمندی شرکت توزیع برق ..... از محموله‌ی خریداری شده مطابق قرارداد خرید شماره ..... مورخ ..... به تعداد ..... اصله پایه از شرکت تولید پایه بتی مسلح چهارگوش با نام تجاری ..... و با کد اقتصادی ..... به مدیریت آقای/خانم ..... واقع در استان ..... به آدرس ..... در تاریخ ..... اعلام می گردد.

جدول شماره (۱۷) رضایت بهره بردار جهت پایه های بتی مسلح چهارگوش

ضعیف	متوسط	خوب	عالی	شرح رضایتمندی
				کیفیت ساخت و عمل آوری پایه
				چگونگی استقرار پایه و جابجایی آن در کارگاه و زمان حمل به مقصد
				عملکرد در دوره بهره برداری
				انجام به موقع تعهدات و میزان مسئولیت پذیری
				نحوه امحاء تولیداتی که مردود اعلام شده

نام و امضاء مدیر عامل شرکت توزیع	نام و امضاء مدیر تدارکات	نام و امضاء معاونت بهره برداری	نام و امضاء و مهر ناظر شرکت توزیع
----------------------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

محل درج مهر شرکت توزیع عنوان بهره بردار تکمیل کننده فرم

۱ - تاریخ اعتبار جدول رضایت مندی فوق یکسال می باشد.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	-----------	-----------------------

<p>صفحة ۱۰۵ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه / بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه / بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهارگوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
--	---	---

### پ-۱۴-۳) اعضای شرکت کننده در جلسه تصویب دستورالعمل

- ۱ مسعود صادقی خمامی
- ۲ ارسسطو صادقیان
- ۳ مجید خودسیانی
- ۴ مسعود حاتمی
- ۵ ابراهیم پارسا
- ۶ محمد دهقانی / حمیدرضا ابراهیمی
- ۷ حمید گنجعلیخانی / رضا عبدالهی
- ۸ امیر فروزان مهر
- ۹ مسعود دهقان
- ۱۰ امیر درآنگاه
- ۱۱ مجتبی غیب الهی
- ۱۲ محمد علی غلامی
- ۱۳ حسین خامنه اصل
- ۱۴ جواد قره گوز
- ۱۵ حمیدرضا عالی بیگی
- ۱۶ رضا علی پور
- ۱۷ محمد شهبازی
- ۱۸ حمیدرضا مینا
- ۱۹ زانا آه آتشین
- ۲۰ رضاشهرآئینی
- ۲۱ امید علی اکبری
- ۲۲ دانیال اسدی لموکی
- ۲۳ مظاہر رمضانی
- مدیرکل دفتر دفتر مهندسی و راهبری شبکه توزیع شرکت توانیر
- رئيس گروه راهبری و قابلیت اطمینان شبکه توزیع برق شرکت توانیر
- دبیر کمیته تخصصی پایه های بتی کشور
- و مسئول تدوین ضوابط و برنامه های مقاوم سازی و نظارت بر اجرای آنها در شبکه توزیع
- شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
- و سرگروه و مسئول تدوین ضوابط پایه های بتی مسلح چهارگوش
- شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
- و سرگروه و مسئول تدوین ضوابط پایه های بتی پیش تنبیه گرد
- شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
- شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
- شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
- شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
- شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
- شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
- شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
- شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی
- شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی
- شرکت توزیع نیروی برق شهرستان تبریز
- شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
- شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
- شرکت توزیع نیروی برق شهرستان شیراز
- شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
- شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
- شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
- شرکت توزیع نیروی برق غرب استان مازندران
- شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:

<p>صفحة ۱۰۶ از ۱۰۶</p> <p>شماره تهیه/ بازنگری : ۴</p> <p>تاریخ تهیه/ بازنگری : آبان ۱۳۹۹</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>الزمات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتی مسلح چهار گوش (با رویکرد مقاوم سازی و بهبود تاب آوری شبکه توزیع برق)</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
--	--	---

- |    |                          |   |
|----|--------------------------|---|
| ۲۴ | محمد محبوبی              | شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه             |
| ۲۵ | کاظم اسدیان              | شرکت توزیع نیروی برق استان البرز                |
| ۲۶ | مجید نوروزی              | شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال و بختیاری  |
| ۲۷ | محمد رضا محسن زاده       | شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی         |
| ۲۸ | هنگامه کمالی             | شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان          |
| ۲۹ | نیما طالبی زاده سردری    | شرکت توزیع نیروی برق استان جنوب استان کرمان     |
| ۳۰ | مجید نورمحمدی            | شرکت توزیع نیروی برق استان قم                   |
| ۳۱ | سید علیرضا شفیعی         | شرکت توزیع نیروی برق اهواز                      |
| ۳۲ | محمد آقابابایی           | شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان             |
| ۳۳ | امید رضا ابراهیمی صبا    | شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ                 |
| ۳۴ | حسن لطفی                 | شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین                |
| ۳۵ | بهمنیار فرشچی            | شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان                |
| ۳۶ | اسلام شکریان             | شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام                |
| ۳۷ | عماد شکی                 | شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان               |
| ۳۸ | محسن غریب                | شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان                |
| ۳۹ | حسین صالحی               | شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان               |
| ۴۰ | محمد میثم علیگو زنجانی   | شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان                |
| ۴۱ | مسعود امین صفائی اردکانی | شرکت توزیع نیروی برق استان کهکیلویه و بویر احمد |
| ۴۲ | توکل ازاد                | شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل               |

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهرشرکت:	نام شرکت تکمیل کننده:
-------	--------------------------	--------------	----------	-----------------------